

Sellantes

Agorex Tapagoteras

Sellante Butílico.

Características

- Excelente adherencia.
- Amplia gama de aplicaciones.
- Resistente y elástico
- Tixotrópico.
- Listo para usar.

Campo de Aplicación

- Sellante en encuentros de hojalatería, ductos y canales.
- Tapagoteras en techumbres, chimeneas y muros.
- Recomendado para zincalum, fibrocemento y hojalatería en general.

Preparación del Sustrato

Los materiales a sellar deben estar libres de polvo y grasas. En caso de ser necesario las superficies deben ser limpiadas con algún disolvente. Los tratamientos o pinturas deben ser previamente removidas de las superficies antes de realizar los sellados.



Aplicación

Aplicar Agorex Tapagoterás con espátula en forma continua o en forma de cordón si está utilizando un cartucho.

Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación.

Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.

En caso de emergencia (lluvia) el producto puede ser aplicado sobre una superficie húmeda, aunque siempre la mejor adherencia se logrará sobre una superficie limpia y seca.

Observaciones

El producto es de secado lento y pierde volumen durante su fraguado. Las superficies metálicas no deben tener óxido, es recomendable el uso de un anticorrosivo. Una vez fraguado el producto puede ser removido sólo en forma mecánica.

Información Técnica

Composición	Polímeros sintéticos, resinas y solventes
Aspecto	Pasta gris
Densidad	1,54 g/cm ³
Rendimiento	24 mt lineales (cordón 4mm)
Temperatura de aplicación	+5°C a 35°C
Temperatura de Servicio	-10°C a 100°C
Tiempo fraguado	24h - 48h (cordón 4mm)
Tiempo almacenaje	24 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de transporte	-20°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C

Presentaciones

Cartucho: 310 ml
 Tarros: 200 g, 900 g y 4,5 kg.

Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con solvente de limpieza.

Almacenamiento

Guarde y mantenga los envases bien cerrados y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex Tapagoteras se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 222473600.
Intoxicaciones: 226353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere. No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.agorex.cl



Excellence is our Passion