

BEKRON®

Adhesivo en pasta

BEKRON MONTAJE

Dispersión adhesiva de excelente agarre inicial y adherencia final para fijaciones y montajes. Ha sido especialmente formulado para pegar molduras de aglomerados de madera, poliestireno expandido o extruidos.

Para fijaciones y montajes. Está indicado para adherir firmemente pilastras, marcos, molduras y guardapolvos de madera, así como también para cornisas de poliestireno expandido o extruidos.

VENTAJAS

- Excelente agarre inicial, facilita la colocación de fijaciones y montajes.
- Gran adherencia.
- Indicado para todo tipo de materiales: aglomerados de madera y poliestireno expandido o extruidos.
- Una vez seco, es pintable.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con escobilla de acero, retirando el polvo.

Para superficies con exceso de polvo, imprimir previamente con **Bemezcla Concreto**.

Como producto adicional para imprimir la superficie, se puede utilizar **Bemezcla Bond** diluido 1:1.

COLOCACIÓN

- Revolver el contenido del envase en caso que la superficie de la pasta se presente un aceite superficial.
- Esparcir el adhesivo con llana dentada de 2mm o 3mm, dependiendo de la superficie de respaldo y del peso del revestimiento a instalar.
- Efectuar la unión mientras el adhesivo se encuentra húmedo.
- Limpiar los excesos inmediatamente con paño húmedo.
- En caso de adherir molduras de aglomerados de madera sobre muros desaplomados o variaciones de plomo, se deberá generar sujeción mecánica adicional con clavo o puntas para estas molduras, para asegurar la correcta adherencia del producto **Bekron Montaje**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	: Blanco
Aspecto	: Pasta
Densidad	: 1,28 kg/L Aprox.
Tiempo abierto	: 20 minutos a 20°C
Fragüado total	: 24 horas
Resistencia temperatura	: -20° hasta 80°C
Resistencia a humedad	: Buena
Tamaño envases	: Balde de 3,8 kg aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 12 meses.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800

CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales