

BEMEZCLA®

Estucos

BEMEZCLA ESTUCO INTERIOR

Mortero cementicio predosificado en seco formulado especialmente para estucar muros de hormigón y albañilerías.

VENTAJAS

- Para estucar muros rígidos interiores.
- Listo para recibir cualquier terminación.
- Óptima resistencia a la compresión (>60 kg/cm²).
- Cargas de 5 - 15 mm.

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 4,0 a 4,75 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, ésta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario. No adicionar más agua de la recomendada y no mezclar con otros productos.

COLOCACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas, papeles, yesos y todo material extraño al sustrato. Luego limpie las partículas sueltas de la superficie.
- Se debe humedecer previamente las superficies muy absorbentes.
- Ya preparada la superficie, aplicar **Bemezcla Estuco Interior** en capas de 15 mm. como máximo.
- Si necesita cargar en espesores mayores se recomienda aplicar como primera carga el producto **Bemezcla Carga o Chicoteo**.
- Se debe mantener la humedad de los estucos durante 7 días.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,16 a 0,19 litros de agua por cada kilo
Resistencia a compresión	: > 60 kg/cm ²
Adherencia al hormigón puntereado	: > 3 kg/cm ²
Adherencia al hormigón con Bemezcla Pontestuco	: > 3 kg/cm ²
Tamaño máx. nominal	: 3 mm
Retención de agua	: Grado 1
Tiempo de trabajo una vez amasado	: 1 hora aprox.
Rendimiento envase	: 13 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Si es aplicado sobre muros de hormigón, éstos deben estar puntereados o estar recubiertos con puente de adherencia **Bemezcla Pontestuco**.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá matener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800
CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com
www.bekron.cl

Calidad para Profesionales