

BEMEZCLA®

Estucos

BEMEZCLA ESTUCO INTERIOR/EXTERIOR

Para estucar muros perfectos rígidos de hormigón y albañilería interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Fibre-Force, tecnología para disminuir fisuras.
- Hidrófugo para óptima impermeabilidad.
- Excelente trabajabilidad y óptima terminación.
- Resistencia mayor por nueva tecnología Fibre-Force (>70 kgf/cm²).
- Carga en capas de 5 - 15 mm.



PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 3,75 a 4,0 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, ésta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario. No adicionar más agua de la recomendada y no mezclar con otros productos.

COLOCACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas, papeles, yesos y todo material extraño al sustrato.
- Luego limpie las partículas sueltas de la superficie. Se recomienda humedecer previamente las superficies muy absorbentes ya preparada la superficie, aplicar **Bomezcla Estuco Interior/Exterior** en capas de 15 mm como máximo.
- Si necesita cargar en espesores mayores se recomienda aplicar como primera carga el producto **Bomezcla Carga o Chicoteo**.
- Se debe mantener la humedad de los estucos durante 7 días.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,15 a 0,16 lts de agua por cada kilo
Resistencia a compresión	: > 70 kgf/cm ²
Adherencia al hormigón	: > 3 kgf/cm ²
Tamaño máx. nominal	: 5 mm
Tiempo de trabajo	: 1 hora aprox. (a 23°C)
Rendimiento envase	: 12 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Si es aplicado sobre muros de hormigón, estos deben estar puntereados o recubiertos con el puente de adherencia **Bemezcla Pontestuco**.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800

CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com
www.bekron.cl

Calidad para Profesionales