

BEMEZCLA®

Pegas

BEMEZCLA PEGA ENCHAPES

Mortero cementicio formulado especialmente para adherir enchapes de arcilla absorbentes sobre sustratos verticales tales como: hormigones con puntereo o puentes de adherencia mecánicos, albañilerías estucadas de poro abierto.

VENTAJAS

- Mortero para adherir enchapes de arcilla.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Resistencia a la compresión (80 kg/cm²).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 4,0 a 4,5 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, ésta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario.

APLICACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas, papeles, yesos y todo material extraño al sustrato. Luego limpie las partículas sueltas de la superficie con una brocha o escobillón.
- Se recomienda humedecer previamente las superficies muy absorbentes.
- Los espesores máximos recomendables de **Bemezcla Pega Enchapes** son 20 mm. por carga.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,16 a 0,18 litros de agua por cada kilo
Resistencia a compresión	: > 80 kg/cm ²
Adherencia al hormigón	: > 3 kg/cm ² con Bemezcla Pontestuco
Tamaño máx. nominal	: 3,5 mm
Tiempo de trabajo	: 1 hora aprox.
Rendimiento envase	: 13 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración y mantención	: El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Si es aplicado sobre muros de hormigón sin estuco éstos deben estar puntereados o contener puente de adherencia **Bemezcla Pontestuco**.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales