

BEMEZCLA®

Pegas

BEMEZCLA PEGA ENCHAPES

Mortero cementicio formulado especialmente para adherir enchapes de arcilla absorbentes sobre sustratos verticales tales como: hormigones con puntereo o puentes de adherencia mecánicos, albañilerías estucadas de poro abierto.

VENTAJAS

- Mortero para adherir enchapes de arcilla.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Resistencia a la compresión (80 kg/cm²).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 4,0 a 4,5 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, ésta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario.

APLICACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas, papeles, yesos y todo material extraño al sustrato. Luego limpie las partículas sueltas de la superficie con una brocha o escobillón.
- Se recomienda humedecer previamente las superficies muy absorbentes.
- Los espesores máximos recomendables de **Bomezcla Pega Enchapes** son 20 mm. por carga.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,16 a 0,18 litros de agua por cada kilo
Resistencia a compresión	: > 80 kg/cm ²
Adherencia al hormigón	: > 3 kg/cm ² con Bomezcla Pontestuco
Tamaño máx. nominal	: 3,5 mm
Tiempo de trabajo	: 1 hora aprox.
Rendimiento envase	: 13 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Si es aplicado sobre muros de hormigón sin estuco éstos deben estar puntereados o contener puente de adherencia **Bemezcla Pontestuco**.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800

CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com
www.bekron.cl

Calidad para Profesionales