

BEMEZCLA®

Puente de Adherencia

BEMEZCLA PONTSTUCO

Mortero fino y seco en base a resinas, cuarzos y cemento. Especialmente formulado para adherirse firmemente a las superficies muy lisas de albañilería y hormigón, y presentar como terminación una textura rugosa donde se anclan firmemente estucos, piedras y pegaenchapes.

VENTAJAS

- Fácil de trabajar y aplicar.
- Aplicación de estucos y pega enchapes sobre superficies muy lisas de hormigón.
- Presenta textura rugosa donde se anclan firmemente estucos, piedras y pega enchapes.

USOS

Aplicación de estucos y pegaenchapes sobre superficies muy lisas de hormigón.

PREPARACIÓN

- En un recipiente plástico limpio, mezcle **Bemezcla Pontestuco** con 6 a 6,75 litros de agua por saco, revolviendo manualmente, así obtendrá una suspensión óptima para aplicar con rodillo texturado.
- Puede ser aplicado hasta una hora después de ser mezclado. Revuelva la mezcla para mantener la suspensión.

APLICACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas o papel mural. Luego limpie las partículas sueltas de la superficie con brocha o escobillón. Lave y elimine toda presencia de desmoldantes siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Aplique **Bemezcla Pontestuco** con rodillo sobre toda la superficie de hormigón o albañilería seca que se va a estucar o enchapar. Normalmente el recubrimiento estará listo para recibir estuco después de 12 horas (seco al tacto).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento envase	: 14 litros por saco aprox.
Color	: Gris
Temperatura aplicación	: 5° hasta 25°C
Agua de amasado	: 0,24 a 0,27 litros de agua por cada kilo
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración y mantención	: El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales