

BEMEZCLA®

Albañilería

BEMEZCLA RELLENO DE TENSORES

Mortero de alta resistencia predosificado en seco, formulado especialmente bajo los requerimientos técnicos de las edificaciones de la albañilería armada. Su consistencia fluida permite una mejor aplicación cuando se rellenan los orificios que rodean al tensor de fierro en las albañilerías de bloque de hormigón o ladrillo.

VENTAJAS

- Mortero para relleno de tensores, albañilería armada de ladrillo y/o bloques de hormigón.
- Resistencia a la compresión (>180 kg/cm²).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 3,25 a 3,75 litros de agua en una betonera para ello se debe colocar alrededor del 80% del agua en la betonera limpia y estando ésta detenida. Posteriormente agregar el mortero y el saldo del agua. Revolver hasta formar una mezcla homogénea y sin grumos.

APLICACIÓN

- Se recomienda humedecer previamente el orificio del ladrillo o bloque antes de relleno, Teniendo la precaución de limpiar y eliminar todo el material suelto que se encuentre dentro de él.
- Se recomienda que la altura máxima de caída del mortero al momento de relleno los huecos no sobrepase los 2 mt, es recomendable que la aplicación se realice cada 4 a 5 hiladas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,13 a 0,15 litros de agua por cada kilo
Tiempo de trabajo	: 1 hora aprox.
Resistencia característica	: > 180 kg/cm ²
Rendimiento envase	: 12 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

PRECAUCIONES

- No agregar más agua que la recomendada, ya que el exceso de agua disminuye la resistencia final del mortero no se debe agregar ningún tipo de aditivo.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800
CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com
www.bekron.cl

Calidad para Profesionales