

# BEMEZCLA®

## Reparadores de Superficie

# BEMEZCLA REPARACIÓN

Mortero cementicio predosificado en seco que contiene expansor, formulado especialmente para realizar reparaciones y rellenos en hormigones o albañilerías en cualquier posición.

### VENTAJAS

- Mortero para reparaciones y rellenos de hormigones o albañilería.
- Contiene expansor.
- Resistencia a la compresión (>200 kg/cm<sup>2</sup>).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

### PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 4 a 4,5 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, ésta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario.

### APLICACIÓN

- Una vez eliminado del sustrato los restos de polvo se aplica el producto con una plana o espátula hasta obtener la carga requerida.
- Se recomienda humedecer previamente las superficies muy absorbentes en el caso de relleno de cavidades donde hay tuberías, éstas deben estar fijadas antes de rellenar los espacios.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a compresión :	> 200 kg/cm <sup>2</sup>
Agua de amasado :	0,16 a 0,18 litros por kilo
Tiempo de trabajo :	1 hora aprox.
Rendimiento envase :	16 litros aprox.
Tamaño de envases :	Sacos de 25 kilos aprox.
Duración y mantención :	El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

## PRECAUCIONES

- No debe aplicarse sobre sustratos de yeso, madera o plástico.
- No mezclar este producto con otros materiales.
- Evitar agregar más agua que la recomendada.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

## ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.  
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

**+562 2635 3800**

### Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.  
Carmen Gloria Quintana 220  
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:  
Fono: 56 2 2540 3000  
Email: [infono@bekron.cl](mailto:infono@bekron.cl)

[www.bekron.cl](http://www.bekron.cl)

Calidad para Profesionales