

# BEMEZCLA®

## Reparadores de Superficie

# BEMEZCLA REPARACIÓN

Mortero cementicio predosificado en seco que contiene expansor, formulado especialmente para realizar reparaciones y rellenos en hormigones o albañilerías en cualquier posición.

### VENTAJAS

- Mortero para reparaciones y rellenos de hormigones o albañilería.
- Contiene expansor.
- Resistencia a la compresión (>200 kg/cm<sup>2</sup>).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

### PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 4 a 4,5 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, ésta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario.

### APLICACIÓN

- Una vez eliminado del sustrato los restos de polvo se aplica el producto con una plana o espátula hasta obtener la carga requerida.
- Se recomienda humedecer previamente las superficies muy absorbentes en el caso de relleno de cavidades donde hay tuberías, éstas deben estar fijadas antes de rellenar los espacios.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a compresión :	> 200 kg/cm <sup>2</sup>
Agua de amasado :	0,16 a 0,18 litros por kilo
Tiempo de trabajo :	1 hora aprox.
Rendimiento envase :	16 litros aprox.
Tamaño de envases :	Sacos de 25 kilos aprox.
Duración :	Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

## PRECAUCIONES

- No debe aplicarse sobre sustratos de yeso, madera o plástico.
- No mezclar este producto con otros materiales.
- Evitar agregar más agua que la recomendada.

## MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**Manipulación:** Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

**Almacenamiento:** Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá matener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

**CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800**  
**CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600**

### Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.  
Carmen Gloria Quintana 220  
Quilicura, Santiago

**Asistencia Técnica:**  
**Fono: 56 2 2540 3000**  
**Email: bekronbemezcla@henkel.com**  
**www.bekron.cl**

Calidad para Profesionales