

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON

známy ako Deltacast CP-579
November 2014

POPIS PRODUKTU

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON má tieto charakteristiky:

Technológia	Mazadlo
Druh produktu	Separáčny prostriedok
Aplikácie	Vysokotlakové liatie

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON je najmodernejší separáčny prostriedok používaný v procesoch tlakového liatia, ktorý sa dodáva v koncentrovanej forme.

Naše separačné prostriedky sú známe pre ich vynikajúce separačné vlastnosti a výborné zmáčacie charakteristiky pri vysokých teplotách a preto sú vysoko účinné.

Pri správnom použití umožňujú bezproblémové následné operácie nanášania náterov a pokovovania. Okrem toho tieto produkty sú stabilné v tvrdej vode.

Osobitné vlastnosti

- **Vysoká šmyková odolnosť**
- **Vynikajúca čistota**
- **Vysoké zmáčacie a klzné vlastnosti pri mazaní**

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON bol vyvinutý, aby poskytoval zvýšenú odolnosť pri šmykových podmienkach, ktorý sa vyskytujú v moderných zariadeniach na zriedovanie a centrálny prívod.

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON je vynikajúce mazadlo na formy, kde sa vyžaduje vynikajúca čistota

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON má mimoriadne vysoké zmáčacie a klzné vlastnosti pri mazaní bez spôsobovania tvorby nánosov a škvŕn, ktoré sa môžu vyskytovať na chladnejších formách, keď sa používajú konvenčné mazadlá.

Aplikácia

Separáčny prostriedok na tlakové liatie zliatin hliníka a horčíka. BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON je vysoko univerzálny separáčny prostriedok vhodný pre takmer akýkoľvek typ odliatku, špeciálne tenkostenných odliatkov. BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON je určený na aplikáciu nástrekom. Môže sa aplikovať ručne alebo automatizovane, pomocou reciprokátorov alebo robotických striekacích systémov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	nízka viskozita, šedobiela tekutina
Pigment	žiadny
Nosič	voda
Riedidlo	voda
Obsah sušiny, %	24

POKYNY PRE POUŽITIE

Predbežné upozornenie:

Skôr ako použijete tento produkt je nevyhnutné sa oboznámiť s **Kartou bezpečnostných údajov**, kóli informáciám o preventívnych opatreniach a bezpečnostných doporučeníach. Aj pri používaní chemických výrobkov vyňatých z povinného označovania, by mali byť príslušné opatrenia vždy dodržané. Ďalšie informácie nájdete u obchodno-technických zástupcov spoločnosti Henkel.

Riedenie

Emulzie BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON sa dodávajú ako koncentrát, ktorý sa má pred použitím zriediť, čím sa umožní pružnosť a hospodárnosť použitia. Riedi sa vodou v pomere, ktorý závisí od podmienok použitia a stupňa požadovaného ochladenia formy. Zriedený produkt nevyžaduje miešanie, aby sa zabezpečila jeho homogénnosť.

Pomer riedenia

- 1 diel BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON na 60 - 80 dielov vody

Skladovanie:

BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON skladujte na chladnom mieste; ale nevystavujte ho mrazu. Keď produkt zamrzne, nemal by sa používať.

Keď je uskladnený BONDERITE L-CA CP 579 ACHESON vystavený priamemu slnečnému svetlu, môže dôjsť k jeho prehriatiu a zhoršeniu jeho vlastností.

Nádobu vždy dôkladne uzavrite, aby sa zabránilo odparovaniu alebo kontaminácii produktu.

Doba skladovateľnosti

- 24 mesiacov od dátumu kvalifikácie podľa originálneho obalu.

Klasifikácia

Prosím prečítajte si Kartú bezpečnostných údajov pre získanie informácií o nasledovnom:

Informácie o nebezpečenstvách

Prepravné podmienky

Bezpečnostné predpisy

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Poznámka:

Všetky údaje tu uvedené slúžia len pre informáciu a sú považované za hodnoverné. Spoločnosť Henkel nemôžeme preberať zodpovednosť za výsledky dosiahnuté inými laboratóriami, nad postupmi ktorých nemáme kontrolu. Je plne na zodpovednosti užívateľa posúdiť vhodnosť akéhokoľvek tu uvedeného postupu pre vlastné účely a je tiež na jeho zodpovednosti, či prijme vhodné preventívne opatrenia pre ochranu majetku a osôb proti všetkým rizikám, ktoré môžu byť spojené s používaním produktov a manipuláciou s nimi. V tomto duchu sa spoločnosť Henkel osobitne zrieka priamych i vyplývajúcich záruk, vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre daný účel, vznikajúcich z predaja alebo používania ich produktov. Spoločnosť Henkel obzvlášť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane náhrady škôd. Táto diskusia o rôznych postupoch a zloženiach neznamena, že tieto nie sú patentované spoločnosťou Henkel alebo inými subjektmi. Každému budúcemu užívateľovi doporučujeme, aby si pred sériovým použitím otestoval, či je pre neho navrhovaná aplikácia vhodná. Tento produkt môže byť zahrnutý v patentoch USA alebo iných krajinách.

Ochranná známka

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Henkel v Spojených štátoch a kdekoľvek inde. ® značí ochrannú známku zaregistrovanú na Úrade obchodného vlastníctva Spojených štátov amerických. (U.S. Patent and Trademark Office).

Reference 0.0