

Anti-Crak® HP

Armovacie sklené vlákna na zvýšenie pevnosti stierok, samonivelačných hmôt a poterov

VLASTNOSTI

- ▶ zlepšujú mechanické vlastnosti stierok, samonivelačných hmôt a poterov
- ▶ sklené vlákna zabraňujú vzniku trhlín
- ▶ zostáva zachovaná dobrá spracovateľnosť zmesi
- ▶ pevnosť v ťahu 1700 MPa, modul pružnosti 72 Gpa
- ▶ vysoká odolnosť proti oderu

OBLASTI POUŽITIA

Anti-Crak® HP armovacie sklené vlákna sú určené na vystužovanie betónu, podlahových poterov, stierok a samonivelačných hmôt, omietok a mált. Majú optimalizovanú špeciálnu povrchovú úpravu zaručujúcu odolnosť vlákna proti oderu pri zachovaní jeho ľahkého zapracovania počas miešania betónovej zmesi. Majú nízku dĺžkovú hmotnosť, a preto je ich výstužný efekt vysoký aj pri nízkych váhových dávkach v porovnaní s oceľovou výstužou.

SPRACOVANIE

Obsah balenia dôkladne zapracujte do už pripravenej cementovej zmesi. Pokiaľ je výrobok skladovaný pri teplotách pod +15 °C, odporúčame ponechať ich min. 24 hodín pred spracovaním pri teplote od +15 °C do +35 °C, aby sa zabránilo prípadnej kondenzácii vody v balení a tým zhoršeniu spracovateľnosti produktu. Cementovú zmes následne spracujte štandardným spôsobom.

SKLADOVANIE

Skladujte v suchom prostredí pri teplote od +15 °C do +35 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu od 35-65%.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Obal s nepotrebovaným obsahom uložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

BALENIE

Plastové vrecká 250 g, predajná jednotka/ krabica: 125 ks



TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka vlákna:	6 - 12 - 18 (mm)
Priemer filamentu:	14 µm
TEX:	45
Obsah lubrikantu:	ISO 1887 : 1980 0,08 %
Vlhkosť:	ISO 3344 : 1977 0,3 % max
Elektrická vodivosť:	veľmi nízka
Špecifická hmotnosť:	2.68 g/cm ³
Materiál:	alkalirezistentné sklo
Bod mäknutia:	860 °C
Chemická odolnosť:	veľmi vysoká

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizáciách a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväznú odporúčanie. Výrobca zodpovedá za kvalitu produktu, ktorú je povinný počas záručnej doby overovať na základe konkrétnej výrobnéj šarže uvedenej na obale výrobku. Odporúčame preto uchovávať čísla šarží použitých produktov. Vzhľadom k tomu, že použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním alebo nedodržaním podmienok uvedených v technickom liste. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**Distribútor:**

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 233 319 111
www.ceresit.sk
e-mail: info@ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov