

CE 60

Ceresit

Together, We Build

Enokomponentna, pripravljena za uporabo, polimerna fugirna masa, za fuge do širine 6 mm



LASTNOSTI

- Pripravljeno za uporabo
- Večkratna uporaba
- Enostavna uporaba
- Čiščenje in modeliranje takoj po nanosu
- 100 % barvna stabilnost
- Brez spremembe barve ali cvetenja
- Primeren za LVT panele
- Ultra-visoka odpornost na madeže
- Visoka odpornost proti obrabi
- Prožno, brez površine,
- Primerno za notranje namene, vključno s talnim ogrevanjem



UPORABA

Za fugiranje vseh vrst keramičnih oblog, kot so glazirane keramične ploščice, terakota, gres, sintrane kvarc ploščice, klinker ploščice, kamniti porcelan, steklene in keramične mozaike, LVT plošče, (barvno obstojne) naravne kamnite obloge, za tanke laminirane kamnite plošče.

- za fugiranje ploščic, vseh velikosti – od mozaika do izjemno velikih formatov
- za notranjo uporabo
- za navpične in horizontalne površine,
- za deformabilne in kritične podlage,
- za podlage, izpostavljene vibracijam,
- za talno gretje in zidove z ogrevalnimi sistemi
- za površine, kjer je potrebna prožnost, npr. iverna plošča, mavčna plošča.
- za mokre prostore, kot so kopalnice, kuhinje itd.
- ni priporočljivo za stalno mokra območja

PRIPRAVA PODLAGE

Temeljito očistite robove ploščic morebitne umazanije. Odstraniti je potrebno distančnike. Fuge morajo biti prazne po celotni globini ploščic. Odstranite ostanke lepila, ki je ostalo med ploščicami. Fugiranje se lahko začne šele po tem, ko se lepilo za ploščice posuši in strdi. Predhodno preverite, ali so ploščice in naravni kamen odporni na razbarvanje.

UPORABA

Po odprtju CE 60 je priporočljivo, da fugirno maso na kratko zmešate, ročno ali mehansko, da dobite enakomerno teksturo. Ko je fugirna masa zmešana, je pripravljena za uporabo. Ne dodajajte vode. Fugirno maso nanesite s trdo gumijasto gladilko. Nežno vtisnite fugirno maso v prostore med ploščicami. Priporočljivo je, da na gladilko nanesete manjšo količino materiala. Takoj po nanosu odstranite ostanke materiala s površine ploščic.

Priporočljivo je, da fugirno maso nanesete v navpičnih linijah, po celotni površini, da preprečite izpiranje iz fug med čiščenjem. Fugirano površino, je treba začeti čistiti takoj ali najkasneje 10 minut po nanosu. Pranje je treba opraviti z vlažno gobico za čiščenje ploščic, tako da odstranite ostanke fugirne mase s površine. Uporabljajte čim manj vode, da ne poškodujete strukture fugirne mase.

Končno pranje je treba opraviti že v eni uri, najkasneje pa v 24 urah. Za drugo čiščenje uporabite vlažno gobico za ploščice. Glede na vrsto ploščic se površina lahko ponovno opere drugi dan po nanosu. V primeru zasušenih delcev, uporabite čisto gobico in vročo, a ne vrelo vodo, da odstranite ostanke umazanije s površine ploščic. Za fugiranje mat ploščic je priporočljivo, da površino navlažite z vlažno (a ne moko) gobico, pred nanosom fugirne mase. Preostali material v vedru pokrijte s folijo. Uporabite ves material pred iztekom roka uporabe.

PODROČJE UPORABE

- za kopalnice, kuhinje,
 - notranji mokri prostori – površine, po katerih teče voda, vendar se ne tvorijo luže (tuš kabine in tuši)
 - za fugiranje ploščic vseh oblik, od mozaika do izjemno velikih formatov
 - v stanovanjskih stavbah, javnih prostorih, trgovskih objektih, hotelih, penzionih in športnih objektih
- CE 60 se lahko uporablja v okolju prijazni in energetsko učinkoviti gradnji ter v pasivnih stavbah.

Ceresit CE 60 se ne sme uporabljati:

- Na mestih z večjimi zahtevami po kemični odpornosti
- V stalno vlažnih območjih – parne sobe, savne, prostori z visoko prisotnostjo vlage in vode
- Na mestih dilatacij in stikov, je potrebno uporabiti silikonski kit CS 25
- Na mestih, ki so izpostavljena kapilarnemu dvigu vode
- Za rezervoarje, bazene itd.

Priporočila: Dela naj bi potekala pri temperaturah okolja in podlage med +10 °C in +30 °C. Ne uporabljajte materiala, če se pričakuje, da bo sobna temperatura v 24 urah po nanosu padla pod +10 °C. CE 60 je fugirna masa na osnovi polimera. Sušenje in strjevanje je odvisno od temperature in vlage v prostoru ter širine fuge. Ob odprtju embalaže je vidna sedimentacija smole. Material zmešajte pred vsako uporabo. Poleg priporočil v tem dokumentu, naj bi bila dela izvedena v skladu z gradbenimi standardi ter predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Ne uporabljajte agresivnih čistil, ki so intenzivne barve. Da bi se izognili barvnim razlikam, priporočamo, da uporabite CE 60 z enako serijsko številko, vidno na embalaži, za vsako posamezno steno. Dejanska barva fugirne mase se lahko nekoliko razlikuje od barvne etikete na embalaži in od barve, ki so predstavljene na barvnih vzorcih. Ne uporabljajte celuloznih gob za pranje.

Ker CE 60 ne vsebuje topil ali dražilnih substanc, je varna za uporabo, med nanosom in nadaljnjo uporabo.

OSTALE INFORMACIJE

Skladiščenje: Do 18 mesecev od datuma proizvodnje, če je shranjen na paletah, v suhih pogojih in v originalni, nepoškodovani embalaži.

Zaščitite pred zmrzaljo med prevozom in shranjevanjem.

Pakiranje: Plastična vedra po 2 kg.

Poleg informacij, navedenih v tem tehničnem listu, je treba upoštevati tudi pravila trgovine, priporočila trgovinskih institucij in združenj, veljavne nacionalne in evropske standarde, odobritveno dokumentacijo, predpise BOZP itd. Tehnične lastnosti in značilnosti, navedene zgoraj, so določene na podlagi strokovnega znanja in zaključenih eksperimentalnih študij. Vse lastnosti in uporabe materialov, ki presegajo obseg, določen v tem tehničnem listu, zahtevajo našo pisno potrditev. Če ni navedeno drugače, vsi podatki navajajo podlago, temperaturo okolja in materiala +23 °C ter relativno zračno vlažnost 50 %. V različnih podnebnih razmerah se lahko materialni parametri spremenijo.

Informacije, navedene v tem tehničnem listu, zlasti priporočila za metode in pogoje uporabe ter obseg uporabe in uporabe naših izdelkov, so bile razvite na podlagi naših strokovnih izkušenj. Ta tehnični list določa obseg uporabe materiala in priporočen način izvajanja del; Vendar pa ne more nadomestiti strokovnih izkušenj izvajalca. Proizvajalec jamči za kakovost izdelka, vendar nima vpliva na pogoje in način uporabe. Ker se pogoji uporabe izdelka lahko razlikujejo, se uporabnikom priporoča, da v primeru dvomov opravijo lastne teste.

Ne prevzemamo odgovornosti za zgoraj navedene informacije ali katero koli drugo ustno priporočilo, povezano s temi informacijami, razen v primerih hude malomarnosti ali namernega neprimerne ravnanja. Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje različice, ki veljajo za ta izdelek.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova:	Disperzija sintetičnih smol s polnili
Gostota fugirne mase:	približno 1,60 kg/dm ³
Temperatura aplikacije:	od +10 °C do +30 °C
Delno pohodno:	po 24 urah
Polno pohodno:	po 48 urah
Popolna odpornost:	po 7 dneh
Navedene vrednosti so pridobljene pri temperaturi okolja in materiala +23 °C ter relativne vlažnosti 50%	
Povprečna poraba je približno 0,35 kg/m ² in se lahko razlikuje glede na velikost ploščic ter širino in globino fuge.	

TABLICA OTPORNOSTI NA KEMIČALIJE

	Reagent	Koncentracija [%]	Najdeno v:	Čas osvetlitve			
				30 min	3 h	6 h	24 h
Kisljine	Etanična kislina	5	Kis	●	●	●	●
	Etanična kislina	2	Kis	●	●	●	●
	Citronska kislina	2	Gospodinjska čistila	●	●	●	●
	Metanska kislina	2	Mrdavčna kislina	●	●	●	●
	Klorovodikova kislina	20	Muriatična kislina	●	●	●	●
	Klorovodikova kislina	2	Muriatična kislina	●	●	●	●
	Mlečna kislina	5	Kislo mleko	●	●	●	●
	Mlečna kislina	2	Kislo mleko	●	●	●	●
	Dušikova kislina	10		●	●	●	●
	Dušikova kislina	5		●	●	●	●
	Oleinska kislina	čisto	Maščobe	●	●	●	●
	Fosforna kislina	10	Gospodinjska čistila	●	●	●	●
	Fosforna kislina	2	Gospodinjska čistila	●	●	●	●
	Žveplova kislina	20		●	●	●	●
	Žveplova kislina	5		●	●	●	●
	Žveplova kislina	2		●	●	●	●
Alkalije	Amonijak	25		●	●	●	●
	Apnenena voda	čisto		●	●	●	●
	Biff čistilno sredstvo	čisto		●	●	●	●
	Bref čistilno sredstvo	čisto		●	●	●	●
	Kalijev hidroksid	10		●	●	●	●
	Natrijev hidroksid	25		●	●	●	●
	Natrijev hidroksid	10		●	●	●	●
Olja in derivati	Kuhinjsko olje	čisto		●	●	●	●
	Glicerin	čisto		●	●	●	●
	Dizelsko gorivo	čisto		●	●	●	●
	Bencin	čisto		●	●	●	●
Topila	Terpentin	čisto		●	●	●	●
	Etil alkohol	96%		●	●	●	●
	Propilen glikol	čisto		●	●	●	●

Upor	
Odporna	●
Odporna, na površini so lahko sledi fugirna masa	●
Ni odporna	●