

CE 60

Готовий до використання однокомпонентний заповнювач швів з шириною до 6 мм.

ВЛАСТИВОСТІ

- простий у використанні;
- багаторазового використання;
- швидке нанесення, економія часу;
- профілювання та миття одразу після нанесення;
- можна використовувати повторно;
- 100% стабільність кольору;
- без розводів та потьоків;
- підходить для панелей LVT;
- висока стійкість до плям;
- висока стійкість до стирання;
- не дає усадки;
- підходить для підлогового та настінного опалення;
- для використання всередині приміщень, в тому числі для підлог з підігрівом.



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Для заповнення швів всіх видів керамічних облицювань, таких як глазурована керамічна плитка, теракота, керамограніт, спечений кварц, клінкерна плитка, керамограніт, скляна та керамічна мозаїка, панелі LVT, (стійкі до фарбування), облицювання з натурального каменю (стійке до зміни кольору), для тонких плит з ламінованого керамограніту.
- для заповнення швів всіх видів пористої та непористої плитки;
 - для плиток будь-якого розміру – від мозаїки до надвеликих форматів
 - для внутрішніх робіт;
 - для вертикальних і горизонтальних поверхонь;
 - для гнучких і критичних основ, для поверхонь, що деформуються, таких як ДСП або гіпсокартон;
 - для поверхонь, що піддаються вібрації;
 - для систем поверхневого опалення «тепла підлога» та «теплі стіни»;
 - ванні кімнати, кухні, вологі приміщення, душові кабінки;
 - житлові будинки, громадські та комерційні будівлі, готелі тощо.



ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

- для ванних кімнат, кухонь;
- вологі зони всередині приміщень - поверхні, по яких вода стікає і не утворює калюж (душові кабінки);
- для затирання плитки будь-якого формату, від мозаїчної до екстремально великих форматів;
- у житлових будинках, громадських приміщеннях, торгових об'єктах, готелях, пансіонатах і спортивних спорудах. CE 60 може використовуватися в екологічному та енергоефективному будівництві, а також у пасивних будівлях. Ceresit CE 60 не слід використовувати:
- в місцях з підвищеними вимогами до хімічної стійкості;
- у постійно вологих приміщеннях - лазнях, саунах, вологих виробничих приміщеннях;
- у місцях, де виріб має використовуватися як деформаційний шов або шов переміщення, будь ласка, використовуйте силіконовий герметик Ceresit CS 25 FLEXSILICONE;
- в місцях, схильних до капілярного підйому води;
- для резервуарів, басейнів тощо.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Ретельно видаліть бруд з усіх країв плитки. Видаліть усі пластикові розпірки для плитки. Приступайте до заповнення швів тільки після того, як плитковий клей схопиться і висохне. Заздалегідь перевірте, чи плитка і натуральний камінь стійкі до зміни кольору.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Після відкриття CE 60 рекомендується короткочасно перемішати розчин вручну або механічно для отримання

однорідної консистенції. Після перемішування заповнювач швів готов до використання. Не додавати воду. Наносити заповнювач швів за допомогою твердої гумової кельми. Обережно втирайте суміш у проміжки між плитками. Рекомендується набирати на тертку невелику кількість матеріалу. Відразу після нанесення видалити залишки матеріалу з поверхні плитки.

Рекомендується наносити заповнювач швів вертикальними лініями по всій висоті облицювання, щоб запобігти затопленню незаповнених швів під час змивання. Ділянку слід вибрати таким чином, щоб попереднє очищення можна було виконати одразу після заповнення швів, але не пізніше ніж через 10 хвилин після нанесення. Миття слід проводити за допомогою вологої губки для плитки. Спочатку змочити губкою всю поверхню (або обприскайте поверхню), а потім видалити залишки затірки з поверхні плитки. Використовуйте якомога менше води, щоб не пошкодити виріб.

Остаточне миття слід проводити вже через годину, але не пізніше, ніж через 24 години, після затірки всієї поверхні. Використовуйте вологу губку для плитки. Залежно від типу плитки, поверхню можна повторно мити на другий день після нанесення. Потім за допомогою чистої губки і гарячої, але не киплячої води змийте бруд з поверхні облицювання. Для нанесення між матовими плитками рекомендується зволожити поверхню вологою (але не мокрою) губкою перед нанесенням затірки.

Використовуйте весь матеріал до закінчення терміну придатності.

Дотримуйтесь інструкцій або відскануйте QR-код, щоб отримати детальну інформацію про програму, а також поради та підказки. **Увага! Наносити та змивати через кожні 2 м² або максимум через 10 хвилин!**

ПРИМІТКИ

Роботи слід проводити за температури навколишнього середовища та основи від +10°C до +30°C. Не використовувати, якщо протягом 24 годин після нанесення очікується зниження температури в приміщенні нижче +10°C. CE 60 – це заповнювач швів на полімерній основі. Затвердіння залежить від температури і вологості в приміщенні та ширини шва. Осадження смоли видно після відкриття упаковки. Перемішуйте матеріал перед кожним застосуванням. Щоб уникнути відмінностей у кольорі, на кожній окремій стіні використовуйте CE 60 з однаковим номером виробничої серії, який видно на кожній упаковці.

Оскільки CE 60 не містить розчинників і подразнюючих речовин, він безпечний під час нанесення і подальшого використання.

CE 60 є полімерним матеріалом – зв'язування залежить від температури і вологості в приміщенні і від ширини швів. Крім цих рекомендацій, завжди дотримуйтесь правил належного виконання робіт або наявних стандартів. Не використовуйте агресивні, інтенсивно забарвлені миючі засоби. Фактичний колір матеріалу у шві може дещо відрізнятися від кольору, зазначеного на упаковці або на кольорових таблицях. Не використовуйте для миття целюлозні губки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодних умовах та в оригінальній, непошкодженій упаковці. Під час транспортування та зберігання оберігати від замерзання. Код відходів: EWC: 080409.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Сухі залишки і пусту тару утилізувати як будівельні відходи. Рідкі залишки матеріалу можна здати в пункт збору вторинної сировини або пересувний пункт збору шкідливих відходів. Якщо здати залишки як вторинну сировину неможливо, то відкрийте кришку ємності з продуктом, дайте йому висохнути та утилізуйте як будівельне сміття.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ

Зазначена на упаковці.

УПАКОВКА

Заповнювач швів Ceresit CE 60 фасується у пластмасові відра по 2 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	дисперсія синтетичних смол з наповнювачами
Температура використання:	від +10 °C до +30 °C
Температура експлуатації:	від 0 °C до +70 °C
Легке пішохідне навантаження:	через 24 год
Експлуатація:	через 48 год
Повна стійкість:	через 7 днів
Основа:	дисперсія синтетичних смол і наповнювачів
Густина розчину:	приблизно 1,60 кг/дм³

Всі значення наведені для температури +23°C та відносної вологості повітря 50%.

Середня витрата становить близько 0,35 кг/м² і може змінюватися в залежності від розміру плитки, ширини і глибини швів. Документи доступні за посиланням: www.ceresit.com. Продукт має гігієнічний сертифікат NIZP-PZH № B.VK.60111.0343.2025, дійсний по 09.07.2030.

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність заповнювача швів Ceresit CE 60 вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, які наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними. Претензії та рекламації приймає Виробник.