

CL 150

Bandă de etanșare butilică autoadezivă

Bandă butilică autoadezivă pentru sigilarea și hidroizolarea racordurilor între diferite tipuri de suprafețe

CARACTERISTICI

- ▶ pentru balcoane și terase
- ▶ impermeabilă și flexibilă
- ▶ ușor de aplicat
- ▶ asigură o legătură durabilă
- ▶ rezistentă la rupere
- ▶ rezistentă la alcalii
- ▶ aderență ridicată pe majoritatea materialelor
- ▶ acoperită cu material textil

DOMENII DE UTILIZARE

Banda Ceresit CL 150 este fabricată din polipropilenă rezistentă la rupere, acoperită cu cauciuc butilic. Stratul de butil autoadeziv este protejat în ambele părți cu o hârtie siliconică. CL 150 este utilizată pentru consolidarea straturilor flexibile și impermeabile ale hidroizolațiilor Ceresit CL 50, CR 166 pe terase și balcoane, în locurile de îmbinare dintre suprafețele verticale și orizontale. Este recomandată, în special, pentru etanșarea îmbinărilor dintre elementele din metal și suprafața de bază. Ceresit CL 150 se recomandă pentru sigilări la instalarea de glafuri la ferestre, pentru praguri de ușă și tâmplărie, străpungeri în acoperiș pentru diverse elemente, etanșarea diverselor instalații metalice (ventilație, AC), diverse rosturi în elemente de construcție, zidărie. CL 150 nu poate fi utilizată în locurile expuse la apă sub presiune.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

CL 150 poate fi utilizată pe suprafețe uscate, cu capacitate portantă, solide și curate, fără substanțe care ar putea afecta aderența, cum ar fi grăsimi, praf, substanțe antiadezive etc. Murdăria, straturile friabile, toate acoperirile anterioare cu vopsea și substanțele antiaderente trebuie îndepărtate. Denivelările și suprafețele neregulate trebuie nivelate. CL 150 are o bună aderență la suprafețe precum tencuieli din ciment, var-ciment, beton, șape pe bază de ciment, plăci de gips-carton și fibrociment, cărămizi ceramice, placări ceramice, sticlă, tablă zincată și acoperită, aluminiu, acoperiri minerale izolante Ceresit.

Suporturile absorbante trebuie grunduite cu amorsa Ceresit CT 17. În cazul utilizării CL 150 pe balcoane și terase, se recomandă spăcluirea suportului mineral pe care va fi aplicată banda, cu un material de etanșare. Banda va fi lipită pe hidroizolația complet uscată.



CERESIT_CL 150_TDS_09_2025

MOD DE APLICARE

Îndepărtați hârtia siliconică de protecție de pe banda CL 150, așezați-o cu partea adezivă pe suport și presați bine. La colțuri modelați banda într-un unghi drept. După lipirea benzii, presați îmbinările dar și banda aplicată, cu o rolă de cauciuc pentru a vă asigura că este bine lipită pe suport și că au fost eliminate eventualele bule de aer. Apoi aplicați hidroizolația pe toată suprafața inclusiv peste banda autoadezivă, în cel puțin două straturi. În caz de îmbinare, benzile se vor suprapune pe o lățime de minimum 5 cm.

RECOMANDĂRI

CL 150 va fi utilizată în mediu uscat, la o temperatură ambientală și a suprafeței de bază cuprinsă între +5 °C și +25 °C. Banda CL 150 și stratul izolant trebuie acoperite cu plăci în cel mai scurt timp de la aplicare. CL 150 nu trebuie expusă la raze UV.

Notă:

Datele prezentate au fost obținute la o temperatură a mediului înconjurător și a materialului de +23 °C și la o umiditate relativă a aerului de 50%. În alte condiții climatice, parametrii materialului pot suferi modificări.

Informațiile cuprinse în prezenta fișă tehnică, în special recomandările privind modul și condițiile de aplicare, precum

și modul de utilizare a produselor noastre se bazează pe experiența noastră profesională.
Având în vedere că parametrii de utilizare a produselor pot varia, în cazul în care aveți dubii, vă recomandăm să testați produsul înainte de utilizare.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în mediu uscat și răcoros, în ambalajul original, nedeteriorat.

AMBALARE

Rolă de 30 m, lățime de 15 cm.

DATE TEHNICE

Bază:	polipropilenă 60 g/m ² cu cauciuc butilic autoadeziv protejat cu hârtie siliconică
Lățimea benzii:	150 mm ± 5%
Grosime fără hârtia siliconică	0,85 mm ± 0,10%
Caracteristici de rezistență:	- tracțiune (longitudinal): ≥ 150 N/50 mm - alungirea la tracțiune maximală ≥ 50%
Coeficientul de difuzie a vaporilor Sd:	> 200 m
Etanșeitatea la apă:	fără scurgeri la o presiune de 0,2 MPa timp de 24 h
Rezistența la temperatură:	între -35 °C și +80 °C
Condiții de transport și depozitare:	- factor de stivuire: max 5 cutii - a se feri de lumina solară directă - temperatura în timpul transportului și depozitării max. +30 °C.