

CL 150

Ceresit

Samolepiaci butylový pás

Samolepiaci butylový pás na utesnenie kritických miest pružnej izolácie pod obklady z keramických prvkov

VLASTNOSTI

- ▶ Použitie pre balkóny a terasy
- ▶ Jednoduchá aplikácia
- ▶ Veľmi dobrá príľnavosť k väčšine materiálov
- ▶ Zaisťuje trvalé spojenie
- ▶ Vodotesný
- ▶ Flexibilný
- ▶ Vysoká pevnosť v ťahu
- ▶ Odolnosť voči alkáliám
- ▶ Potiahnutý netkanou textíliou

OBLASTI POUŽITIA

Ceresit CL 150 sa používa na spevnenie pružných vodotesných hydroizolačných náterov Ceresit CL 50, Ceresit CR 166 a Ceresit Tekutá Lepenka, predovšetkým na kritických miestach prechodov vodorovných a zvislých plôch na terasách a balkónoch. Obzvlášť sa odporúča na utesnenie dilatčných a konštrukčných škár, prechodu spoja medzi klampiarskym prvkom (napr. oplechovaním) a podkladom. Ceresit CL 150 nie je možné použiť v miestach vystavených tlakovej vode.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pás Ceresit CL 150 je možné použiť na podklady nosné, súdržné, bez látok znižujúcich príľnavosť, ako je masťota, prach alebo iné separačné vrstvy.

Je nutné odstrániť všetky existujúce nečistoty, staré vrstvy a nátery s nízkou prídržnosťou. Prípadné nerovnosti musia byť vyrovnané opravou maltou. Pás Ceresit CL 150 vykazuje dobrú príľnavosť k väčšine podkladov, ako sú cementové potery, betóny, vápenno-cementové omietky, sadrovláknité alebo cementovláknité dosky, keramické tehly, keramické obklady, sklo, pozinkovaný alebo lakovaný plech, hliník a minerálne izolačné nátery Ceresit.

Všetky nasiakavé podklady by mali byť ošetrené hĺbkovou penetráciou Ceresit CT 17. Pri použití pásu Ceresit CL 150 na balkónoch a terasách sa podklad odporúča najskôr ošetriť tesniacim hydroizolačným náterom. Pás by sa potom mal aplikovať na tento úplne suchý hydroizolačný podnáter.

SPRACOVANIE

Odstráňte ochranný papier z pásu Ceresit CL 150 a potom priložte lepiacu plochu pásky na povrch. K podkladu pás priláče zavalcovaním tuhým valčekom. V rohoch by mala byť pás prilepený v pravom uhle. Po nalepení by mal byť pás Ceresit CL 150 pokrytý najmenej dvoma vrstvami hydroizolačného tesniaceho náteru. V spojoch medzi jednotlivými pásmi sa musí pás prekrývať minimálne 5 cm.



CERESIT_CL150_TL_01/2025

NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Pás Ceresit CL 150 spolu s hydroizolačným náterom je nutné čo najskôr po aplikácii ošetriť ďalšou povrchovou vrstvou. Pás Ceresit CL 150 nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

SKLADOVANIE

Ceresit CL 150 je možné skladovať až 12 mesiacov v suchu a chlade, v pôvodnom nepoškodenom obale.

BALENIE

30 m rolka

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Báza: | netkaná polypropylénová tkanina, 60 g/m ² gsm, potiahnutá butylovou pryžou s dvojdielnym silikónovým papierom |
| Šírka pásu: | 150 mm ± 5 % |
| Hrúbka pásu bez silikónového papiera: | 0,85 mm ± 0,10 % |

Pevnostné vlastnosti:

| | |
|---------------------------|---|
| konečná ťahová sila | |
| (pozdĺžne): | ≥ 150 N/50 mm |
| predĺženie pri maximálnej | |
| pevnosti v ťahu: | ≥ 50 % |
| Difúzny odpor Sd: | > 200 m |
| Odolnosť voči tlaku vody: | žiadny priesak vody pri 0,2 MPa po dobu 24 hodín |
| Teplotná odolnosť: | medzi -35°C a +80°C |
| Podmienky prepravy | počet uložených vrstev: 5 |
| a skladovania: | chráňte pred priamym slnečným žiarením teplota pri preprave a skladovaní nesmie byť vyššia ako +30°C |

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizáciách a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. Výrobca zodpovedá za kvalitu produktu, ktorú je povinný počas záručnej doby overovať na základe konkrétnej výrobnéj šarže uvedenej na obale výrobku. Odporúčame preto uchovávať čísla šarží použitých produktov. Vzhľadom na to, že použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním alebo nedodržaním podmienok uvedených v technickom liste. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distribútor:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 233 319 111
www.ceresit.sk
e-mail: info@ceresit.sk