

CL 152

Sarokerősítő szalag

JELLEMZŐI

- vízzáró
- rendkívül rugalmas
- vízzáró áthidalásra
- nagy szakítószilárdság

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Tágulási (dilatációs) hézagok és falszegély csatlakozások, csőáttörések, padlóösszefolyók, belső (negatív) és külső (pozitív) sarkok vízzáró áthidalásához, kerámia burkolatok alatti vízzáró szigetelőanyagokkal együtt alkalmazva. Bel- és kültéri használatra, padló- és falfelületre egyaránt.

ALKALMAZÁS

A Ceresit CL 152 sarokerősítő szalagot a Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfólia szigetelő rétegei közé kell ágyazni. A megszáradt szigetelőfilmhez csak Ceresit CM 17 (CM 16) flexibilis burkolatragasztót lehet használni. Kenjük le a felületet Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfóliával, majd helyezzük bele igény szerint a sarokerősítő szalagot, szigetelőgallért. Ezt követően szorítsuk le és kenjük le ismét Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfóliával a szalag, a gallér vagy az elem tetejét a perforált résznél.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CL 152 sarokerősítő szalagot, csak teljesen száraz felületen alkalmazzuk, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten.



MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	gumibevonatú poliészter szövet	
Max. szakítószilárdság:	hosszirányú:	67 N/15 mm
	keresztirányú:	25 N/15 mm
Max. rugalmasság:	hosszirányú:	37%
	keresztirányú:	127%
Hőállóság:	-30°C – +90°C	
A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.		

KISZERELÉS

Ceresit CL 152 50 m-es tekercsben, kartondobozban.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, száraz helyen.

EGYÉB INFORMÁCIÓ

CL 152 sarokerősítő szalag csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 919-2926

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B.,
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543