

# CL 152

## Zaptivna traka

### KARAKTERISTIKE

- ▶ vodootporna
- ▶ fleksibilna
- ▶ trajna veza
- ▶ otporna na kidanje
- ▶ dugotrajna

### OBLAST PRIMENE

Za vodootporno vezivanje ugaonih spojeva, ulaza za cevi, odvoda i uglova u prostorijama. Koristi se u kombinaciji sa vodootpornim fleksibilnim proizvodima za zaptivanje, npr. CL 50, CL 51 i drugih Ceresit hidroizolacionih premaza ispod podnih obloga od keramičkih pločica. Za upotrebu u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima na podovima i zidovima.

### NAČIN UPOTREBE

CL 152 se postavlja preko prvog sloja mase za zaptivanje, a zatim se prekriva drugim slojem. Na površinu prvo naneti masu za zaptivanje, a zatim postaviti traku ili manžetnu formiranu od CL 152 i pritiskom na dole rasporediti masu po površini (ne pokrivati celu površinu). Navedene proizvode koristiti samo na suvom i pri temperaturi od +5°C do +25°C.

### NAPOMENA

Navedene karakteristike dobijene su na osnovu praktičnog iskustva i primene. Način primene može da varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada, proizvođač nema uticaj na uspeh i ispravnost primene. Pre početka rada važno je izvršiti testiranje kako bi se utvrdilo da je proizvod odgovarajući. Ne snosimo nikakvu zakonsku odgovornost koja može da proističe iz sadržaja ove brošure ili usmenog saveta.



### SKLADIŠTENJE

Na suvom mestu.

### PAKOVANJE

CL 152: rolne od 10 i 50 m.

## TEHNIČKI PODACI

Sastav:	gumirana poliester tkanina
Zatezna čvrstoća:	po dužini: oko 67 N/15mm po širini: oko 25 N/15mm
Maksimalna elastičnost:	po dužini: oko 37% po širini: oko 127%
Otpornost na vodu:	vodootporna
Dimenzije:	120m
Temperaturna otpornost:	-30°C do +80°C
Ponašanje prilikom savijanja na niskim temperaturama:	bez pukotina



Henkel Srbija d.o.o.  
Bulevar oslobođenja 383, 11 000 Beograd  
Telefon: 011/207 22 00 • Fax: 011/207 22 55  
[www.ceresit.co.rs](http://www.ceresit.co.rs)

VERZIJA: CERESIT C\_CL152\_TDS\_1\_1218

**Kvalitet za profesionalce**