

CM 16 FLEXIBLE




Ngjitës fleksibël kremoz

Ngjitës i pllakave me shtresë të hollë i pasuruar me fibra

KARAKTERISTIKAT

- ▶ Gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 120 cm (1 m²)
- ▶ Për trashësinë e aplikimit deri në 10 mm
- ▶ Klasifikimi i ngjitësit C2TE (EN12004)
- ▶ Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, në ambiente të thata dhe me lagështi
- ▶ Për pllaka të zakonshme, gres dhe pllaka të bëra prej guri artificial dhe natyror ((i cili nuk është i ndjeshëm ndaj ndryshimit të ngjyrës)
- ▶ Për sistemin pllakë mbi pllakë dhe ngrohjen nën dyshe
- ▶ Fleksibilitet i lartë për përdorim të jashtëm
- ▶ Punueshmëri e lehtë falë strukturës kremoze (GEL)
- ▶ Çertifikuar për emetim më të ulët të gazit EC1 PLUS



FUSHA E APLIKIMIT

Ngjitësi fleksibël kremoz Ceresit CM 16 është i destinuar për vendosjen e të gjitha llojeve të mozaikëve, duke përfshirë qelqin dhe qeramikën, mermerin, granitin, gurin ranor, travertinin, një përzierje të gurëve gëlqerorë të lehtë dhe atyre të tjerë me kokërr të trashë, pllaka guri, gur artificial dhe natyror (i cili nuk është i ndjeshëm ndaj ndryshimit të ngjyrës). Është gjithashtu i përshtatshëm për vendosjen e pllakave qeramike dhe gres (me një thithje më të vogël se 0,5%), pllaka qeramike me xham dhe terrakota. Marrja e mostrave rekomandohet çdo herë para vendosjes së pllakave për të siguruar që ngjitësi të mos shkaktojë njollë në pllaka. Karakteristikat e ngjitësit mundësojnë instalimin e pllakave në dërrasat e gipsit, sistemet e ngrohjes nën dyshe, beton të thatë, gips, beton të ngopur dhe shtresa të papërshtueshëm nga uji (përveç hidroizolimit të bitumit të zi). Mund të aplikohet në zona me lagështirë si banjë, pishina, tarraca, ballkone me nyje të përshtatshme ekspansioni, shkallë, ngrohje nën dyshe, fasada, panele OSB dhe pllaka ekzistuese qeramike (pllakë mbi pllakë). Është i përshtatshëm për vendet me trafik të rëndë dhe ngarkesa të mëdha si zonat e komunikimit, korridoret, shkollat, supermarkete, dyqane, restorante, etj. Ngjitësi fleksibël kremoz Ceresit CM 16 ka fuqi ngjitëse të lartë dhe të fortë. Tharja dhe lidhja bëhet pa turrje. Ngjitësit e duhur Ceresit rekomandohen për lloje të tjera të pllakave dhe bazamenteve të tjera ose ngarkesave më të larta.



VERSION: CERESIT_CM16_TDS_09_2025

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Ceresit CM 16 mund të aplikohet në bazamente kompakte, të ngurta dhe me ngarkesë pa asnjë substancë që zvogëlon ngjitjen (yndyrat, pluhuri, veshjet bituminoze, mbetjet e izolimit të zi, veshjet e bojës, etj.). Betonet (të paktën 28 ditë të vjetra, me lagështi të mbetura ≤ 2%), copëza çimentoje dhe laç të bazuar në çimento dhe gëlqere (të paktën 28 ditë të vjetra me lagështi të mbetur ≤ 1.5%), anhidrit (lagështi e mbetur ≤ 0.5%) dhe suva gipsi (lagështia e mbetur ≤ 1%) duhet të forcohet mekanikisht dhe pastrohet nga pluhuri, dhe më pas të lyhen me veshjen Ceresit CT 17, CN 94 ose CT 19. Sipërfaqet nuk duhet të jenë të lagura. Të gjitha papastërtitë ekzistuese, shtresat e lirshme dhe veshjet më të dobëta të bojës duhet të hiqen mekanikisht. Sipërfaqet thithëse duhet të jenë të veshura me Ceresit CT 17 dhe të lihen të thaten për të paktën 1 orë. Parregullsitë deri në 5 mm mund të plotësohen një ditë më parë me Ceresit CX 5 çimento riparimi me ngurtësim të shpejtë. Në rast të parregullsive dhe deformimeve më të mëdha, përdorni komponime vetë-niveluese të Ceresit CN 69 për hapësira të brendshme, horizontale. Pllakat e gipsit dhe OSB duhet të jenë abrazive dhe të veshura me Ceresit CT 19 ose CN 94. Pllakat ekzistuese duhet të pastrohen, të hiqni yndyrën dhe lyejeni me Ceresit CT 19 ose CN 94.

MËNYRA E PËRDORIMIT

Hidhni përmbajtjen e paketimit në një enë me një sasi të matur saktësisht të ujit të pastër dhe të ftohtë (6.75 ± 0.25 l për 25 kg) dhe përzieri duke përdorur një mikser derisa të merret një masë homogjene pa grimca. Lëreni për 5 minuta dhe më pas përzieri përsëri përzierjen. Aplikoni ngjitës me një mistri të përshtatshëm. Për përdorim të murit të brendshëm, mbulimi i sipërfaqes së kontaktit me ngjitës në pjesën e prapme të pllakës absorbuese duhet të jetë së paku 65%.

Metoda e ngjitjes së kontaktit rekomandohet për pllakat e dyshemesë dhe për përdorim të jashtëm (një shtresë ngjitëse duhet të aplikohet në anën e pasme të pllakës) e cila arrin një sipërfaqe kontakti prej më shumë se 95%. Vendosi pllakat vetëm gjatë kohës së hapur për ngjitje. Ngjitësi i tepërt i freskët mund të hiqet me ujë. Materiali i ngurtësuar mund të hiqet vetëm mekanikisht. Fugimi kryhet kur ngjitësi është plotësisht i thatë dhe përdoren materialet Ceresit nga grupi CE. Mos instaloni pllaka pa nyje! Vëzhgoni gjerësinë e nyjeve në varësi të madhësisë së pllakave, kushtet e përdorimit dhe rekomandimet e prodhuesit të pllakave. Lidhjet e zgjerimit, nyjet në qoshet, mur-dyshe, mur-mur dhe rrethinat sanitare duhet të mbushen me mbyllës elastikë të përhershëm të Ceresit.

SHËNIM

Kryeni punën në kushte të thata në temperatura nga + 5°C deri + 30°C. Të gjitha të dhënat janë marrë në një temperaturë prej 23°C dhe një lagështi relative prej 50%. Kushte të ndryshme mund të bëjnë që ngurtësimi të ngadalësohet ose të përshpejtohet. Në rastin e vendosjes së pllakave prej guri që i nënshtrohet ndryshimeve të ngjyrave, marrja e mostrave është e detyrueshme të kontrollohet nëse ngjitësi shkakton ndryshime në pllaka. Përveç rekomandimeve të dhëna në këtë dokument, punimet duhet të kryhen në përputhje me standardet e ndërtimit dhe rregullat e sigurisë në punë. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni mbështetjen teknike ose kryeni procedurën e marrjes së mostrave. Përmbajtja e Cr(VI) të tretshëm në produkt është më pak se 0.0002%, brenda afatit dhe kushteve të ruajtjes të përcaktuara nga prodhuesi. Përmban çimento. Reagon shumë alkaline me lagështinë, kështu që ju duhet të mbronni lëkurën dhe sytë tuaj. Në rast kontakti me sytë, shpëllajini sytë me ujë dhe sigurohuni që të konsultoheni me një mjek.

KËSHILLA PËR TRETJEN E MBETURINAVE

Ricikloni vetëm paketimin e zbrazur plotësisht. Hidhni mbetjet e produktit të ngurtësuar si mbetje industriale të ngjashme me mbeturinat shtëpiake ose në një kontejner të mbeturinave tregtare / ndërtimore. Hidhni mbetjet e produkteve të pasakta si mbetje të rrezikshme. Kodi Evropian i mbeturinave: 17 01 06.

DATA E SKADENCES/RUAJTJA

Ruhet në një vend të thatë dhe të freskët. Afati i ruajtjes 12 muaj nga data e prodhimit e shtypur në thes.

PAKETIMI

Thes 5 kg dhe 25 kg.

Përveç informacionit të dhënë në këtë fletë të dhënash është e rëndësishme të respektoni udhëzimet e duhura dhe rregullat e ndryshme nga organizatat dhe kompanitë, si dhe ato standarde të vlefshme vendase. Karakteristikat e listuara bazohen në njohuritë tona dhe përvojën profesionale. Përdorimet që nuk janë të shënuara në këtë fletë kërkojnë konfirmim tonë me shkrim. Të gjitha informacionet jepen në lidhje me temperaturat e ajrit dhe materialit prej + 20°C dhe 50% lagështia relative e ajrit përveç nëse specifikohet ndryshe. Vini re se në rast të kushteve të ndryshme klimatike forcimi mund të shpejtohet ose ngadalësohet dhe se vetë produkti i nënshtrohet kushteve lokale siç janë sasia dhe ngurtësimi i ujit. Produkti nga vendet e tjera të prodhimit mund të ndryshoj.

TË DHËNAT TEKNIKE

Përbërja: Çimento, rërë kuarci, mbushës mineralësh, polimere në formë pluhuri dhe adiitivë

Raporti i përzjerjes:	6,75 ± 0,25 l në 25 kg
Temperatura e instalimit:	nga +5°C deri +30°C
Koha e përpunimit:	deri 150 min
Fugimi në dyshe:	pas 16 h
Fugimi në mur:	pas 8 h
Ecshmëria:	pas 16 h
Ngarkesë e plotë:	pas 7 ditësh
Temperatura e stabilitetit:	nga -30°C deri +70°C

	Standard	Test metod
Klasifikimi C2TE	EN12004-1:2017	
Reagimi ndaj zjarrit A1	EN 13501-1	
Forca fillestare e ngjitjes ≥ 1,0 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Forca e ngjitjes pas zhytjes në ujë ≥ 1,0 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Forca e ngjitjes pas plakjes termike ≥ 1,0 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Forca e ngjitjes pas cikleve të ngirjes/shkrirjes ≥ 1,0 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Koha e hapur: forca ngjitëse (pas jo më pak se 30 minuta) ≥ 0,5 N/mm²	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Rrëshqitja ≤ 0,5 mm	EN12004-1:2017	EN12004-2:2017
Karakteristikat teknike në t = {23 ± 2}°C dhe R.V. = (50 ± 5)%		

KONSUMI

Thellësia e dhëmbit (mm)	Konsumi mesatar CM 16 (kg/m²)
4	3,0
6	4,0
8	5,0
10	6,0

Informacioni që përmbahet në këtë dokument, në veçanti rekomandimet për trajtimin dhe përdorimin e produkteve tona, bazohen në përvojën tonë profesionale. Meqenëse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në varësi të nevojave të planifikuara dhe kështu janë jashtë sferës sonë të ndikimit, ju rekomandojmë që të zbatohet mjaftueshëm në çdo rast të realizohen teste për të kontrolluar përshtatshmërinë e produkteve tona për përdorimin e tyre të synuar. Përgjegjësia ligjore nuk mund të pranohet bazuar në përmbajtjen e kësaj fletë të dhënash ose këshilla verbale, përveç nëse janë nga ana jonë nuk ka rast mashtrimi të qëllimshëm ose pakujdesi të mëdha ose në rast të lëndimit personal ose vdekjes ose përgjegjësi sipas Aktit të Përgjegjësisë së Produktit.

Kjo fletë e të dhënave zëvendëson të gjitha botimet e mëparshme të rëndësishme për këtë produkt. Vini re se kjo fletë teknike e të dhënave i referohet vetëm një produkti të prodhuar në vendin e caktuar përkatës të prodhimit.

CE	
03	
Henkel Serbia, Bulevardi i Lirisë 383, 11000 Beograd, Serbi	
Ceresit CM 16	
00033	
EN 12004-1:2017	
1020	
Për vendosjen e pllakave qeramike brenda dhe jashtë	
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Forca e nyjeve e shprehur si:	
Forca fillestare e ngjitjes	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Rezistenca ndaj:	
Forca e ngjitjes pas zhytjes në ujë	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Forca e ngjitjes pas plakjes termike	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Forca e ngjitjes pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Lëshimi i substancave të rrezikshme	Shih SDS
Dokumentet referente janë të disponueshme në: www.ceresit.al	

