

CM 77

Ultraflex

Felhasználásra kész, modifikált szilán polimer bázisú, rugalmas burkolatragasztó



JELLEMZŐI

- Rendkívül erős kötés
- Multifunkciós ragasztó, valamennyi laptípushoz
- Tartósan elasztikus ragasztást biztosít
- Általában nincs szükség alapozásra
- Vegyi hatásoknak ellenáll
- víz- és oldószermentes
- kültérben is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Minden típusú és méretű burkolólap ragasztására alkalmas, beleértve a gres-, márvány- és üvegmozaik lapokat, természetes kőburkolatot és nagyméretű lapokat is. Különösen javasolt kritikus- és alakváltozásra hajlamos felületekre, (pl. fém, fa, szárazépítő lapok, meglévő hidegburkolat stb.), valamint vizes blokkok helyiségeiben és medencében. A vegyi hatásoknak és vibrációnak jól ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. A felhasználás szempontjából preferált területek: gépjárműmosók, medencék, nagyüzemi konyhák, sörfőzdék, silók, tejüzem, állattartó helyiségek és laboratóriumok. A CM 77 kiválóan alkalmazható, mint kiváló javító ragasztó új és régi épületekben (kül- és eltérben), pl. előregyártott elemek ragasztására, valamint kiállító terek és bemutató termek kialakításánál.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak- valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. Az esetlegesen laza, puha részeket el kell róla távolítani. Az egyenetlen felületeket ki kell egyenlíteni, legalább 12 órával a



burkolás megkezdése előtt. Alapozásra általában nincs szükség.

FELHORDÁS

A Ceresit CM 77 UltraFlex ragasztó felhasználásra kész. A tető és a fólia eltávolítását követően vigyük fel a fogadó felületre, vékonyágas ragasztóként. A felhordott burkolatragasztó felületét célszerű finoman vízzel bepermetezni, hogy meggyorsítsuk a ragasztó kötési idejét. Fontos: el kell kerülni a ragasztó ágy „elárasztását” vízzel (csak párasítjuk a felületet)! Ha a munkát félbeszakítjuk, feltétlenül zárjuk le a megkezdett vödört a tetővel. Ha hosszabb ideig akarjuk tárolni a felbontott ragasztót, takarjuk le a ragasztó felületét a hozzáadott fóliával is. Bizonyos esetekben pl. tartós nedvességnek és/vagy erős vegyi hatásoknak kitétt felületek esetében (pl. gyógymedence, úszómedence, akkumulátor töltő helyiség) a fogadó felületet célszerű epoxi bevonattal is védeni (Ceresit CE 49). Alternatív (kenhető) szigetelés alkalmazása esetén a sarkok, szélek és dilatációs hézagok védelmére a CL 152 sarokerősítő szalagot és a CL 56 (CL 57) rugalmas szigetelő sarokelemeket

ágyazzuk be a szigetelésbe. A friss ragasztó foltok a felületről és a szerszámokról Tangit tisztító kendő vagy denaturált szesz (esetleg olaj) segítségével távolíthatók el. Semmi esetre sem próbálkozzunk meg a vizes tisztítással! A megszáradt ragasztót már csak mechanikus úton lehet eltávolítani. A kész burkolat 24 óra elteltével fugázható.

FONTOS TUDNIVALÓK

A szilán bázisú (Flextec) ragasztó nedvesség hatására köt. Ezért nem lehet a felületeket vízzel tisztítani. Előtisztításhoz használjunk száraz törölkendőt. A friss ragasztómaradványokat denaturált szesz vagy festék hígító segítségével lehet eltávolítani. Ha a kibontott ragasztó felületén bőrösödés található, azt nem szabad a ragasztóba keverni, hanem el kell róla távolítani. Használat után a vödört a tetővel szorosan le kell zárni!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Szilán bázisú, reaktív műgyanta ragasztó, ásványi töltő- és adalékanyagokat tartalmaz.	
Sűrűség:	1,6 kg/dm ³	
Szín:	fehér	
Felhasználható:	+ 5°C – + 35°C	
Nyitott idő:	kb. 25 perc	
Megcsúszás:	≤ 0,2 mm (MSZ EN 1308 szerint)	
Fugázható:	24 óra elteltével	
Vegyszerállóság elérése:	7 nap elteltével	
Hőállóság:	-30°C - +60°C (kötés után)	
Tapadószilárdság:	≥ 2 N/mm ² (MSZ EN 1308 szerint)	
Anyagszükséglet:	Kenőlapát fogazata [mm]	Anyagszükséglet [kg/m ²]
	2	0,5
	3	0,7
	2	0,4
	3	0,4
	3	0,4

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

8 kg műanyag vödörben

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös, nedvességtől védett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A csomagolóanyagot csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit CM 16Ultraflex burkolatragasztó megfelel az MSZ EN 12004 szabvány szerinti R2T kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30)919-2926



Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543