

CM 9

Ljepilo za pločice

Tankoslojno i srednjeslojno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice. Za unutrašnju upotrebu.

Karakteristike

- za debljine sloja od 4 do 10 mm
- za upijajuću keramiku
- pogodan za neravne površine
- visoka stabilnost
- ekonomičan

Oblast primjene

Za polaganje keramičkih pločica, pločica od prirodnog upijajućeg kamena i terakota pločica. Za sve podloge koje imaju cement kao vezivni element. Prilikom postavljanja neupijajućih keramičkih pločica, koristite fleksibilno ljepilo CM 16.

Priprema podloge

CM 9 se nanosi na sve čvrste, nosive, čiste, i suhe podloge bez rastvorljivih sastojaka. Dobro uklonite tragove ulja, prašinu i ostale nečistoće. Moguća udubljenja do 1 cm mogu biti popunjena sa CM 9 jedan dan prije lijepljenja. Sljedeće površine je potrebno premazati prajmerom CT 17 ili CN 94 prije nanošenja CM 9: porozne podloge, beton, gipsane ploče. Ostavite prajmer da se osuši oko 4 sata.

Način upotrebe

CM 9 zamiješajte u čistoj vodi bez grudica. Zatim sačekajte 5 minuta, pa promiješajte ljepilo još jedanput. Obratite pažnju na vrijeme stvaranja kore koje iznosi od 15 do 20 minuta. Upotrijebite nazubljenu gletericu, tako da je minimum 65% površine keramičke pločice u dodiru sa ljepilom. Pločice postavite tako da fuge budu široke od 2 do 15 mm, zavisno od radnih uslova i veličine pločica. Nakon 24 sata dozvoljeno je fugiranje. Višak ljepila možete ukloniti vodom, a očvrсле dijelove mehaničkim putem.



Obratite pažnju

Radove izvoditi u suhim prostorima na temperaturama od +5°C do +30°C. Klimatski uslovi mogu usporiti, odnosno ubrzati proces očvršćivanja. CM 9 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reagira alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć ljekara. Ostale informacije o bezbjednosti proizvoda potražite na donjoj strani vreće.

Važne informacije

CM 9 treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobivene na osnovu ispitivanja i praktične primjene. Predloženi način primjene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo utjecaja na uslove i način izvođenja.

Potrošnja

Dubina zuba (mm)	CM 9 (kg/m ²)
4	2,0
6	2,7
8	3,2
10	3,8

Skladištenje

Do 12 mjeseci od datuma proizvodnje koji je odštampan na vreći (dan/mjesec/godina) pri pravilnom skladištenju (na paleti, suhom, u originalnom, neoštećenom pakovanju).

Pakovanje

U papirnim vrećama od 25 kg.

Tehnički podaci

Baza:	Cement sa mineralnim puniocima i aditivima
Omjer miješanja:	6,25 l vode za 25 kg
Gustoća:	1,49 kg/dm ³
Otvoreno vrijeme:	15 - 20 minuta
Klizanje:	smanjeno klizanje
Vrijeme obrade:	3 sata
Fugiranje:	nakon 24 sata
Temperatura rada:	+5°C do +30°C



Kvalitet za profesionalce