


CERESIT CM 9

»Burkolatragasztó«

Beltéri vékonyágyas burkolatragasztó kerámia lapokhoz



JELLEMZŐI

- ▶ kisméretű, porózus lapok ragasztására
- ▶ nedvszívó felületre, beltérben
- ▶ ideális egyenetlen felületekhez
- ▶ 5 és 15 mm közötti ágyazáshoz
- ▶ gazdaságos

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Porózus, 3%-nál nagyobb vízfelvételű, anyagában színezett, valamint mázas csempe és járólapok ragasztására alkalmas beltérben, nedvszívó (beton és vakolt) felületeken, átlagos igénybevétel esetén. A termék nem alkalmas kültéri felhasználásra. Kőporcelán (gres) lapok ragasztásához, padlófűtéses aljzathoz valamint kültéri burkolatok készítéséhez a Ceresit CM 12, Ceresit CM 12 Plus, Ceresit CM 16 és Ceresit CM 17 burkolatragasztót kell alkalmazni.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó nedvszívó felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak- valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. A burkolólapok hátoldalán található szennyeződések nedves szivaccsal le kell törölni. Az erősen nedvszívó felületeket célszerű lealapozni a Ceresit Padlopon Diszperziós alapozóval.

FELHORDÁS

A Ceresit CM 9 beltéri burkolatragasztót hideg, tiszta vízhez öntve kell összekeverni. 25 kg ragasztóhoz kb. 6,0 liter keverővíz szükséges. 10 perc pihentetés után a bekevert anyagot keverjük át újra. A ragasztót egyenletesen hordjuk fel a fogadó felületre – a megfelelő fogazású glettvas segítségével. A burkolólapokat megfelelő erő alkalmazásával - 20 percen belül - a felkent ragasztóba kell nyomni úgy, hogy a ragasztóbordák szétnyomódjanak. Padlólapok ragasztásakor ajánlott a hátoldal vékony lekenése is, a jobb tapadás és a nagyobb igénybevétel elviselése érdekében. A leragasztott burkolat 24 óra elteltével – Ceresit fugázóanyaggal – hézagolható. A kész burkolatot három hétig nem érheti fagyhatás. (Pl. beltéri fűtlen helyiségben.)



FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámról a friss ragasztó vízzel lemosható. A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	adalékszereket, cementet és ásványi töltőanyagokat tartalmazó keverék
Sűrűség:	kb. 1,44 kg/dm ³
Keverési arány:	kb. 6,0 liter víz/25 kg poranyag
Bedolgozhatóság:	kb. 3 óra
Fugázható:	24 óra elteltével
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C és +30°C
Nyitott idő:	≥ 20 perc
Megcsúszás:	≤ 0,5 mm
Tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²
Anyagsükséglet:	kb. 1,5 kg/m ² /mm (2,1 - 6 kg/m ² , a fogazott glettvas típusától és a felülettől függően)

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

25 kg papírszakban

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötésidővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B.,
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu

HULLADÉKKEZELÉS

A teljesen üres csomagolóanyag újrahasznosítható. A megköttött termék maradványokat, mint ipari hulladékot a háztartási hulladékokhoz hasonlóan, vagy a kereskedelmi / építkezési hulladékgyűjtő konténerekben kell gyűjteni. A meg nem kötött termék maradványokat veszélyes hulladékként kell kezelni. Európai hulladékjegyzék kód (EWC): 170106

A Ceresit CM 9 burkolatragasztó megfelel az EN 12004-1:2017 szabvány szerinti CIT kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás

Tel.: 0630/919-2926

	Tüzzel szembeni viselkedés szerinti osztály Károsanyag kibocsátás	A1 Isd. Biztonság-technikai adatlap
1803	Kezdeti húzási tapadószilárdság 28 napos korban Tartósság	≥ 0,5 N/mm ²
Henkel România S.R.L. Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7 020325, Sector 2, București, România	Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	0,5 N/mm ²
07	Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	PND
00001	Húzási-tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	PND
EN 12004-1:2017	Lecsúsztás	≤ 0,5 mm
Cement kötésű ragasztóhabarcs normál igénybevételre csökkentett lecsúsztással		

Portlandcement (kémiai úton előállított), alacsony kromát, flue dust portland cement. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-HÓZ / orvoshoz. HA BÖRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Orvosi ellátást kell kérni.



Veszély