

CM 90


EASYFLEX PLUS

Masë shumë elastike dhe e lehtë për vendosjen e pllakave, me sasi të vogël pluhuri

Ngjitës fleksibël me shtresë të hollë për vendosjen e pllakave qeramike në sipërfaqe kritike

KARAKTERISTIKAT

- 30% mbulim më i madh
- Deri në 90% më pak pluhur
- Punueshmëri e shkëlqyer
- Kohë më e gjatë e hapur
- Konsistencë e rregullueshme për mure dhe dysheme
- Pa kufizime për gjatësinë e anës dhe madhësinë e pllakës (NO LIMIT)
- Për trashësi aplikimi deri në 10 mm



FUSHA E APLIKIMIT

Ceresit CM 90 përdoret për vendosjen e pllakave qeramike dhe paneleve izoluese. Ceresit CM 90 krijon një shtresë elastike dhe parandalon krijimin e sforcimeve në sipërfaqe kritike. Është i përshtatshëm për ngrohje nën dysheme, ballkone, terasa dhe fasada, veçanërisht mbi elemente betoni të derdhura rishtazi (me moshë minimale 3 muaj). Ceresit CM 90 mund të përdoret gjithashtu për riparimin dhe nivelimin e parregullsive të sipërfaqes deri në rreth 15 mm para vendosjes së pllakave.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Ceresit CM 90 ngjitet në të gjitha sipërfaqet e forta, mbajtëse, të pastra, të thata dhe të lagështa, të cilat nuk përmbajnë substanca që mund të ndikojnë në ngjitje. Shtresat e dobëta dhe ato me ngjitje të dobët duhet të hiqen.

Për përdorim të brendshëm:

Përdorni Ceresit CT 17, CN 94 ose CT 19 në nënshtresa me sulfat kalciumi (të ashpërsuara mekanikisht dhe të pastruara nga pluhuri, nënshtresa anhidriti/gipsi me lagështi të mbetur < 0,5%, ndërsa për dysheme me ngrohje < 0,3%), si dhe në beton të lehtë, pllaka gips-kartoni dhe suva gipsi (P IV a/b dhe P V, me lagështi të mbetur < 1,0%), pllaka gipsi dhe pllaka me fibra, pllaka me fibra druri (të paktën V 100, trashësi ≥ 22 mm), punime druri, si dhe në të gjitha sipërfaqet shumë thithëse. Shtresa bazë duhet të lihet të thatet rreth 4 orë. Prajmeri nuk është i nevojshëm mbi pllaka polistireni të ekstruduar, mbajtësëve për pllaka, veshjeve me pllaka, dysheme prej guri natyror dhe artificial, veshje sipërfaqësore të lidhura mirë, si dhe mbi mastikë asfalti (GE 10 / GE 15, të spërkatura me rërë, jo për përdorim industrial).

Shtresat e bojës duhet të ashpërsohen me kujdes me letër zmerile (nëse nuk janë shkumësore dhe janë të lidhura mirë), të hiqet pluhuri dhe më pas, nëse është e nevojshme, të aplikohet astar me Ceresit CT 19 të paholluar.

Ceresit

#NDËRTOJMËSËBASHKU



Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm:

Fasadat (me moshë minimale 28 ditë), estrihet e çimentos (me moshë minimale 28 ditë, me lagështi të mbetur < 2%, ndërsa për dyshemetë me ngrohje < 1,8%) dhe betoni (me moshë minimale 3 muajsh), të cilat i përkasin grupeve P II dhe P III, mund të vishen drejtpërdrejt me pllaka.

MËNYRA E PËRDORIMIT

Ceresit CM 90 hidhet në ujë të pastër dhe të kthjellët dhe përzihet derisa të përftohet një masë plotësisht homogjene, pa kokrriza. Më pas, përzierja lihet të qëndrojë për rreth 5 minuta dhe pastaj përzihet përsëri. Nëse është e nevojshme, konsistenca mund të rregullohet me një sasi të vogël uji. Përzierja aplikohet mbi nënshtresë, duke pasur parasysh kohën e hapur prej 30 minutash, gjatë së cilës duhet të vendosen pllakat. Përdorni një spatul me dhëmbëzim të madhësisë së përshtatshme, në mënyrë që pjesa e pasme e pllakës së vendosur të mbulohet me ngjitës të paktën 65%. Në kushte të jashtme duhet të përdoret metoda e kombinuar e aplikimit të ngjitësit (në nënshtresë dhe në pjesën e pasme të pllakës), për të siguruar kontakt prej 95% ndërmjet pllakës dhe nënshtresës. Teprica e ngjitësit mund të hiqet me ujë, ndërsa ngjitësi i thatë plotësisht mund të hiqet vetëm mekanikisht. Fugimi kryhet pas rreth 12 orësh.

SHËNIM

Përmbajtja e Cr(VI) të tretshëm në produkt është më e vogël se 0,0002%, brenda afatit dhe kushteve të ruajtjes të përcaktuara nga prodhuesi. Përmban çimento. Në kontakt me lagështinë reagon në mënyrë shumë alkaline; mbron lëkurën dhe sytë. Pas kontaktit, shpëljajeni menjëherë me sasi të madhe uji. Në rast kontakti me sytë, kërkoni ndihmë mjekësore. Në sipërfaqet që bien në kontakt me kimikate duhet të përdoren produkte të tjera Ceresit për ngjitjen e pllakave. Respektoni paralajmërimet dhe këshillat për sigurinë dhe asgjësimin e mbetjeve të dhëna në fletën e të dhënave të sigurisë.

AFATI I PËRDORIMIT/MAGAZINIMI

Të ruhet në vend të thatë dhe të freskët. Afati i qëndrueshmërisë është 12 muaj nga data e prodhimit e stampuar në thes.

PAKETIMI

Thes prej 15 kg.

KËSHILLA PËR ASGJËSIMIN E MBETJEVE

Të riciklohet vetëm ambalazhi i zbrazur plotësisht. Mbetjet e produktit të ngurtësuar të hiqen si mbetje industriale, të ngjashme me mbetjet shtëpiake, ose të hidhen në kontejnerin për mbetje komerciale/ndërtimore. Mbetjet e produktit të pangurtësuar të asgjësohen si mbetje të rrezikshme. Kodi i mbetjeve: 17 01 06.

Përveç të dhënave të paraqitura këtu, është gjithashtu e rëndësishme të respektohen udhëzimet, rregulloret dhe standardet e përbashkëta përkatëse të organizatave të ndryshme dhe shoqatave tregtare. Karakteristikat e përmendura më sipër bazohen në përvojën praktike dhe provat e kryera. Vetitë e garantuara dhe përdorimet e mundshme që tejkalojnë ato të garantuara në këtë fletë informuese kërkojnë konfirmimin tonë me shkrim. Të gjitha të dhënat e paraqitura janë marrë në temperaturë të ambientit dhe të materialit prej +23°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, përveç rasteve kur është përcaktuar ndryshe. Kini parasysh se në kushte të tjera klimatike ngurtësimi mund të përshpejtohet ose të vonohet dhe se vetë produkti i nënshtrohet kushteve lokale, si sasia e ujit dhe procesi i ngurtësimit. Produkti i prodhuar në një vend tjetër prodhimi mund të ndryshojë.

Informacioni i përfshirë në këtë dokument, veçanërisht rekomandimet për trajtimin dhe përdorimin e produkteve tona, bazohen në përvojën tonë profesionale. Duke qenë se materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit të planifikuar dhe në këtë mënyrë janë jashtë fushës sonë të ndikimit, rekomandojmë fuqimisht që në çdo rast të kryhen prova të mjaftueshme për të verifikuar përshtatshmërinë e produkteve tona për përdorimin e synuar. Përgjegjësia ligjore nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj flete të të dhënave ose këshillave gojore, përveç rasteve kur nga ana jonë ekziston mashtrim i qëllimshëm ose neglizhencë e rëndë, ose në rast të dëmtimit trupor apo vdekjes, si dhe në rastet e përgjegjësisë sipas Ligjit për përgjegjësinë e produktit.

Kjo fletë teknike zëvendëson të gjitha botimet e mëparshme që lidhen me këtë produkt. Ju lutemi, kini parasysh se kjo fletë teknike i referohet vetëm produktit të prodhuar në një vend të caktuar përkatës të prodhimit.

TË DHËNAT TEKNIKE

Përbërja:	Mbushës të lehtë dhe rërë e përzgjedhur, si dhe përzierje çimentoje e modifikuar me rrëshira sintetike për aplikim me shtresë të hollë (përmbajtje e reduktuar e kromit). EN 12 004, C2 TE S1
Dendësia:	rreth 0,9 kg/dm ³
Raporti i përzierjes:	7–8 l ujë për 15 kg
- Sipërfaqe vertikale:	7 l ujë për 15 kg
- Sipërfaqe horizontale:	8 l ujë për 15 kg
Koha e përgatitjes:	5 minuta
Koha e përpunimit:	rreth 2 orë
Temperatura e punës:	nga +5°C deri në +30°C
Koha e hapur:	të paktën 30 minuta
Koha e korrigjimit:	min. 15 minuta, në varësi të nënshtresës dhe materialit të veshjes së dyshemesë
Fugimi në dyshe:	pas 12 orësh
Fugimi në mur:	pas 8 orësh
Ecshmëria:	pas 12 orësh
Madhësia e rekomanduar e pllakave:	≤ 1,5 m ²
Rrëshqitja në sipërfaqe vertikale:	< 0,10 mm
Temperatura e qëndrueshmërisë:	nga -30°C deri në +70°C

KONSUMI

Thellësia e dhëmbëzimit (mm)	Konsumi mesatar CM 90 (kg/m ²)
4	1,0
6	1,3
8	1,8
10	2,1
Shtresa mesatare	3.5

	
19	
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., 02-672 Varshavë, rr. Domaniewska 41	
Ceresit CM 90	
00054	
EN 12004-1:2017 + A1:2012	
1487	
Për vendosjen e pllakave qeramike në ambiente të brendshme dhe të jashtme	
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Fortësia e lidhjes e shprehur si:	
Rezistenca fillestare e ngjijtes	≥ 1,0 N/mm ²
Rezistenca ndaj:	
Rezistenca e ngjijtes pas zhytjes në ujë	≥ 1,0 N/mm ²
Rezistenca e ngjijtes pas trajtimit me ngrohje	≥ 1,0 N/mm ²
Rezistenca e ngjijtes pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 1,0 N/mm ²
Lëshimi i substancave të rrezikshme	Shihni fletën e sigurisë
Dokumenti i disponueshëm në www.ceresit.al	



* according to Cradle to Gate analysis from cement producer. More info on www.ceresit.com

Henkel CEE
www.ceresit.al

