



CP 27

AQUABLOCK REPAIR

Viacúčelový silikónový tmel bez zápachu

Na opravy a izolačné práce.

VLASTNOSTI

- ▶ Univerzálny silikónový opravný tmel
- ▶ Prilne k väčšine bežných stavebných podkladov
- ▶ Odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- ▶ Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie

OBLASTI POUŽITIA

Ceresit CP 27 Aquablock Repair je viacúčelový silikónový tmel bez zápachu, na báze vody určený na opravy a izolačné práce v interiéri aj exteriéri. Produkt je určený na opravy menších škár, defektov a trhlín v oblasti strešných krytín, odkvapov, stien, odpadov, odtokov vody a stavebných detailov ako sú napr. svetlíky, strešné okná a vikiere, poklapy, detaily na balkónoch a terasách. Vhodný aj na vlhké podklady a staré zvyšky silikónu. Produkt je šetrný k životnému prostrediu a rozpustný vo vode pred vytvrdzovaním. Konečnú prídržnosť a pružnosť dosiahne po 3-4 týždňoch. Prilne k takmer všetkým stavebným materiálom. Vhodný aj na bitúmenové podklady, v prípade predchádzajúceho napenetrovania penetráciou Ceresit CP 29 Aquablock Primer. Nie je vhodný na priame použitie na podklady ako sú napr. PE, PP, PTFE, bitúmenové nátery, meď a na aplikácie pod vodou. Pri použití na bitúmenové podklady, tieto pred aplikáciou napenetríte s Ceresit CP 29 Aquablock Primer. Vzhľadom na široké použitie odporúčame v prípade pochybností najskôr vykonať vlastné testy.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, čistý, zbavený častíc a látok ovplyvňujúcich prídržnosť (ako sú tuky, živice, prach), suchý. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou prídržnosťou odstráňte.

SPRACOVANIE

Tmel naneste na podklad, vyhladzovacie náradie ponorte do čistej vody a následne uhladte povrch tmelu skôr, ako sa na ňom začne vytvárať tzv. „koža“ (cca 10 minút). Opravy a korekcie tmelu su v čase, keď je tmel čerstvý veľmi jednoduché. Náradie ihneď po použití očistite čistou vodou, ruky umyte vodou a mydlom. Bližšie informácie o samotnom produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov. Nízke teploty proces vytvrdzovania spomaľujú. Tmel používajte v dobre vetranom priestore, aby ste zaistili optimálne podmienky na aplikáciu.



NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte v suchom prostredí pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C do +40 °C. Všetky údaje boli overené pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. Neaplikujte za dažďa a minimálne 24 hodín chráňte pred dažďom, vodou a mrazom. Vlhkosť dobu schnutia výrazne predlžuje. Náradie a čerstvé zvyšky umyte vodou, vytvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky. Chráňte si pokožku a oči!
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí

do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom. Bližšie informácie o produkte nájdete v jeho karte bezpečnostných údajov.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Vytvrdnutý produkt – komunálny odpad. Nevytvrdnutý produkt – špeciálny/nebezpečný odpad.

SKLADOVANIE

Do 18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

BALENIE

300 ml plastová kartuša

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tepelná odolnosť po vytvrdnutí:	od -50 °C do +120 °C
Teplota pri spracovaní:	od +5 °C do +40 °C
Maximálna šírka škáry:	30 mm
Doba schnutia:	2 mm/deň
Spotreba:	0,5 x šírka škáry (mm) x hĺbka škáry (mm) = ml/m ²

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. Výrobca zodpovedá za kvalitu výrobku, avšak vzhľadom k tomu, že použitie a spracovanie výroby nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním alebo nedodržaním podmienok uvedených v technickom liste. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre Profesionálov