CP 41
PRIMER R2U

Emulsja bitumiczna

Grunt bitumiczny do gruntowania podłoży mineralnych

CERESIT
CP_41_PRIMER R2U_KT_06.24

WŁAŚCIWOŚCI

- **składnik systemu do ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu**
- **jednokomponentowa**
- **szybkoschnąca**
- **gotowa do użycia**
- **na powierzchnie pionowe i poziome**
- **nie zawiera rozpuszczalników**
- **do wewnątrz i na zewnątrz**
- **uszczelniająca pory**
- **zwiększa przyczepność**

ZASTOSOWANIE

Ceresit CP 41 Primer R2U służy do gruntowania powierzchni tynków (kategoria CS IV wg PN-EN 998-1), jastrychów, betonów o zwartej strukturze (klasa wytrzymałości co najmniej C 12/15), cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków betonowych, betonu komórkowego i murów przed nakładaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych np. Ceresit CP 44, CP 48, CP 43 lub pap bitumicznych.
Może również służyć jako grunt na stare bitumiczne powłoki grubowarstwowe o ile są dostatecznie mocno związane z podłożem.
Ceresit CP 41 Primer R2U może być stosowana zawsze od strony naporu wilgoci. Materiał nie może bezpośrednio kontaktować się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i żywnością. Nie stosować do uszczelniania zbiorników.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ceresit CP 41 Primer R2U nakładać tylko na wyrównane, zwarte, nośne, czyste, zabezpieczone przed mrozem, suche lub lekko wilgotne podłoża mineralne. Podłoże musi być wolne od kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Krawędzie trzeba "sfazować", a wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową nadając im promień minimum 4 cm. Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża i wypełnić spoiny w murach oraz raki w betonie i duże pory podłoża. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami należy pokryć tynkiem cementowym.

WYKONANIE

Przed użyciem kilkukrotnie wstrząsnąć. CP 41 Primer R2U może być nakładana pędzlem, wałkiem lub poprzez natryskiwanie, równomiernie na podłoże.
Świeżo nałożoną powłokę chronić przed deszczem.
Warstwę CP 43 2-C Fibre Force lub CP 48 2-C można nakładać wtedy, gdy CP 41 Primer R2U całkowicie jest wyschnięty.
Narzędzia i świeże zabrudzenia myć wodą

NIE ROZCIEŃCZAĆ, PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA!!!

UWAGA

Prace należy wykonywać tylko w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C (jednak nie na silnie nasłonecznionych powierzchniach) oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze przesychanie materiału. Chronić zaizolowane powierzchnię przed uszkodzeniami, np. w czasie zasypywania wykopu i osiadania gruntu, poprzez stosowanie odpowiednich płyt drenujących lub innych osłon. Nie wolno rozpoczynać zasypywania wykopu zanim warstwa izolacyjna nie bę-

dzie wystarczająco twarda. Do zasypywania wykopów nie stosować gruntów spoistych.
W czasie pracy stosować ubrania, rękawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materiał, wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Świeże zabrudzenia zmywać wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza

SKŁADOWANIE

Min. 12 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych, chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż +30°C. Pełne palety nie mogą być układane w stosy.
Podczas składowania i transportu chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie plastikowe: 10 L

DANE TECHNICZNE

Baza materiałowa:	wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
Komponenty:	produkt jednoskładnikowy
Gęstość:	1,0 kg/dm^3
Konsystencja:	płynna
Kolor:	czarno-brązowy
Czas wysychania*:	- nakładanie drugiej warstwy: po ok. 45-60 min. - odporność na deszcz: po ok. 2 godz. - całkowite utwardzenie: po około 1 dniu
Czas użycia:	otwarty
Temperatura stosowania (dotyczy temperatury podłoża i temperatura otoczenia):	od +5°C do +30°C
Odporność termiczna (po całkowitym utwardzeniu):	od -20°C do +80°C
Orientacyjne zużycie:	0,1-0,2 l/m^2

*dane dotyczą temperatury +23°C i wilgotności względnej 50%. Należy uwzględnić, że w przypadku wyższych temperatur czas skraca się, natomiast wyższa wilgotność wydłuża określony czas.

Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerami telefonów:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób.
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T17:18:04.953Z