

CS 25

Sanitarni silikon

Visokokakovosten silikon za tesnjenje in dilatacije stikov v sanitarnih prostorih.

LASTNOSTI

- na voljo v celotnem barvnem obsegu
- za notranjo in zunanjo uporabo
- odporen na UV svetlobo
- vodoodporen
- trajno elastičen
- odporen na glive in plesen

PODROČJE UPORABE

Za tesnjenje stikov v sanitarnih prostorih.

Za dilatacijske stike na keramičnih oblogah v notranjih prostorih, na prostem in v trajno mokrih prostorih. Za vse spojne in dilatacijske stike v kopalnicah, kuhinjah, trajno mokrih prostorih itd., primeren za notranjo in zunanjo uporabo. Oprijem brez predpremaza na plastiko, emajlirane in glazirane površine, npr. ploščice, steklo, porcelan in akril. Primerno za tesnjenje vrat.

PRIPRAVA PODLAGE

Strani stika morajo biti suhe, stabilne, čiste in brez snovi, ki bi lahko poslabšale oprijem (npr. olje, mast). Popolnoma odstranite morebitne ostanke stare tesnilne mase. Zamaščene stike ter kadi in umivalnike očistite z alkoholom.

CS 25 se ne strdi, ampak po strjevanju ostane elastičen. Zato je primeren tudi za stike, ki so izpostavljeni večjim premikom.

Vedno se izogibajte sprijemanju na treh straneh. Upoštevajte širino stikov vsaj 5 mm v zaprtih prostorih in najmanj 10 mm na prostem. Dilatacijske stike predhodno napolnite z linijo zaprtocelične pene. Robove stikov zaščitite - prekrijte z lepilnim trakom.

CS 25 se odlično oprijema brez predpremaza na emajl, keramiko, steklo, glazirani klinker in porcelan.

Za aluminij, nerjaveče jeklo, les (lakiran ali barvan), medenina in ostale kovine, je predhodno potrebno testiranje oprijema.



Predpremaza ne nanašajte preko robov stikov.

Pustite na zraku vsaj 30 minut, vendar največ 3 ure.

CS 25 nima oprijema na gumo, bitumen, katran, teflon ali polietilen.

APLIKACIJA

Odrežite pokrovček kartuše pred navojem injekcijske šobe.

Privijte nastavek in ga odrežite pod kotom, da ustreza širini stika. Tesnilno maso stisnite v stik, izogibajte se nastanku zračnih mehurčkov in jo zgladite v 5 minutah s primernim orodjem in vodo z malo dodatka sredstva za pomivanje posode ali mila

Takoj odstranite lepilni trak. Po potrebi še enkrat zgladimo. Odvečno tesnilno maso takoj odstranite. Strjen material lahko odstranite le z ustreznim orodjem (npr. strgalo).

PROSIMO UPOŠTEVAJTE

Silikonskega kita ni mogoče prebarvati. Pri strjevanju se sprošča očetna kislina, ki lahko povzroči draženje kože, sluznic in oči. Zato poskrbite za dobro prezračevanje.

Silikonski kit vsebuje biocide, zato je potrebna previdna uporaba. Pred uporabo CS 25 bodite pozorni na etiketo in podatke o izdelku.

Uporabite druge gradbene izdelke za trajno elastično tesnjenje stikov na izpostavljenih območjih, še posebej tam, kjer se uporabljajo kemikalije in na podlagah, ki niso navedene zgoraj. Upoštevajte opozorila, varnostne nasvete

SKLADIŠČENJE

Rok trajanja je pribl. 18 mesecev v hladnem in suhem prostoru. Odprte kartuše porabite čim prej.

Poleg zgornjih informacij je pomembno upoštevati ustrezne smernice, predpise in skupne standarde organizacij in trgovskih združenj. Te značilnosti temeljijo na praktičnih izkušnjah in testiranju izdelkov. Za potrjene lastnosti in morebitne uporabe, ki niso navedene v tem informativnem listu, je potrebna naša pisna potrditev. Vsi podatki so pridobljeni pri temperaturi okolja in materiala + 23 ° C in 50% relativne vlažnosti, razen če ni navedeno drugače. Upoštevajte, da se v drugih podnebnih razmerah postopek strjevanja lahko pospeši ali zavleče in da izdelek sam podleže lokalnim pogojem, kot sta količina in trdnost vode. Izdelek iz drugega kraja proizvodnje se lahko razlikuje.

Navedene informacije in zlasti priporočila za uporabo naših izdelkov temeljijo na naših strokovnih izkušnjah. Ker se materiali in pogoji lahko razlikujejo glede na uporabo, kar je zunaj našega vpliva, priporočamo, da v vsakem primeru opravite zadostna testiranja, da preverite primernost naših izdelkov za njihovo uporabo. Pravne odgovornosti ni mogoče sprejeti na podlagi vsebine tega tehničnega lista ali kakršnega koli ustnega nasveta, razen če gre za namen namerne kršitve zakona, malomarnosti ali poškodbe, smrti ali odgovornosti po splošnem zakonu o varnosti izdelkov.

Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje izdaje, pomembne za ta izdelek. Upoštevajte, da se ta tehnični list nanaša samo na izdelek, izdelan na določenem ustreznem proizvodnem mestu.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova: silikon-guma

Gostota: pribl. 1,02 g/m³

Trdnost Shore A: 25

Temperatura uporabe: +5°C do +40°C

Temperaturna obstojnost: -60°C do +180°C

Dovoljena skupna deformacija: pribl. 25%

Modul elastičnosti: približno 0,3 N/mm²

Sušenje: pribl. 2 mm v 24 urah

Oblikovanje kože: pribl. 5 minut

Širina fuge: 5 do 30 mm

Zahtevana količina:

ml/m	Dimenzija odprtine (mm ²)
25	5 x 5
50	10 x 5
100	10 x 10
150	15 x 10

Barve: prozorna, bela in ostale barve, skladne z fuginimi masami Ceresit.



Henkel Slovenija d.o.o.,
Industrijska ulica 23, 2506 Maribor
E-mail: lepilamb@henkel.com
Tel: +38615830900, www.ceresit.si