

CS 26

Silicon neutral

CARACTERISTICI

- ▶ pentru suprafețe alcaline și metale. Nu corodează
- ▶ nu se contractă în timp
- ▶ aderență bună în timp
- ▶ se întărește la umezeală
- ▶ nu înnește suprafața oglinzilor
- ▶ nu necesită amorsaj pe majoritatea suprafețelor
- ▶ protecție antimucegai
- ▶ foarte flexibil
- ▶ rezistent la îmbătrânire și la condiții de mediu
- ▶ rezistent la razele ultraviolete
- ▶ inodor după întărire

DOMENII DE UTILIZARE

- ▶ fixarea oglinzilor
- ▶ rostuirea PVC-ului
- ▶ etanșarea rosturilor de dilatație la clădiri înalte
- ▶ fixarea ramelor din plastic, metal și lemn la uși și ferestre
- ▶ etanșarea rosturilor la elemente metalice

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele care urmează a fi etanșate trebuie să fie curățate, fără rugină, ulei, grăsimi sau alte impurități.

MOD DE APLICARE

Se recomandă folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. Pentru aplicarea cu aer comprimat este necesară o presiune a aerului de 2-5 Bar, în funcție de diametrul tije de aplicare și viteza de aplicare. O netezire ulterioară trebuie făcută, dacă este cazul, înainte de formarea peliculei, adică în decurs de 10 - 15 minute. Pentru netezire, se recomandă apa dedurizată (adaos de agent de spălare neutru).

CURĂȚARE

Siliconul proaspăt, neîntărit se îndepărtează cu spirt sau acetona. După ce s-a întărit nu mai poate fi dizolvat cu niciun solvent.

RECOMANDĂRI

Vaporii de metanol emiși în timpul întăririi pot cauza iritații la nivelul sistemului respirator, dacă sunt inhalați puternic sau pe o perioadă prelungită de timp. A se lucra în spații ventilate sau



cu mască de protecție. Dacă siliconul neîntărit intră în contact cu ochii sau cu fosele nazale, zonele afectate trebuie clătite din abundență cu apă, altfel pot apărea iritații. Siliconul întărit nu prezintă pericole.

Ceresit House & Construction CS 26 nu trebuie folosit:

- ▶ Pentru construirea sau etanșarea rezervoarelor pentru pește sau a acvariilor - conține fungicide
- ▶ Piatra naturală se poate păta în contact cu siliconul
- ▶ În contact cu elastomeri organici (EPDM, APTK, neoprene) - siliconul se poate decolora.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. A se utiliza numai în locuri bine ventilate. A se evita contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă și cu săpun. Tratați pielea afectată cu o cremă regeneratoare. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. Dacă este necesar, solicitați îngrijire medicală.

DATE TEHNICE

Materia primă:	silicon , sistem alcoxy	
Densitate:	1,03 g/cm ³	
Temperatură aplicare:	+5°C până la +40°C	
Formarea peliculei:	15 minute (+23°C/RH 50%)	
Timp de întărire:	1 - 2 mm într-o zi	
Duritate:	SHORE A: 18	
Modul de elasticitate:	0,36 N / mm ²	
Deformare maximă admisă:	25%	
Alungire la rupere:	300%	
Consum orientativ:		
Dimensionare:	ml	Metru liniar
3 X 5 mm	15	20
6 X 6 mm	36	8
10 X 10 mm	100	3
20 X 20 mm	200	1.5

DEPOZITARE

Ceresit Silicon Neutral pentru construcții se va păstra în locuri răcoroase și uscate. Temperatura optimă de depozitare este între +5°C până la +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data înscrisă pe flacon.

CULORI

Transparent.

AMBALARE

Cartuș de 280 ml.



Calitate pentru profesioniști