

CT 127

»Beltéri finom glettanyag«

Vakolt felületek fedő glettelésére.

Fehér cementet tartalmaz

JELLEMZŐI

- ▶ rendkívül sima felületet képez
- ▶ extra fehér szín
- ▶ kiváló tapadás
- ▶ páraáteresztő
- ▶ max. 2 mm vastagságban

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmazható hagyományos vakolatok fedő glettelésére max. 2 mm rétegvastagságban. Szükség esetén a kész felület finom csiszolópapírral polírozható. Önmagában, festés nélkül is tartós és esztétikus felületet biztosít. Átfesthető diszperziós- vagy ásványi pigmenteket tartalmazó festékekkel. Csak beltérben alkalmazható, száraz, glettel falfelületeken.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fogadó felület legyen nedvszívó, száraz, tiszta, megfelelő szilárdságú és tapadást gátló anyagoktól (olaj, zsír stb.) mentes. A glettel felületet (Ceresit CT 126) – a jobb tapadás elérése érdekében – le kell alapozni a vízzel 3 : 1 arányban hígított Ceresit Diszperziós alapozóval.

FELHORDÁS

A Ceresit CT 127 elkészítéséhez adagoljunk 20 kg (1 zsák) poranyagot az előre kimért hideg vízhez (8,0 liter) és elektromos kézi keverőgéppel – lassú fordulaton – folyamatosan keverjük mindaddig, amíg az így kapott massa homogén és csomómentes nem lesz. Ezt követően, kb. 5 perc pihentetés után a glettanyagot ismételt keverjük át. A kész simító anyagot rozsdamentes, acél glettvas segítségével, egyenletesen vigyük fel a felületre. Felhordható max. 2 mm vastagságban. A felhordott és megszáradt glettanyag – újranedvesítést követően – glettvas segítségével csaknem selymes felületté alakítható. Csiszolópapír segítségével – szemcse nagyságtól függően – különböző simaságú (érdességű) felület alakítható ki. A csiszolópapírt finom kefe segítségével távolítsuk el. A bekevert, de fel nem használt glettanyag jól lezárt edényben tárolva néhány napig még felhasználható.



FONTOS TUDNIVALÓK

Alkalmazható +10°C és +30°C közötti hőmérsékleten. A Ceresit CT 127 beltéri glettanyag használatakor védőkesztyű és védőszemüveg használata javasolt. Bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: tapadásjavító polimereket, cementet és modifikátorokat tartalmazó keverék

Keverési arány: 8 liter víz/20 kg poranyag

Felhasználható: kb. 24 óra (zárt edényben)

Tapadószilárdság: min. 0,4 N/mm²

Szilárdulási idő: 1 mm/nap

Anyagszükséglet: 0,4 – 1,2 kg/m²

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

CSOMAGOLÁS

5 kg és 20 kg papírszakban.

TÁROLÁS

Eredeti, zárt göngyölegben, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezjük el. A Ceresit CT 127 beltéri glettnyag csak a termékismertetőben feltüntetett területeken alkalmazható. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

A készítmény oldható króm (VI) tartalma a csomagoláson feltüntetett tárolási körülmények mellett 0,0002% alatt van a felhasználhatóság ideje alatt.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 190-1268

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötésidővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B.,
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu