



СТ 16

Грундираща боя

Дисперсионна боя на база синтетични смоли за грундиране на повърхности преди измазването им с тънкослойни мазилки, шпакловки и други бояджийски покрития

Свойства

- предлага се в 72 цвята
- лесно приложение
- подобро сцепление с основата
- водоустойчивост
- готова за употреба

Област на приложение

Ceresit СТ 16 улеснява полагането на тънкослойни мазилки и се използва за обработка на външни и вътрешни стени на сгради. За грундиране на армирания с мрежа слой при изпълнение на система за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm, както и при традиционни мазилки.

С СТ 16 могат да бъдат боядисвани повърхности на плоскости от гипсокартон или гипсофазер, всякакъв вид бетонни повърхности, гипсови мазилки, както и многослойни покрития. След грундиране на основата с боя СТ 16, многократно се намалява нейната хигроскопичност, което предпазва от бързо изсъхване на мазилките и боите, които ще бъдат полагани покъсно. Съдържащите се в СТ 16 дребни частици правят грундираната повърхност грапава и устойчива на надраскване, при което се подобрява сцеплението с мазилките, шпакловките и боите. Материалът има голяма покривна способност и уеднаквява основата, като възпрепятства избиване на петна при използване на цветни синтетични мазилки, както и при минерални мазилки.

За подготовка на повърхността на хигроскопични плоскости и стени е препоръчително да се използва грунд СТ 17 преди полагане на СТ 16.

Подготовка на основата

Повърхностите, които трябва да бъдат покрити с боята Ceresit СТ 16 трябва да бъдат равни, здрави, сухи и изчистени от вещества, които намаляват сцеплението на боята с основата (петна от мазнини, прах и химикали).



При наличие на слоеве от стара мазилка, замърсяване на стената с остатъци от тапети, лепило и други свързващи субстанции, те трябва да бъдат отстранени. Повърхността да се измие с вода. Дупки и пукнатини могат да бъдат запълнени и шпакловани с Ceresit СТ 29. Влажни стени като гипсови мазилки, гипсофазерни плоскости, които не са импрегнирани, и други трябва предварително да се грундират с Ceresit СТ 17 и да се изчака около 4 часа, за да изсъхне преди нанасяне на СТ 16.

Употреба

Съдържанието на опаковката се разбърква. Да не се използват ръждясали инструменти и съдове за работа. **Боята да не се разрежда!** Не се препоръчва употребата на мече за нанасяне. СТ 16 трябва да се нанася с четка равномерно на един пласт. Времето за съхнене на боята е около 3 часа. Използваните инструменти и свежи петна от боята могат да се мият с вода.

