

CT 17

TIEFGRUND

Lösemittelfreie Grundierung zur Saugfähigkeitsverminderung und Verfestigung von saugenden Untergründen

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Verfestigend & Saugfähigkeitsvermindernd
- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Mit gelber Kontrollfarbe
- ▶ Für innen und außen



EINSATZBEREICH

Grundanstrich für Wand und Boden. Zur Verfestigung von Leichtbeton, Holzspanplatten, Tischlerplatten, Gipsputzen, Gipsplatten, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Calciumsulfatestrichen, stark saugenden Putzen oder Zementstrichen und hochverdichteten, geglätteten Betonböden. Für innen und außen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

CT 17 Tiefgrund kann auf allen festen, tragfähigen, sauberen, trockenen Untergründen, die frei von trennenden Substanzen sind, eingesetzt werden. Tragfähigkeit des Untergrundes überprüfen. Calciumsulfatestriche (trocken) mechanisch anrauen. Fenster, Türen und sonstige Anlagen sowie angrenzende Flächen zum Schutz abdecken und/oder sofort nach dem Grundieren mit Wasser reinigen.



VERARBEITUNG

Vor dem Gebrauch gut schütteln. CT 17 Tiefgrund direkt mit Bürste oder Pinsel aufstreichen. Auf saugfähigen, mineralischen Untergründen kann je nach objektspezifischen Trocknungsbedingungen bereits nach ca. 15 Minuten mit Ceresit Fliesenklebern und Bodenspachtelmassen weitergearbeitet werden. Bei wenig-saugfähigen Untergründen beträgt die Trockenzeit ca. 2 Stunden. Nach Aushärtung muss der Untergrund kratzfest sein, andernfalls Grundierung wiederholen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

HINWEIS/EMPFEHLUNG

Die Verarbeitung sollte unter trockenen Bedingungen, bei einer Luft- und Baukörpertemperatur von +5°C bis +25°C erfolgen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird jede Haftung ausgeschlossen. Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CERESIT Fachberater oder an Tel.: +43 1 711 04-0. Bitte das aktuelle Technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

LAGERUNG

Gut verschlossen, kühl und trocken ca. 12 Monate ab Produktionsdatum. Frostfrei lagern! Anbruchgebinde bitte kurzfristig verarbeiten.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall-Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Zusatzinformation für Österreich zur schadlosen Entsorgung: Abfall nach ÖNORM S 2100: Schlüsselnummer 55905.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Neutrale Kunstharzdispersion mit geringen Pigmentzugaben
Dichte:	ca. 1,0 kg/dm ³
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis +25 °C
Trocknungszeit:	ca. 2 Stunden (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur & Feuchtigkeitsgehalt) ca. 15 Minuten bei Verlegung von keramischen Fliesen auf Kalk-Zement Putzen
Verbrauch*:	0,1 bis 0,5 l/m ²
Reichweite*:	20 – 100 m ² /Gebinde
Lagerfähigkeit:	Im Originalgebinde gut verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung ca. 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Frostfrei lagern.

*Abhängig von Saugfähigkeit und Oberflächenstruktur des Untergrunds

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen Ö-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, z.B. keine bauüblichen Untergründe, neue Baustoffe etc., wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.



Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29, A-1030 Vienna, Austria
Telefon: +43 (0) 1/711 04-0
Internet: www.ceresit.at
E-mail: ceresit.austria@henkel.com

Qualität für Profis