

CT 280

WINTER

Prísada do cementových lepiacich mált v ETICS

Prísada do cementových lepiacich a stierkových mált urýchľujúca ich vytvrdzovanie aj pri nízkych teplotách.

VLASTNOSTI

- ▶ zlepšuje spracovateľnosť lepiacich a stierkových mált pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu
- ▶ jednoduché spracovanie
- ▶ neovplyvňuje ostatné parametre mált

OBLASTI POUŽITIA

Prísada CT 280 WINTER je určená do cementových lepiacich a stierkových mált Ceresit (ZS, ZU, CT 80, CT 83, CT 85, CT 87, CT 180 a CT 190). Prísada urýchľuje vytvrdzovanie mált Ceresit aj pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu. Prísada umožňuje spracovávať lepiace a stierkové malty aj v období jeseň - jar, kedy nočné teploty klesajú pod 0 °C. Produkty, do ktorých bola pridaná príroda CT 280, možno aplikovať iba pri teplote ovzdušia aj podkladu vyššej ako 0 °C. Pokles teploty pod 0 °C je možný po min. 6-8 hod. od aplikácie.

SPRACOVANIE

Prísadu CT 280 vmiešajte do práve pripravovanej maltovej zmesi v množstve 250 g/ 25 kg (1 balenie). Po dôkladnom premiešaní miešadlom je zmes pripravená na použitie. Materiál spracujte do 90 minút od rozmiešania. Čerstvo nanosená malta je odolná proti teplotám pod 0 °C po cca 6-8 hodinách. Produkty, do ktorých bola CT 280 pridaná, možno aplikovať pri teplote od 0 °C do +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 90 %.

NEPREHLIADNITE

Prísada urýchľuje vytvrdzovanie a schnutie cementových lepiacich a stierkových mált bez vplyvu na ich technické parametre. Počas spracovania chráňte povrch pred dažďom. Odporúčame použitie ochranných sietí na lešení. Pri použití zmesi sa riadte pokynmi na produktoch Ceresit, do ktorých je príroda CT 280 pridávaná. Ďalšie vrstvy systému ETICS na výstužnej vrstve vytvorené s použitím prírody CT 280, nanášajte najskôr po 5 dňoch.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.



CERESIT_C_CT 280 WINTER_IDS_1_1218

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Nevypúšťajte do kanalizácie a vodných zdrojov. Po zmiešaní s absorpčným materiálom odložte na miesto určené obcou na ukladanie nebezpečného odpadu.

SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.

BALENIE

250 g plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	zmes anorganických solí
Násypná hmotnosť:	cca 0,55 kg/dm ³
Teplota spracovania:	od 0 °C do +15 °C
Orientačná spotreba:	1 bal. - 250 g na 25 kg produktu

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**Distributér:**

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre Profesionálov