

СТ 29



пълнител за мазилка

СиВ, минерален пълнител за ремонт на традиционни мазилки и тънкослойни „шпакловки“ за вътрешна и външна употреба в сгради.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Паропронусклива
- Устойчива на атмосферни влияния
- С добра адхезия
- Армирана с микрофибри
- Лесна за нанасяне

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Пълнител за мазилка Ceresit СТ 29 се използва основно за ремонт на циментово-варови мазилки както във вътрешни, така и във външни части на сградите. Може да се прилага както за запълване на дълбоки дефекти (например канали след монтажни работи), така и за изглаждане на повърхността на мазилката. Свойствата на СТ 29 позволяват нанасяне на тънки „шпакловки“ върху стени и тавани, за покриване на груби и неравни повърхности от цимент и циментово-варови мазилки. Благодарение на добрата си адхезия, материалът може да се използва за еднослойни мазилки върху бетонни основи (монолитни и сглобяеми), както и върху равни стени. СТ 29 е предназначен и за изглаждане на минерални основи преди полагане на керамични плочки и топлоизолационни плочи, за традиционни мазилки и гребни зидарски работи.

НАЧИН НА УПОТРЕБВА

СТ 29 може да се нанася върху груби и носещи основи, например



CERESIT_C_CT29_TDS_1_0120

бетон, традиционни мазилки, стени, свободни от мазнини, битум, прах и други вещества, които намаляват адхезията. Замърсяванията и слоевете с ниска якост трябва да бъдат напълно премахнати. Това се отнася за всички антиадхезивни вещества и слоеве боя.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Цялото съдържание на опаковката трябва да се изсипе в предварително измерено количество чиста, студена вода и да се разбърка с помощта на бъркалка, монтирана на дрелка, докато се получи хомогенна маса без бучки. По-големи количества СТ 29 се смесват лесно с бъркалка на дрелка. Пълнителят трябва да се нанесе и заглади с метална маламашка. Когато материалът започне да се съгъстява, може да се структурира с филцова или стиропорена маламашка. СТ 29 трябва да се смеси с по-малко количество вода за запълване на дълбоки дефекти. За изглаждане на

повърхността се използва пълнител с нормална консистенция, след като предварително запълнените дефекти са изсъхнали.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Работата трябва да се извършва при сухи условия, при температура на основата и околната среда от **+5 °C до +25 °C**. Всички данни се отнасят за температура **+20 °C** и относителна влажност на въздуха **65%**. При различни условия втвърдяването на материала може да бъде ускорено или забавено.

СТ 29 съдържа цимент и при смесване с вода проявява алкална реакция. **Предпазвайте кожата и очите.** При контакт с кожата – измийте обилно с вода. При контакт с очите – изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. Съдържание на хром VI – **пог 2 ppm до срока на годност.**



Хенкел България ЕООД
София, Бизнес парк, сграда 2, ет.4
www.ceresit.bg,
henkel.lepila@henkel.com