

СТ 325

TT 160



Мрежа од стаклени влакна

Арматурна мрежичка во склоп на Ceresit Ceretherm системите (ETICS - Надворешни термоизолациони системи)

КАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Отпорна на кинење
- ▶ Алкално резистентна
- ▶ Отпорна на лизгање

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Арматурна мрежичка се поставува во лепилото за арматура на Ceresit Ceretherm системите (ETICS - Надворешни системи за топлинска изолација). За фасади кои се изложени на поголеми механички оптоварувања, се препорачуваат два слоја на СТ 325 или употреба на поголема густина на мрежата од 330g/m².

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Подготвениот арматурен малтер на Ceresit треба да се нанесе на целата површина на плочите со помош на назабена глетарка со дијаметар од 10-12 мм. Во случај на плочи од минерална волна, пред се е неопходно да се изврши "преглетување" со употреба на армиран малтер. На слојот на армиран малтер применет на овој начин, неопходно е веднаш да се постави армирана мрежа, да се притисне со употреба на метална глетарка и да се израмни. Соодветно инсталираната мрежа не треба да биде видлива и целосно втисната во малтерот. Многу е важно да се задржи преклопот на следната мрежа во појас од околу 10см. Преклопите на мрежичката не смеат да се преклопуваат со составот на плочата. Во случај на аголни споеви (на пр. прозорци), се препорачува последователно додавање на дијагонална мрежа со димензија приближно 20x30см.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Неопходно е да се прочитаат листовите за технички податоци за други производи во рамките на системот Ceresit ETICS за специфични препораки при подготовката на подлогата и начинот на работа. Особено се однесува на ETAG 004. Потребно е да се заштитат кожата и очите за време на работата. Во случај на контакт со очите, исплакнете ги веднаш со многу вода и побарајте лекарска помош.



ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ

Овој лист е направен за да дава препораки во склад со нашите моментални сознанија. Секоја одговорност, со закон за патентирање не може да се преземе. Покрај информациите кои се дадени овде потребно е да ги почитувате сите релевантни упатства и регулативи од разни организации и трговски здруженија како и релевантни стандарди во рамките на CEN. Претходните карактеристики се произлезени од практични знаења и направени тестирања.

Условите за инсталација може да се разликуваат од оние опишани овде и според тоа, правилното и успешно користење на производот е надвор од наше влијание. Во случај на сомнеж, треба да се изврши тест за да се потврди усогласеноста на производот. Правната одговорност заснована врз содржината или советите на овој технички лист бара наша писмена потврда. Овој лист со податоци ги заменува сите претходни. Ова може да се промени без најава во случај на идни технички проширувања.

РОК НА УПОТРЕБА / СКЛАДИРАЊЕ

Рокот на употреба е 4 години од датумот на производство. Во суви услови од -10°C до +50°C, исправено, без притисок.

ПАКУВАЊЕ

Една ролна - 1.1 м широка и 50 м долга.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Состав:	Е-стаклена ткаенина
Ширина на ролна:	110 см
Должина на ролна:	50 м
Ткаење:	Газа, која спречува движење на мрежата
Боја:	Темно зелена, со логотип
Третирана фабричка тежина:	≥160 g/m ²
Отвор на мрежа:	4,0 mm x 4,0 mm
Издолжување во должина:	< 3,3%
Издолжување во ширина:	< 2,7%
Препорачана количина:	приближно 1,1 m/m ²
Лепење плочки:	приближно 5,0 kg/m ²
Армирање:	приближно 4,0 kg/m ²
Измазнување:	приближно 1,0 kg/m ²

Овој производ ги поседува следните документи:
- European Technical Approval (ETA) во системите:

Ceresit Ceretherm System	Popular	Classic	Visage	Impactum	Wool Classic	Universal EPS	Universal XPS	Universal MW	Wool Premium	Premium
ETA	08/0309	09/0014	11/0395	13/0086	09/0026	13/0635	13/0807	14/0127	09/0037	08/0308
Сертификат	1488-CPR-0382/Z	1488-CPR-0439/Z	1488-CPR-0370/Z	1488-CPR-0407/Z	1488-CPR-0440/Z	1488-CPR-0457/Z	1488-CPR-0456/Z	1488-CPR-0362/Z	1488-CPR-0375/Z	1488-CPR-0363/Z
DoP	00426	00420	00431	00436	00424	00433	00434	00435	00430	00428

Покрај информациите дадени во овој технички лист, важно е да се придржувате до релевантните упатства и правила на различни организации и компании, како и применливите домашни стандарди. Овие карактеристики се засноваат на нашето професионално знаење и искуство. Соодветни својства и употреби што не се наведени во овој лист, бараат наша писмена потврда. Сите информации се дадени во однос на температурата на воздухот и материјалот од + 23°C и 50% релативна влажност, освен ако не е специфично одредено. Обрнете внимание дека во случај на различни климатски услови, стврдувањето може да се забрза или забави.

Дадените информации, особено препораките за ракување со нашите производи и нивната примена, се засноваат на нашето стручно знаење и искуство. Бидејќи материјалите и условите може да се разликуваат во секоја наменета апликација и затоа немаме влијание врз нив, препорачуваме во секој случај да се направат соодветни тестови за да се провери соодветноста на нашите производи за наменетата примена и употреба. Ниту една правна одговорност не може да се прифати врз основа на содржината на овој технички лист или усните совети, освен ако не постојат докази за наша намера или сериозна небрежност. Овој лист со податоци ги заменува сите претходни верзии.



Henkel CEE
www.ceresit.mk

ВЕРЗИЈА: CERESIT C_cT325_TDS_1_0819

Квалитет за професионалци