

CT 325

TT 160



Rrjetë tekstili me fibra qelqi

Rrjetë përforcimi brenda sistemit Ceresit Ceretherm (ETICS - Sistemet e jashtme të izolimit termik)

KARAKTERISTIKAT

- ▶ Rezistente ndaj lagështirës
- ▶ Rezistente ndaj alkalineve
- ▶ Rezistente në rrëshqitje

FUSHA E ZBATIMIT

Rrjetë përforcuese që vendoset në ngjitësin përforcues për Sistemet Ceresit Ceretherm (ETICS - Sistemet e Izolimit termik i jashtëm). Për fasadat që janë të ekspozuara ndaj goditjeve mekanike të mëdha rekomandohen dy vendosje të shtresave të CT 325 ose të përdoret densitet më i lartë i rrjetës 330 g / m².

MËNYRA E PËRDORIMIT

Duhet të aplikohet llaç i përforcuar i Ceresit tek e gjithë sipërfaqja e polisterolit me përdorimin e një mistrie të theksuar me diametër 10-12 mm. Në rastin e pllakave të leshit mineral kryesisht është e nevojshme të kryhet një i ashtuquajtur "rrafshim" me llaçin përforcues. Në shtresën e aplikuar, kështu llaçi përforcues duhet të instalohet menjëherë me rrjetë përforcuese, duke përdorur një mistri metalike. Rrjeta e instaluar siç duhet nuk duhet të jetë e dukshme dhe të jetë e shtypur plotësisht në llaç. Është shumë e rëndësishme të mbash mbivendosësh rrjetën tjetër në një rrip prej rreth 10 cm. Rrjetat nuk duhet të përputhen me përbërjet e pllakave. Në rastin e këndeve (p.sh. dritaret) rekomandohen të aplikohen në një datë të mëvonshme duke shtuar një rrjetë diagonale afërsisht 20x30cm.

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

Është gjithashtu e nevojshme të lexoni fletët e të dhënave teknike të produkteve të tjera brenda sistemit Ceresit ETICS për rekomandime specifike në përgatitjen e nënshtresës dhe mënyrën e funksionimit. Në veçanti, i referohet ETAG 004. Është e nevojshme të mbron lëkurën dhe sytë gjatë punës. Në rast kontakti me sy, është e nevojshme që ti shpëlandi me shumë ujë dhe të konsultoheni me mjekun.



INFORMACIONI TJETËR

Kjo fletë të dhënash është krijuar për të ofruar rekomandime në përputhje me njohuritë tona aktuale. Cdo përgjegjësi, gjithashtu në lidhje me ligjin për patentat nuk mund të merret përsipër. Përveç informacionit të dhënë këtu, është e nevojshme të respektohen të gjithë udhëzimet dhe rregulloret përkatëse të organizatave të ndryshme dhe shoqatat si dhe standardet përkatëse brenda CEN. Karakteristikat e përmendura më parë bazohen në njohuri praktike dhe teste të kryera. Të gjitha të dhënat që janë dhënë konfirmohen në temperaturë prej +23°C dhe 50% lagështia relative, përveç nëse specifikohet ndryshe. Duhet mbajtur mend se në kushte të ndryshme ajo forcohet-mund të përshpejtohet ose ngadalësohet. Kushtet e instalimit mund të ndryshojnë nga ato të përshkruara këtu dhe, në përputhje me rrethanat, përdorimi i suksesshëm i produktit është përtej ndikimit tonë. Në rast dyshimi, duhet të bëhet një provë për të konfirmuar produktin. Përgjegjësia juridike bazuar në përmbajtje ose këshillat e kësaj fletë teknike kërkojnë konfirmimin tonë me shkrim. Kjo fletë të dhënash zëvendëson të gjitha ato të mëparshme.

JETA / RUAJTJE E VETISË

Në kushte të thata nga -10°C deri +50°C, drejt, pa presion

PAKETIMI

1,1 m i gjerë dhe 50 m i gjatë

TË DHËNAT TEKNIKE

Përbërja:	Pëllhurë qelqi E
Gjerësia e rrotullimit:	110 cm
Gjatësia e rrotullimit:	50 m
Weaving:	Gauze, e cila parandalon lëvizjen e rrjetit
Ngjyra:	Jeshile e errët, me logo
Pesha e trajtuar e fabrikës:	≥ 160 g/m ²
Diametri i vrimës së rrjetës:	4,0 mm x 4,0 mm
Zgjatja gjatësore:	< 3,3%
Zgjatja e tërthortë:	< 2,7%
Shuma e rekomanduar:	afërsisht 1,1 m/m ²
Bordet e lidhjes:	afërsisht 5,0 kg/m ²
Përforcimi:	afërsisht 4,0 kg/m ²
Lëmimi:	afërsisht 1,0 kg/m ²

Ky produkt ka këto dokumente:

- Miratimi Teknik Evropian (ETA) në sisteme:

Ceresit Ceretherm System	Popular	Classic	Visage	Impactum	Wool Classic	Universal EPS	Universal XPS	Universal MW	Wool Premium	Premium
ETA	08/0309	09/0014	11/0395	13/0086	09/0026	13/0635	13/0807	14/0127	09/0037	08/0308
Certificate	1488-CPR-0382/Z	1488-CPR-0439/Z	1488-CPR-0370/Z	1488-CPR-0407/Z	1488-CPR-0440/Z	1488-CPR-0457/Z	1488-CPR-0456/Z	1488-CPR-0362/Z	1488-CPR-0375/Z	1488-CPR-0363/Z
DoP	00426	00420	00431	00436	00424	00433	00434	00435	00430	00428

Përveç informacionit të dhënë në këtë fletë të dhënash është e rëndësishme të respektoni udhëzimet e duhura dhe rregullat e ndryshme nga organizatat dhe kompanitë, si dhe ato standarde vendase të vlefshme. Karakteristikat e listuara bazohen në njohuritë tona dhe përvojë profesionale. Përdorimet që nuk janë të shënuara në këtë fletë kërkojnë konfirmim tonë me shkrim. Të gjitha informacionet jepen në lidhje me temperaturat e ajrit dhe materialit prej +23°C dhe 50% lagështia relative e ajrit përveç nëse specifikohet ndryshe. Vini re se në rast të kushteve të ndryshme klimatike forcimi mund të shpejtohet ose ngadalësohet.

Informacioni i listuar, veçanërisht trajtimi i rekomandimeve për produktet tona dhe aplikimi i tyre bazohet në njohuri tonat dhe përvojë profesionale. Sepse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë për secilin aplikim të synuar dhe po prandaj nuk kemi asnjë ndikim mbi to, e rekomandojmë me gjithë zemër në çdo rast, kryeni paraprakisht teste të përshtatshme në mënyrë që të kontrollojmë përshtatshmërinë e produkteve tona për qëllimet e aplikimit dhe e përdorimit. Asnjë përgjegjësi juridike nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj fletë teknike ose këshillave me gojë, përveç nëse ekziston dëshmi e qëllimit tonë ose neglizhencës së rëndë. Kjo fletë teknike zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.



Henkel CEE
www.ceresit.al

VERSION: CERESIT C_CT325_TDS_1_0317

Cilësi për profesionistët