

CT 42

»Akril alapú falfesték«

Épület homlokzatok és belső falazatok dekoratív védelmére



JELLEMZŐI

- ▶ elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben
- ▶ ellenáll a lúgos közegnek
- ▶ ellenáll az időjárás viszontagságainak
- ▶ algásodás és gombásodás elleni védelem

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A kül- és beltérben is alkalmazható Ceresit CT 42 falfesték dekoratív védelmet nyújt épület homlokzatok, betonszerkezetek és belső falfelületek számára. Felhordható ásványi felületekre (beton, cementes vakolat, mész-cement vakolat), valamint felújítható vele a régi, sérült Ceresit CT 60, CT 64 vakolat is. A CT 42 festékkel lefestett felület alacsony nyomású mosóberendezéssel tisztítható. Hogy elkerüljük a napsugárzás hatására kialakuló káros feszültségeket, sötét színű festéket csak kis felületen, dekorálás céljából javasolunk felhordani.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fogadó felület legyen sima, száraz por- és szennyeződé- és leválasztó anyagoktól (bitumen, olaj, zsír stb.) mentes. Követelmény a fogadó felülettel szemben:

- 28 napnál idősebb beton;
- 14 napnál idősebb cement- és mész-cement vakolat;
- 7 napnál idősebb vékony ásványi vakolat;
- 3 napnál idősebb vékony, akril bázisú vakolat;
- gipszes felület (kizárólag beltérben) esetében (nedvességtartalom <1%) a felületet alapozni kell a Ceresit Padlopon Univerzális Diszperziós alapozóval;
- a gipszkarton és szálerősítésű gipszkarton lapokat (kizárólag beltérben) a gyártó előírása szerint kell rögzíteni és a felületet alapozni kell a Ceresit Padlopon Univerzális Diszperziós alapozóval;
- régi, festett felület esetében nagy szilárdság és jó tapadás szükséges a fogadó felülethez.

Először a falazat sérüléseit kell kijavítani és simára glettelni. Célszerű a meglévő ásványi réteg megfelelő szilárdságát is ellenőrizni. Távolsítsuk el a felületről



a koszt, a gyengén tapadó vagy málló részeket, a meszet, a tapéta ragasztó és tapéta maradványokat. Célszerű a tisztításhoz gőzborotvát vagy egyéb faltisztító berendezést használni. Nedves tisztítást esetén meg kell várni, hogy a falazat kiszáradjon!

FELHORDÁS

A vödrök tartalmát alaposan keverjük át alacsony fordulatszámú (max. 600 ford./perc) elektromos keverőgéppel, min. 2 percig! A festéket egyenes vastagságban, általában két rétegben, célszerű felhordani. A rétegek közötti száradási időt (kb. 4 – 6 óra) ki kell várni. A Ceresit CT 42 akril festék felhordható ecsettel, hengerrel vagy megfelelő festékszóró berendezéssel. Amennyiben feltétlenül szükséges, egy kevés vízzel (maximum 10%) változtathatunk a falfesték konzisztenciáján. A koszos vagy rozsdás szerszámok használatát mellőzzük, rozsdamentes szerszám alkalmazása javasolt. A Ceresit CT 42 falfesték felhordását falsíkonként ill. egybefüggő felületenként folyamatosan és egyenletesen, egy munkamenetben végezzük el. Csak azonos gyártási számú festéket használjunk, csak így érhető el a tökéletesen azonos színárnyalat. Ha mégis különböző sorszámú festékek kerülnek felhasználásra, azokat egybe kell keverni. Védjük a nyílászárókat a

rácsapódó festéktől (pl. fóliával), akár csak a bokrokat és növényeket – kültéri festés esetén. A felesleges festékfoltokat azonnal öblítsük le vízzel. Használat után a szerszámokat azonnal mossuk el tiszta vízben.

FONTOS TUDNIVALÓK

A felhordást kizárólag +5 és +25 °C közötti környezeti és alapterületi hőmérsékleten végezzük, és a relatív páratartalom sem haladhatja meg a 80%-ot. A műszaki adatok +20°C hőmérsékletre és 60%-os páratartalomra vonatkoznak. A festék lassabb vagy gyorsabb száradása a környezeti tényezőktől függ! A festék eltávolíthatatlan foltosodást okozhat üveg, kerámia, fa, fém és kő felületén, ezért ezeket a felületeket védeni kell a festékekkel való érintkezéstől. Óvakodjunk a festék szembe- és bőrre kerülésétől (védőkesztyű és szemüveg használata javasolt). Amennyiben mégis szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvosnak megmutatni! A terméket gyermekektől elzárva kell tartani! **Fagyveszélyes!**

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	ásványi töltőanyagot és pigmenteket tartalmazó akril gyanta diszperzió
Sűrűség:	1,4 kg/dm ³
Alkalmazható:	+5 °C és +25 °C között
Csapadék ellen védeni kell:	kb. 12 óra
Anyagszükséglet:	kb. 0,3 l/m ² , 2 rétegben (a felületi simaság és nedvszívó képesség függvénye)

A fenti adatok normál klímára vonatkoznak. (20°C hőmérséklet, 60 % relatív páratartalom)

CSOMAGOLÁS

15 liter műanyag vödörben.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös, fagymentes helyen kell tárolni!

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ügyeljünk arra, hogy a frissen festett felületet ne érje tűző napsütés. A Ceresit CT 42 nem keverhető össze más festékekkel vagy pigmenttel. Amíg a festett felület nem szárad ki teljesen, védjük a csapadéktól! Ezek a tényezők foltosodást vagy repedéseket okozhatnak! Ezért javasoljuk az állványháló használatát!

A színazonosság miatt, csak ugyanazon sarzsorszámú festéket használjunk egy falsíkon! A fel nem használt festéket tartsuk műanyag vödörben, szorosan lezárva és minél előbb használjuk fel.

ÉME szám: A-58/2/2010

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 0630/919-2918, 0630/919-2926



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B.
Telefon: +361-372-5555
www.ceresit.hu