

CT 48



Bojë silikoni

I papërshkueshëm nga uji, i përshkueshëm nga avulli,
për fasadat dhe ambientet e brendshme

KARAKTERISTIKAT

- ▶ Hidrofobik
- ▶ I përshkueshëm ndaj avullit
- ▶ Shkallë e lartë e vetë-pastrimit
- ▶ I përherëshëm
- ▶ Rezistencë e lartë ndaj kushteve të motit dhe rrezet UV
- ▶ Formula BioProtect - rezistencë ndaj zhvillimit të kërpudhave, algave dhe myqeve
- ▶ Në dispozicion në katalogun Ceresit Colors of Nature®

Colour System



FUSHA E ZBATIMIT

Ceresit CT 48 përdoret për të mbrojtur fasadat, strukturat e betonit dhe muret e brendshme. Mund të aplikohet në bazamente minerale (beton, çimento, llaç çimento dhe llaç gëlqereje). CT 48 mund të përdoret për të lyer Ceresit CT 60 dhe CT 64 grafiato silikat silikoni Ceresit CT 174, CT 175, si dhe grafiato silikoni Ceresit CT 74, CT 75, të aplikuara në bazamente tradicionale dhe në Sistemin Ceresit Ceretherm (ETICS -sisteme izolimi termik të jashtëm). Struktura e bojës parandalon që CO₂ të hyjë në armaturë, i cili ngadalëson procesin e karbonizimit të betonit. Lidhësi i përdorur në bojën CT 48 shkakton efektin e perlës, si uji pas lagjes së shtresës. CT 48 ka përshkueshmëri të lartë të avullit, thithjen e ujit shumë të ulët dhe rezistencë të lartë ndaj papastërtisë. Rekomandohet të përdorni CT 48 në objektet historike, në suvatimet e rinovimit dhe të gazuar, si dhe në të gjitha sipërfaqet ku kërkohen cilësi estetike dhe kohëzgjatja e veshjes. Fasadat e mbuluara me bojë CT 48 mund të lahen me pajisje larëse me presion të ulët. Ekspozimi i fasadës në diell shkakton dëme të rrezikshme. Në rastin e nuancave të errëta të ngjyrave, aplikimi i CT 48 duhet të jetë i kufizuar në sipërfaqe të vogla ose detaje arkitektonike. Bojë ka mbrojtje nga ndotja biologjike, të tilla si kërpudhat, myku ose algat, duke rritur rezistencën e saj ndaj efekteve të tyre.



CERESIT_C_CT48_TDS_1_0317

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Boja CT 48 mund të aplikohet në bazamente të lëmuara, me ngarkesë, të thatë dhe të pastër pa yndyrna, bitum, pluhur dhe substanca të tjera të cilat zvoglojnë aftësinë ngjitëse:

- beton (mbi 28 ditë i vjetër)
- çimento klasike, llaç çimento dhe llaç gëlqere (mbi 14 ditë i vjetër)
- suva me shtresa të hollë dhe suva minerale-polimer (mbi 7 ditë i vjetër)
- suva akrilike me shtresë të hollë (mbi 3 ditë të vjetra)
- bazamente gipsi (vetëm vetëm në ambiente të brendshme) me lagështi nën 1%, e veshur kryesisht me Ceresit CT 17
- pllaka gipsi, (vetëm në ambiente të brendshme), e fiksuar në përputhje me rekomandimet e prodhuesit, të veshura kryesisht me CT 17
- veshje të forta me ngjitje të mirë në bazament. Sipërfaqet jo të rrafshëta dhe të dëmtuara duhet së pari të rrafshohen dhe riparuar. Pluhurat ekzistues, shtresa të dobëta ngjitje, si dhe veshjet elastike të gëlqeres duhet të jenë pastruar.

MËNYRA E PËRDORIMIT

Para aplikimit, e gjithë kova duhet të përzihet me kujdes me mikser elektrik për rreth 2 minuta. Kryesisht është e nevojshme të përdorni dy shtresa bojë. Midis shtresave individuale është e nevojshme të bëni një pushim teknologjik për 12-24 orë. CT48 duhet të aplikohet duke përdorur një furçë, rul ose makinë. Është shumë e rëndësishme të aplikoni bojë në mënyrë të barabartë në të gjithë sipërfaqen. Nëse është e nevojshme mund të shtohet maksimumi 5% ujë dhe përzijeni me kujdes. Mos përdorni vegla pune të pista ose ndryshkura. Puna në të njëjtën sipërfaqe, duhet të kryhet pa ndërprerje. Përdorni material të të njëjtit numër serie, produkti me seri dhe data prodhimi të ndryshëm, duhet të përzihet para fillimit të punës. Aplikimi i makinerisë është i mundur. Kur aplikoni bojën, është e nevojshme të mbroni sipërfaqet të cilat nuk do lyhen p.sh. dritare, dyer, me letër mbrojtëse. Njollat e freskëta

SHËNIM

Aplikimi duhet të kryhet në kushte të thata në temperaturë bazamenti dhe ambienti nga + 5°C deri + 25°C dhe lagështia nën 80%. Të gjitha të dhënat teknike janë dhënë për temperaturat prej + 20 ° C, në lagështi relative 60%. Në kushte të tjera, mund të ndodhë tharje më e shpejtë ose e ngadalte e materialit. Ky produkt nuk duhet përzier me suva të tjera, pigmente, rrëshirë dhe lidhës tjerë. Ambientet në të cilat aplikohet materiali duhet të ventilohej më parë deri sa era të zhduket. Në rast të kontaktit me sy ato duhen shpëlarë me ujë dhe këshillohet një mjek i përgjithshëm. Ky produkt duhet të mbahet larg fëmijëve.

Përveç informacionit të dhënë në këtë fletë të dhënash është i rëndësishëm respektoni udhëzimet e duhura dhe rregullat e ndryshme organizatat dhe kompanitë, si dhe ato të vlefshme vendase standarde. Karakteristikat e listuara bazohen në tonat njohuri dhe përvojë profesionale. Prona të përshtatshme dhe përdorimet që nuk janë të shënuara në këtë fletë kërkojnë konfirmimet tona me shkrim. Të gjitha informacionet jepen në lidhje me temperaturat e ajrit dhe materialit prej + 23 ° C dhe 50% lagështia relative e ajrit përveç nëse specifikohet ndryshe. Vini re se në rast të kushteve të ndryshme klimatike forcimi mund të shpejtohet ose ngadalësohet.

Informacioni i listuar, veçanërisht trajtimi i rekomandimeve për produktet tona dhe aplikimi i tyre bazohet në njohuri tonat dhe përvojë profesionale. Sepse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë për secilin aplikim të synuar dhe po prandaj nuk kemi asnjë ndikim mbi to, e rekomandojmë me gjithë zemër në çdo rast, kryeniparaprakisht teste të përshtatshme në mënyrë që të kontrollojmë përshtatshmërinë e produkteve tona për qëllimet e aplikimit dhe e përdorimit. Asnjë përgjegjësi juridike nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj fletë teknike ose këshille me gojë, përveç nëse ekziston dëshmi e qëllimit tonë ose neglizhencës së rëndë. Kjo fletë teknike zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

INFORMACION SHITESË

Mos e aplikoni bojën në rrezet e diellit direkte. mbroni fasadën nga shiu derisa boja të thahet plotësisht. Rekomandohet të përdoret mbrojtja e skelave. Hapeni enën me kujdes, mbylleni dhe përdorni përmbajtjet e tij sa më shpejt që të jetë e mundur. Mos aplikoni bojën në një bazament me alkalinitetit të lartë (p.sh. llaç mineral i freskët, bazamentre minerale), siç mund të shkaktojë efekte të dëmshme alkaline në veshjen dhe pigmentet.

PAKETIMI

Kovë plastike prej 15l.

TË DHËNAT TEKNIKE

Përbërja: përzierje e silikonit sintetik dhe rrëshirës akrilike, me mbushës dhe pigmente

Dendësia: përafërsisht. 1.45 kg/dm

Temperatura e aplikimit: nga +5°C deri +25°C

Rezistenca e shiut: pas afro 3 orë

Konsumi i prishëm: varet nga vrazhdësia dhe thithja substrate, rreth 0.3 l / m² mesatarisht me dy shtresa

Përhapja e avullit sipas EN 1062: Sd ≤ 0.08 m

P permrshkueshmris e ujit sipas EN 1062: W3

Përhapja e avullit EN 1062: V1

Shkëlqim sipas EN 1062: G3

Madhësia e kokrrës sipas EN 1062: S1

Vlerësimi i shkallës së fluskave sipas EN 1062: asnjë

Vlerësimi i çarjeve sipas EN 1062: mace. 0, jo

Vlerësoni shkallën e qërimit sipas EN 1062: mace. 0, jo

Klasifikimi i zjarrit: sipas EN 13501-1:

A2-s1, d0 u:

Ceresit Ceretherm Wool Classic, Ceresit Ceretherm Wool Premium, Ceresit Ceretherm Universal MW

B – s1, d0 u:

Ceresit Ceretherm Popular, Ceresit Ceretherm Classic, Ceresit Ceretherm Premium, Ceresit Ceretherm Universal EPS, Ceresit Ceretherm Universal XPS

pH: përafërsisht. 8.5

Jeta/ruajtja e raffit: deri në 12 muaj nga data prodhimit kur ruhet i ftohtë dhe në paketim origjinal i padëmtuar.

Mbrojtje nga ngricat! Mbrojtje nga rrezet e diellit

Ky produkt ka dokumentet e mëposhtme të referencës:

- Certifikata BBA nr. 14/5142
- Vërtetim i Komitetit të Marrëveshjeve Irlandeze nr. 09/0340
- Miratimi Teknik Evropian (ETA) në sisteme:

Ceresit Ceretherm sistem	Popular	Classic	Premium	Universal EPS	Universal XPS	Universal MW	Wool Classic	Classic Wool Premium
ETA	08/0309	09/0014	08/0308	13/0535	13/0807	14/0127	09/0026	09/0037
Sertifikat	1488-CPR-0382/Z	1488-CPR-0439/Z	1488-CPR-0363/Z	1488-CPR-0457/Z	1488-CPR-0456/Z	1488-CPR-0362/Z	1488-CPR-0440/Z	1488-CPR-0375/Z
IoU	00426	00420	00428	00433	00434	00435	00424	00430

Miratimi Teknik Evropian (ETA) në sisteme:

Ceresit Ceretherm sistem	Popular	Classic	Reno
TA	15-6894 /2013 + aneksi	15-4397 /2013 + aneksi	15-8077 /2009 + aneksi
Sertifikat	ITB-0068/Z	ITB-0109/Z	ITB-0701/Z
IoU	00442	00440	00444



Henkel CEE
www.ceresit.al

Cilësi për profesionistët