



## CT 60

# ACRYLIC ELASTIC

აკრილის ბათქაში, ქვის მსგავსი სტრუქტურა, მარცვალი 1,5 მმ, 2,0 მმ ან 2,5 მმ  
თხელფენიანი დეკორატიული ბათქაში შიდა და გარე სამუშაოებისთვის

### მახასიათებლები

ელასტიური

წყლის შთანთქმის დაბალი ხარისხი

მდგრადი ამინდის პირობებისა და დაზიანების

მიმართ

BioProtect ფორმულა - მდგრადია სოკოების,

წყალმცენარეების და ოზის მიმართ

ორთქლ-გამტარი

ფერის სტაბილურობა

დანადგარით გამოყენების შესაძლებლობა

დამზადებულია Ceresit Colors of Nature®-ის სრული პალიტრით



## გამოყენების ფარგლები

Ceresit CT 60 გამოიყენება ბეტონის სუბსტრატებზე - თბოიზოლაციის სისტემებში თხელფენიანი ბათქაშის დასამზადებლად ტრადიციულ ბათქაშზე, ბათქაშის სუბსტრატებსა დათაბაშირზე, თაბაშირ-მუყაოზე და ა.შ.

გირჩევთ ბათქაში CT 60 გამოიყენოთ ფასადის ბათქაშის სახით Ceresit Ceretherm ETICS (გარე თბოიზოლაციის კომპოზიტიური სისტემები) შემადგენლობაში.

ინტენსიური მუქი ფერების შემთხვევაში მასალის გამოყენება უნდა შემოიფარგლოს მცირე ფართობებით, მაგ. როგორცაა არქიტექტურული დეტალები.

Plaster CT 60 დაცულია ბიოლოგიური დაბინძურებისგან, მაგ. სოკოები, ობის და წყალმცენარეებისგან და მათ მიმართ მაღალი მედეგობა ახასიათებს.

## სუბსტრატის მომზადება

CT60 საღებავი შეიძლება დაიტანოთ მზიდ, გლუვ, მშრალ და სუფთა სუბსტრატებზე (ნებისმიერი იმ ნივთიერებისგან თავისუფალი, რომელიც ამცირებს ადჰეზიას, როგორცაა ცხიმი, ბიტუმი, მტვერი):

- ბეტონი (28 დღეზე მეტი ხნის, ტენიანობა -  $\leq 4\%$ )
- ცემენტი (3 დღეზე მეტი ხნის, ტენიანობა -  $\leq 4\%$ ) - დაგრუნტული Ceresit CT 16 საღებავით
- Ceresit CT 80, CT 85, ZU, CT 190 ხსნარით დამზადებული არმირებული საღებავი, დაგრუნტული CT 16-ით (ასაკი - 3 დღეზე მეტი) და CT 87 (2 დღეზე მეტი),
- თაბაშირის სუბსტრატები (მხოლოდ შენობების შიგნით) 1%-ზე დაბალი ტენიანობით
- ჯერ დაგრუნტული Ceresit CT 17 აგენტით და შემდეგ - CT 16 საღებავით;
- დაფები, თაბაშირ-ბოჭკოვანი დაფები და თაბაშირ-მუყაოები (მხოლოდ შენობების შიგნით), ფიქსირდება დაფის მწარმოებლების რეკომენდაციების შესაბამისად - ჯერ დაგრუნტული Ceresit CT 17 აგენტით და შემდეგ - CT 16 საღებავით;
- ძლიერი საღებავის ფენები (მხოლოდ შენობების შიგნით) - მტკიცე, სუბსტრატზე კარგი ადჰეზიით, დაგრუნტული საღებავით CT 16.

არათანაბარი და დაზიანებული სუბსტრატები ჯერ უნდა გათანაბრდეს და შეკეთდეს. ტრადიციული ბათქაშის და ბეტონის სუბსტრატების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნას Ceresit CT 29 ბათქაშის შემავსებელი. უნდა მოიხსნას არსებული ქუჩყიანი, დაბალი სიძლიერის ფენები, ასევე ელასტიური, კირის და წებოვანი

საღებავები. შთამნთქმელი სუბსტრატები უნდა შეიღებოს CT 17 აგენტით და შემდეგ - მინიმუმ 2 საათის შემდეგ CT 16 საღებავით. რეკომენდებულია ბათქაშის მსგავსი ფერის CT 16 საღებავის გამოყენება. CT 60 შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როდესაც დაგრუნტვის საღებავი CT 16 მთლიანად მშრალია. სუბსტრატიდან შემოსულმა ტენიანობამ შეიძლება გამოიწვიოს ბათქაშის დაზიანება, ამიტომ დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ მუდმივი ტენიანობით საფრთხის ქვეშ არსებულ ოთახებში (ადგილებზე) შესრულებული და დატანილია ჰერმეტიზაციის ადექვატური ფენები.

## გამოყენება

კონტეინერის მთლიანი შიგთავსი ფრთხილად უნდა აურიოთ. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ არაუმეტეს 1% სუფთა წყალი და კვლავ აურიეთ. არ გამოიყენოთ დაჟანგული კონტეინერები და ხელსაწყოები.

CT 60 თანაბრად უნდა წაუსვათ სუბსტრატს მარცვლის სისქეზე ფოლადის გრძელი საგლუვი ქაფით, რომელიც დამაგრებულია კუთხეში. შემდეგ მას უნდა მივცეთ ერთგვაროვანი სტრუქტურა წრიული მოძრაობებით პლასტმასის გრძელი საგლუვი ქაფით, რომელიც ბრტყლად არის დამაგრებული, რათა მივიღოთ მჭიდროდ განლაგებული შემავსებლის მარცვლების სტრუქტურა.

არ დაასხუროთ წყალი ბათქაშს!

სამუშაო უნდა შესრულდეს ერთ ზედაპირზე შესვენების გარეშე, პროდუქტის ერთი და იგივე კონსისტენციის შენარჩუნებით. მუშაობის შეწყვეტის აუცილებლობის შემთხვევაში, თვითწებვადი ლენტი უნდა დაიტანოთ ადრე დაფიქსირებული ხაზის გასწვრივ, შემდეგ უნდა წაუსვათ ბათქაშში, მისცეთ ფორმა სტრუქტურას და ჩამოჭრათ ლენტი მასზე დარჩენილი ბათქაშით. შესვენების შემდეგ დატანა უნდა გაგრძელდეს ფიქსირებული ადგილიდან (ადრე დატანილი ბათქაშის კიდე შეიძლება დაიცვათ თვითწებვადი ლენტით). ხელსაწყოები და ახალი ბათქაშის ლაქები უნდა ჩამოირეცხოს წყლით, ხოლო დამაგრებული ბათქაშის ნარჩენები შეიძლება მექანიკურად მოიხსნას. ბათქაშის განახლება უნდა მოხდეს Ceresit CT 42, CT 44 აკრილის საღებავებით ან Ceresit CT 48, CT 49 სილიკონის საღებავით. რეკომენდებული დანადგარი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ: Wagner PC 15, PC 830, SPG Baumaschinen PG 20

## გაითვალისწინეთ

საღებავის დატანა უნდა განხორციელდეს მშრალ პირობებში - გარემოსა და სუბსტრატის +5 °C- +25 °C ტემპერატურისა და 80%-ზე დაბალი ტენიანობის პირობებში. ყველა მონაცემი ეხება +20 °C ტემპერატურას და ფარდობით ტენიანობას - 60%. ამ ბათქაშის უფრო სწრაფად ან ნელა გაშრობა შეიძლება სხვადასხვა პირობებში სხვადასხვანაირად მოხდეს. ეს პროდუქტი არ უნდა იყოს შერეული სხვა ბათქაშთან, პიგმენტებთან, ფისებთან და შემკვრელებთან. ოთახებში, სადაც მასალა იქნა დატანილი, უნდა ნიავედობდეს მანამ, სანამ სუნი არ გაქრება, ასევე, მათ გამოყენებამდე. თვალბათ კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ჩამოიბანოთ წყლით და მიმართოთ ექიმს. ეს პროდუქტი უნდა ინახებოდეს ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. მწარმოებლობის მახასიათებლები მოცემულია პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისობის დეკლარაციის ტექსტში.

## სხვა ინფორმაცია

ბათქაში არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მზის დასხივების ზემოქმედების ქვეშ არსებულ კედლებზე სწრაფი გაშრობის თავიდან ასაცილებლად. სანამ მთლიანად არ გაშრება, იგი დაცული უნდა იყოს წვიმისგან. რეკომენდებულია დამცავი ხარაჩოების გამოყენება. ბათქაშის მინერალური შემავსებლების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მისი ფერის განსხვავება, ერთი ზედაპირი შეილესება თითო კონტეინერზე დაბეჭდილი ერთი და იგივე წარმოების და ნომრის მასალით. ბათქაშის ერთიანი სტრუქტურის უზრუნველსაყოფად საჭიროა თანამშრომლების ადექვატური რაოდენობა ხარაჩოების სხვადასხვა დონეზე და სამუშაო ზონაში „სველი სველზე“ წესით დამუშავებისას. გახსნილი კონტეინერი ფრთხილად უნდა დაიხუროს, ხოლო მისი შიგთავსი რაც შეიძლება მალე იქნეს გამოყენებული.

## შეფუთვა

პლასტმასის კონტეინერები - 25 კგ.

## ტექნიკური მონაცემები

ბაზა: სინთეზური ფისების წყლის დისპერსია მინერალური და პიგმენტური შემავსებლებით

სიმკვრივე: 1,6 კგ/დმ<sup>3</sup>

საექსპლუატაციო ტემპერატურა: +5 °C-დან +25 °C-მდე

გახსნის დრო: დაახლ. 15 წთ

წვიმისადმი მედეგობა: დაახლ. 24 საათი

ადჰეზია: 0.6 მპა აკ. EN 15824

წყლის შთანთქმის უნარი: კატ. W3,  $w \leq 0,1$  [კგ/მ<sup>2</sup>სთ0,5] - EN 15824-ის მიხედვით

წყლის ორთქლის გამტარიანობა: კატ. V2,  $0,14 \leq S_d \leq 1,4$  მ EN 15824-ის მიხედვით

თბოგამტარობა:  $\lambda = 0.61$  W/(m\*K) EN 15824-ის მიხედვით

ზემოქმედებისადმი/დარტყმისადმი წინაღობა: კატ. I ან II ETAG 004-ის მიხედვით  
(დამოკიდებულია სისტემაზე)

წყლის შეწოვა 24 საათის შემდეგ:  $\leq 0.5$  კგ/მ<sup>2</sup> - ETAG 004-ის მიხედვით

გადაბმა ფენებს შორის

დაძველების შემდეგ:  $\leq 0,08$  მპა ETAG 004-ის მიხედვით

ხანძარსაწინააღმდეგო კლასიფიკაცია - EN 13501-1-ის მიხედვით:

A2-s1; d0 in:

Ceresit Ceretherm Universal MW

B-s1, d0 in:

Ceresit Ceretherm Popular, Ceresit Ceretherm Classic

Ceresit Ceretherm Wool Classic, Ceresit Ceretherm Universal EPS, Ceresit Ceretherm Premium, Ceresit Ceretherm Wool Premium

B-s2, d0 in:

Ceresit Ceretherm Impactum

ბუნებრივი რადიაციის შეფასება: აკმაყოფილებს #234/2003 ITB ინსტრუქციას - გვ.6.2.1, მინისტრთა საბჭოს 2007 წლის 2 იანვრის რეგლამენტის შესაბამისად - 3, გვ.1

წინაღობა ობის ჭარბი ზრდის მიმართ:

სრული წინაღობა

სავარაუდო მოხმარება:

CT 60 მარცვალი 1,5 მმ დაახლ. 2,5 კგ/მ<sup>2</sup>

CT 60 მარცვალი 2.0 მმ 3.1-დან 3.3 კგ/მ<sup>2</sup>-მდე

CT 60 მარცვალი 2,5 მმ 3,8-დან 4,0 კგ/მ<sup>2</sup>-მდე

ვარგისიანობის ვადა/ შენახვა: 18 თვემდე, წარმოების თარიღიდან, როდესაც ინახება პალეტებზე მშრალ გრილ პირობებში და ორიგინალ, დაუზიანებელ შეფუთვაში.

დაიცავით ყინვისგან! დაიცავით მზის პირდაპირი დასხივებისგან

ამ პროდუქტს ახლავს საცნობარო დოკუმენტები:

- BBA სერთიფიკატი No14/5142

- ირლანდიის შეთანხმების სერთიფიკატი No09/0340

- ევროპული ტექნიკური შეფასება (ETA) სისტემებში:

| Ceresit Ceretherm სისტემა | Popular          | Classic          | Premium          | Impactum         | Wool Premium     | Universal EPS    | Universal XPS    | Universal MW     | Wool Classic     |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ETA                       | 08/0309          | 09/0014          | 08/0308          | 13/0086          | 09/0037          | 13/0535          | 13/0807          | 14/0127          | 09/0026          |
| სერთიფიკატი               | 1488-CPR--0382/Z | 1488-CPR--0439/Z | 1488-CPR--0363/Z | 1488-CPR--0407/Z | 1488-CPR--0375/Z | 1488-CPR--0457/Z | 1488-CPR--0456/Z | 1488-CPR--0362/Z | 1488-CPR--0440/Z |
| DoP                       | 00426            | 00420            | 00428            | 00433            | 00434            | 00435            | 00424            | 00430            | 00424            |

ეროვნული ტექნიკური შეფასება სისტემებში:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ceresit Ceretherm სისტემა | Reno                        |
| NTA                       | ITB-KOT-2018/0472 wydanie 1 |
| სერთიფიკატი               | 020-UWB-0895/Z              |
| NDoC                      | 00444                       |

გარდა აქ მოცემული ინფორმაციისა, ასევე მნიშვნელოვანია დაიცვათ სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და სავაჭრო ასოციაციების შესაბამისი სახელმძღვანელო მითითებები და რეგულაციები, აგრეთვე, გერმანიის სტანდარტების ინსტიტუტის (DIN) შესაბამისი სტანდარტები. ზემოაღნიშნული მახასიათებლები ეყრდნობა პრაქტიკულ გამოცდილებას და გამოყენებით ტესტირებას. გარანტირებული თვისებები და შესაძლო გამოყენება, რომელიც სცილდება ამ საინფორმაციო ფურცელში მითითებულ გარანტიებს, მოითხოვს ჩვენს წერილობით დადასტურებას. ყველა მოცემული

მონაცემი მიღებულ იქნა გარემოსა და მასალის +23°C ტემპერატურისა და 50% ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის პირობებში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სხვა კლიმატურ პირობებში გამკვრივება შეიძლება დაჩქარდეს ან შეფერხდეს.

აქ მოცემული ინფორმაცია, კერძოდ, რეკომენდაციები ჩვენი პროდუქციის დამუშავებისა და გამოყენების შესახებ, ეყრდნობა ჩვენს პროფესიულ გამოცდილებას. ვინაიდან მასალები და პირობები შეიძლება განსხვავდებოდეს თითოეული სავარაუდო გამოყენების მიხედვით და, შესაბამისად, აღნიშნული სცდება ჩვენი გავლენის სფეროს, ჩვენ დაბეჯითებით გირჩევთ, რომ თითოეულ შემთხვევაში ჩაატაროთ სათანადო ტესტები, რათა შეამოწმოს ჩვენი პროდუქტების ვარგისიანობა მათი დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად. იურიდიული პასუხისმგებლობა არ შეიძლება დადგეს ამ მონაცემთა ფურცლის შინაარსის ან რაიმე სიტყვიერი რჩევის საფუძველზე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი ჩვენი მხრიდან ადგილი არ ექნება განზრახ არამართლზომიერ ქმედებას ან უხეშ დაუდევრობას. ტექნიკური მონაცემების ეს ფურცელი ანაცვლებს ამ პროდუქტთან დაკავშირებულ ყველა წინამორბედ გამოცემას.



**Henkel CEE**

Erdbergstrasse 29

1030 ვენა [www.ceresit.com](http://www.ceresit.com)

**Quality for Professionals**