

CT 710

VISAGE Suva Dekorative me efekt Guri Natyror

Suva e stilizuar me strukturë graniti, për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

KARAKTERISTIKAT

- Efekt graniti në disa ngjyra
- Suva dekorative që përmban përzjerje agregatesh natyrale dhe të modifikuara për të krijuar efektin e gurit natyror
- Rezistent ndaj kushteve atmosferike
- Rezistent ndaj konsumimit
- Lehtë për t'u mbajtur i pastër
- Mund të aplikohet duke përdorur shabllone
- E gatshme për përdorim
- E disponueshme në 10 nuanca të ndryshme

FUSHA E APLIKIMIT

Ceresit CT 710 suva përdoret për realizimin e suvave dekorative mbi suva tradicionale, sipërfaqe betoni dhe gipsi, pllaka kompensat, pllaka gipsi etj. CT 710 si suva fasade është një nga komponentët e sistemit ETICS (Sistemi i përbërë për termoizolim), Ceresit Ceretherm, me aplikimin e pllakave të polistirenit të zgjeruar dhe leshit mineral. Si material lidhës përdoren rrëshira transparente, me mbushës në formë kombinimesh të përzgjedhura posaçërisht të agregateve natyrore ose të modifikuara të granitit. Pas ngurtësimit, fitohet pamja e gurit natyror. Pas vendosjes, fitohet pamja e granitit natyror. Karakteristikat e materialit mundësojnë mbulimin e mikroçarjeve kapilare në sipërfaqe. Suva karakterizohet nga qëndrueshmëri e jashtëzakonshme dhe rezistencë ndaj ndotjes.

CT 710 rekomandohet veçanërisht për vende të ekspozuara ndaj konsumimit të lartë dhe ndotjes së shpejtë, si p.sh. pjesët e poshtme të ndërtesave, hyrjet në ndërtesa, korridoret dhe shkallët.


Në rastin e ngjyrave të forta dhe të errëta, përdorimi i CT 710 si shtresë përfundimtare në sistemet Ceresit Ceretherm duhet të kufizohet, p.sh. vetëm për realizimin e plintave ose detajeve arkitektonike.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

CT 710 mund të përdoret në sipërfaqe të lëmuara, mbajtëse, të thata, pa substanca që ulin ngjitjen, si yndyrma, bitum dhe pluhur:

- suva çimentoje dhe suva çimento-gëlqere (të vjetra mbi 28 ditë, lagështia ≤ 4%), beton (të vjetra mbi 3 muaj, lagështia ≤ 4%) – të trajtuara me veshje bazë Ceresit CT 16,
- shtresa të përforcuara me rrjetë fibër xhami, të realizuara me llaç Ceresit CT 85, Thermo Universal (të vjetra mbi 3 ditë) – të trajtuara me veshje bazë CT 16,
- sipërfaqe gipsi (vetëm brenda ndërtesave) me lagështi nën 1% – fillimisht të trajtuara me veshje bazë Ceresit CT 17 dhe më pas me CT 16,

Ceresit
#NDËRTOJMËSËBASHKU



visage



– pllaka kompensate (≥ 19 mm trashësi), pllaka gipsi dhe gips-fibër: vetëm brenda ndërtesave, të vendosura sipas rekomandimeve të prodhuesit – fillimisht të trajtuara me veshje bazë CT 17 dhe më pas me CT 16,

– shtresa boje (vetëm brenda ndërtesave) – të forta dhe me ngjitje të mirë, të trajtuara me CT 16.

Sipërfaqet e pabarabarta dhe të dëmtuara duhet të nivelohen dhe riparohen më parë.

Duhet të kontrollohet qëndrueshmëria e sipërfaqes. Ndotjet ekzistuese, shtresat me qëndrueshmëri të ulët, bojërat elastike, gëlqerore dhe ngjitëse, si dhe letër-muri dhe mbetjet e ngjitësve duhet të hiqen plotësisht.

Sipërfaqet thithëse duhet fillimisht të trajtohen me CT 17 dhe, pas të paktën 2 orësh, me CT 16. Rekomandohet përdorimi i CT 16 në ngjyrë të përafërt me ngjyrën e suvasë.

CT 710 mund të aplikohet vetëm pas tharjes së plotë të CT 16.

Presioni i lagështisë nga nënshtresa mund të shkaktojë dëmtim të suvasë, prandaj zonat e ekspozuara ndaj lagështisë së përhershme duhet të sigurohen me shtresa të përshtatshme vulosëse

APLIKIMI

Përzieni përmbajtjen e kovës me një mikser elektrik me shpejtësi të ulët derisa të arrihet një masë homogjene. Konsistenca e materialit duhet të përshtatet sipas mënyrës së aplikimit dhe kushteve të punës, duke shtuar deri në 1% ujë të pastër dhe duke e përzier përsëri. Shtimi i tepërt i ujit do ta bëjë materialin të papërshtatshëm për përdorim. Mos përdorni enë ose mjete të ndryshkura.

CT 710 aplikohet me dorë. Aplikoni suvanë në mënyrë të njëtrajtshme mbi sipërfaqe me një mallë çeliku të mbajtur në një kënd, derisa të arrihet trashësia që siguron mbulim të plotë të sipërfaqes. Përdorni një mistri plastike për të lëmuar suvanë dhe për të nxjerrë në pah grimcat e mikës përpara se sipërfaqja të fillojë të thahet. Mistria nuk duhet të ushtrojë presion të tepërt mbi sipërfaqe.

Mos e spërkatni suvanë me ujë! Mos krijoni strukturë artificiale!

Kur aplikohet CT 710 krijon në mënyrë natyrale një strukturë jo uniforme që i ngjan gurit natyror. Për CT 710 granit në nuancën Mozambic Graphite, rekomandohet vetëm aplikimi manual me mistri të gjatë prej çeliku, pa lëvim me mistri plastike. Puna në të njëjtën sipërfaqe duhet të kryhet pa ndërprerje, duke ruajtur të njëjtën konsistencë të materialit gjatë gjithë aplikimit. Nëse puna duhet të ndërpritet për një kohë, vendosni shirit ngjitës përgjatë vijës së planifikuar të ndërprerjes, aplikoni dhe lëmoni masën, pastaj hiqeni shiritin ngjitës së bashku me mbetjet e materialit të freskët. Pas ndërprerjes, vazhdoni punën nga vija e shënuar. Skaji i suvasë së aplikuar më parë mund të mbrohet me shirit ngjitës. Pastroni veglat dhe njolet e freskëta me ujë, mbetjet e suvasë së ngurtësuar hiqni mekanikisht.

SHËNIM

Aplikimi duhet të kryhet në kushte të thata, kur temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes është nga +10 °C deri në +25 °C, ndërsa lagështia relative e ajrit është më pak se 80%. Mos e aplikoni suvanë dekorative mbi mure të ekspozuara ndaj rrezeve të forta të diellit dhe mbrojeni nga tharja e tepërt dhe e shpejtë. Gjatë punimeve rekomandohet fuqimisht përdorimi i rjetave mbrojtëse në skela. Suvaja duhet të mbrohet nga shiu, rrezet e drejtpërdrejta të diellit dhe era e fortë derisa të ngurtësohet plotësisht. Mos e përzieni produktin me suva, pigmente, rrëshira ose materiale të tjera lidhëse. Pas aplikimit të materialit, ambientet duhet të ajrosen derisa aroma të mos ndihet më vetëm atëherë ato mund të përdoren. Në rast se materiali bie në kontakt me sytë, shpëllajini menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni ndihmë mjekësore. Produkti duhet të ruhet në një vend të paarrtshëm për fëmijët. Karakteristikat e performancës së produktit janë të paraqitura në tekstin përkatës të Deklaratës së performancës.

AFATI I PËRDORIMIT / MAGAZINIMI

Deri në 12 muaj nga data e prodhimit në rast të ruajtjes në paketimin origjinal i padëmtuar në kushte të thata.

Mbrojeni nga ngrirja! Mbrojeni nga rrezatimi direkt diellor!

PAKETIMI

Kova plastike 20 kg.

Përveç informacionit të dhënë në këtë fletë të dhënash është e rëndësishme të respektoni udhëzimet e duhura dhe rregullat e ndryshme nga organizatat dhe kompanitë, si dhe ato standarde vendase të vlefshme. Karakteristikat e listuara bazohen në njohuritë tona dhe përvojë profesionale. Përdorimet që nuk janë të shënuara në këtë fletë kërkojnë konfirmim tonë me shkrim. Të gjitha informacionet jepen në lidhje me temperaturat e ajrit dhe materialit prej + 23°C dhe 50% lagështia relative e ajrit përveç nëse specifikohet ndryshe. Vini re se në rast të kushteve të ndryshme klimatike forcimi mund të shpejtohet ose ngadalësohet.

Informacioni i listuar, veçanërisht trajtimi i rekomandimeve për produktet tona dhe aplikimi i tyre bazohet në njohuri tonat dhe përvojë profesionale. Sepse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë për secilin aplikim të synuar dhe po prandaj nuk kemi asnjë ndikim mbi to, e rekomandojmë me gjithë zemër në çdo rast, kryeni paraprakisht teste të përshtatshme në mënyrë që të kontrollojmë përshtatshmërinë e produkteve tona për qëllimet e aplikimit dhe e përdorimit. Asnjë përgjegjësi juridike nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj fletë teknike ose këshille me gojë, përveç nëse ekziston dëshmi e qëllimit tonë ose neglizhencës së rëndë. Kjo fletë teknike zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

REKOMANDIME

Mos e aplikoni suvanë mbi mure të ekspozuara ndaj rrezatimit të fortë diellor dhe mbrojeni suvanë e përfunduar nga tharja e tepërt dhe e shpejtë. Pjerrësia minimale e sipërfaqeve të suvatuara duhet të jetë 30°. Për shkak të pranisë së mbushësve natyrorë, të cilët mund të shkaktojnë ndryshime në pamjen e suvasë, e gjithë sipërfaqja duhet të suvatohet me material nga i njëjti numër loti (serie prodhimi), i shënuar në secilën ambalazh. Për të siguruar një strukturë uniforme të suvasë, duhet të angazhohet një numër i mjaftueshëm punëtorësh në nivele të ndryshme të skelës dhe aplikimi duhet të kryhet sipas metodës "i lagësht mbi të lagësht". Ambalazhet e hapura duhet të mbyllen mirë dhe përmbajtja e tyre të përdoret sa më shpejt të jetë e mundur.

TË DHËNAT TEKNIKE

Përbërja:	Dispersim uhor i rrëshirave sintetike me mbushës mineralë
Dendësia:	rreth 1.7 kg/cm³
Temperatura e aplikimit:	nga +10°C deri +25°C
Koha e përpunimit:	rreth 30 min.
Otpornost na kišu:	nakon približno 3 dana
Përkueshmëria ndaj avullit:	kat. V2, 0,14 ≤ S _a < 1,4 m - sipas EN 15824
Thithshmëria e ujit:	kat. W2, 0,5 > w > 0,1 [kg/m²h ^{0.5}]
Ngjitja:	- sipas EN 15824 0.6 MPa sipas EN 15824 λ = 0.61 W / (m²K) prema EN 15824
Rezistenca ndaj goditjes:	kat. II sipas ETAG 004
Paropropusnost:	S _d ≥ 1.0 m sipas ETAG 004
Thithshmëria e ujit pas 24 orësh:	< 0.5 kg/m² sipas ETAG 004
Ngjitja ndërmjet shtresave pas vjetërimit:	≥ 0.08 MPa sipas ETAG 004
Rezistenca ndaj zjarrit në përputhje me EN 13501-1	
B – s1, d0 in:	Ceresit Ceretherm Visage
B – s2, d0 in:	Ceresit Ceretherm Wool Classic

Konsumi mesatar:

Strukturë graniti:

Emërtimi	Konsumi
Malaga Cream	rreth 3,0 kg/m²
Croatia Cream	rreth 3,0 kg/m²
Mexico Cinder	rreth 3,0 kg/m²
Norway Moonstone	rreth 3,0 kg/m²
Norway Grey	rreth 3,0 kg/m²
Etna Grey	rreth 3,0 kg/m²
Calcutta Anthracite	rreth 3,0 kg/m²
California Sand	rreth 3,0 kg/m²
Jamaica Brown	rreth 3,0 kg/m²
Mozambic Graphite	nga 4,5 deri 5,0 kg/m²

Ngjyrat në dispozicion:
për CT 710

Emërtimi	Ngjyra e rekomanduar e shtresës bazë CT 16
Malaga Cream	e bardhë
Croatia Cream	AF1
Mexico Cinder	Alatau 1
Norway Moonstone	NB1
Norway Grey	NB3
Etna Grey	NB3
Calcutta Anthracite	NB3
California Sand	TX1
Jamaica Brown	TX1
Mozambic Graphite	NB3

Ky produkt posedon dokumentet e mëposhtme referente:
Vlerësimi Teknik Evropian (ETA) në sistemet:

Ceresit Ceretherm sistem	Visage	Wool Classic
ETA	11/0395	09/0026
Certifikatë	1488-CPR-0370/Z	1488-CPR-0440/Z
DoP	00431	00424

Produkti është në përputhje me standardin EN 15824 – suva të jashtme me lidhës organikë. Deklarata e performancës nr. 00289.

Henkel CEE
www.ceresit.al



* according to Cradle to Gate analysis from cement producer. More info on www.ceresit.com