

CT 721

»VISAGE Fa hatású lazúr festék«

Dekoratív lazúr a természetes fára jellemző színekkel bel- és kültéri alkalmazásra



JELLEMZŐI

- ▶ 6 színben kapható
- ▶ az időjárás hatásainak rendkívül jól ellenáll
- ▶ víztaszító
- ▶ magasfokú színtartó képesség
- ▶ felhordásra kész

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Dekoratív, a természetes fa árnyalatait visszaadó lazúr réteg a CT 720 Fa hatású vakolat felületén, vékony ásványi vakolaton, meglévő, hagyományos vakolaton, betonon és gipsz kötőanyagú felületeken. Alkalmazható a Ceresit Ceretherm Visage, polisztirol táblás homlokzati hőszigetelő rendszer (ETICS-THR) részeként.

A CT 721 szórható, felhordható ecsettel, hengerrel vagy szivaccsal. Az így impregnált felület rendkívül tartós és szennyeződés-álló felületet biztosít.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fogadó felület legyen sima, megfelelő szilárdságú, száraz por- és szennyeződésmentes. Követelmény a fogadó felülettel szemben:

- Ceresit CT 720 Visage Fa hatású vakolat (3 napnál régebbi)
- vékony ásványi vakolatok (3 napnál régebbi)
- cement- és mészcement vakolat (28 napnál régebbi), betonfelület (legalább 3 hónapos korú, nedvességtartalma $\leq 4\%$)
- gipsz kötőanyagú felület, pl. dekorációs elemek, (kizárólag beltérben), nedvességtartalom $< 1\%$

A vakolat nedvesség hatására károsodhat, ezért a tartós nedvességnek kitett helyiségeket, épületrészeket, előzetesen vízszigeteléssel kell ellátni.



FELHORDÁS

Alkalmazás előtt az edény tartalmát alaposan keverje fel alacsony fordulatszámú kézi keverőgéppel.

Kerülje a rozsdás tartályok vagy szerszámok alkalmazását.

A lazúr réteget legalább 2 rétegben hordja fel a nedves a nedvesre technológiával.

A CT 721 szórható, felhordható ecsettel, hengerrel vagy szivaccsal. A kivitelezést falsíkonként vagy egybefüggő felületenként egy munkamenetben kell elvégezni, megegyező gyártási számú anyaggal, ill. a különböző szériaszámú anyagot össze lehet önteni, majd felkeverni.

A környezetet (ablak- és ajtótok, párkány, növényzet stb.) a lecsöppenő lazúrtól fóliával védeni kell.

Az esetleges friss szennyeződések, valamint a felhordást követően a szerszámokról a lazúr vízzel könnyen lemosható.

FONTOS TUDNIVALÓK

A lazúrt kizárólag +5 °C és +25 °C közötti környezeti és alapszintű hőmérséklet esetén szabad felhordani (relatív páratartalom: < 80%).

Ne végezzünk munkálatokat tűző napsütésben, és esős időben. (A teljes száradásig állványháló alkalmazása javasolt.)

A termékhez ne keverjen más pigmenteket, adalékszereket, vagy kötőanyagokat!

Beltéri alkalmazás esetén, a felhordást követően, a szag eltávolításáig a helyiséget szellőztetni kell.

Amennyiben szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni! A terméket gyermekektől elzárva kell tartani!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: szilikon bázisú oligomerek Teflon emulzió hozzáadásával

Sűrűség: kb. 1,05 kg/dm³

Nyitott idő: kb. 30 perc

Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C - +25 °C

Csapadék ellen védeni kell: kb. 24 óra

Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,3 liter/m², 2 rétegben

A közölt műszaki adatok +20°C és 60% relatív páratartalom mellett érvényesek, ettől eltérő körülmények jelentősen befolyásolhatják a száradási folyamatot.

KISZERELÉS

4 l-es műanyag kanna

TÁROLÁS

Száraz, hűvös, fagymentes helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett, a gyártástól számított 12 hónapig. Fagytól és közvetlen napsugárzástól óvni kell!

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A bontott csomagolást alaposan vissza kell zárni, ill. minél előbb felhasználni.

Rendelkezésre álló színek:



Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 0630/919-2918, 0630/919-2926



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B.
Telefon: +361-372-5555
www.ceresit.hu