

CT 84 EXPRESS STD

PU ngjitës për pllaka termoizolimi

Ngjitës PU një komponent për ngjitjen e pllakave EPS & XPS në sistemin ETICS

KARAKTERISTIKAT

- **Mbulueshmëri prej më shumë se 8 m²** - më shumë se ngjitësit tradicionalë me bazë çimento
- **Ngjitje më e fortë** se ngjitësit tradicionalë me bazë çimentoje
- **Ankerimi pas afërsisht 2 orësh** - shkurton punën për vendosjen e termoizolimit me 5 ditë
- **Aplikohet në temperaturë të ulët** - aplikim nga 0°C dhe në lagështi të lartë të ajrit



FUSHA E APLIKIMIT

Ceresit CT 84 Express STD është një PU ngjitës që përdoret për ngjitjen e pllakave XPS dhe EPS në sistemet Ceresit Ceretherm për termoizolimin e mureve të jashtme të ndërtesave (ETICS). Ceresit CT 84 Express STD mund të përdoret për ngjitjen e pllakave të polistirenit të zgjeruar (EPS) dhe polistirenit të ekstruduar (XPS) për termoizolimin e ndërtesave të reja dhe ato që i nënshtrohen rinovimit termoizolues. Afërsisht 2 orë pas aplikimit, pllakat izoluese mund të ankorohen dhe të përforcohen. Pastaj shtresa përforcuese mund të aplikohet duke përdorur Ceresit CT 80, Ceresit CT 85 ose Ceresit Thermo Universal. Ngjitësi Ceresit CT 84 Express STD përdoret për ngjitjen e pllakave termoizoluese në nënshtresa si: dru, pllaka OSB, tulla, mur të thatë, qelq, metal, beton, llamarinat të galvanizuar ose të lyera, pllaka qeramike, sipërfaqe bituminoze. Përveç kësaj, ngjitet mirë në sipërfaqet e gips kartonit, nëse paraprakisht janë lagur.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Ceresit CT 84 Express STD ngjitet shumë mirë në nënshtresa mbajtëse kompakte, si mure, suva dhe nënshtresa çimentoje pa yndyrë, pluhur dhe substanca të tjera që reduktojnë ngjitjen. Në rast të temperaturave të ulëta, nënshtresat mbi të cilat do të aplikohet CT 84 Express STD duhet të mbrohen nga ngricat. Duhet kontrolluar kapaciteti i ngarkesës së suvave ekzistuese dhe veshjeve me bojë. Suva të paqëndrueshme duhet të hiqen. Të gjitha papastërtitë dhe substancat e tjera që zvogëlojnë ngjitjen, veshjet e papërshtueshme nga avujt dhe veshjet me ngjitje të dobët ndaj nënshtresës duhet të hiqen plotësisht, p.sh. me mjete për larje që punojnë me presion.



Myshqet dhe algat duhet të hiqen me furça çeliku dhe e gjithë sipërfaqja duhet të spërkatet me tretësirë fungicide Ceresit CT 99 në përputhje me udhëzimet teknike. Muret e vjetra, të pa suvatuara, llaçet dhe veshjet e qëndrueshme duhet të pastrohen nga pluhuri, të lahen me një rrjedhë uji dhe të lihen derisa të thahen plotësisht. Ngjitja e CT 84 Express STD në nënshtresën e përgatitur kontrollohet duke ngjitur kube 10 x 10 cm EPS pllakave në disa vende dhe me dorë duke i shkullur pas 2-4 orësh. Kapaciteti mbajtës i nënshtresës do të jetë e përshtatshme vetëm kur pllakat EPS plasariten në mes.

MËNYRA E PËRDORIMIT

Shishja duhet të tundet fuqishëm (rreth 20 sekonda), më pas duhet të hiqet kapaku mbrojtës i valvulës dhe e fiksoni kashtën në mënyrë që shishja të jetë e kthyer nga poshtë. Kujdes! Valvula hapet duke u kthyer. Pas ngjitjes së kashtës hapet valvula dhe ngjitësi mund të vendoset duke shtypur këmbëzën. Profilët fillestare duhet të fiksohen përpara instalimit të pllakave termoizoluese. CT 84 Express STD duhet të aplikohet me një kashtë, dhe shishja duhet të mbahet drejt dhe në një distancë midis kashtës dhe pllakës që mundëson aplikimin e barabartë të ngjitësit.

Në rastin e aplikimit të pllakave termoizoluese në termoizolimet më të vjetra, Ceresit CT 84 Express STD duhet të aplikohet përgjatë skajit të jashtëm të pllakës në një distancë prej afërsisht 2 cm nga buza dhe në një vijë përgjatë pllakës paralele me anët më të gjata.

Në rast se CT 84 Express STD aplikohet në sipërfaqet e themelit, duhet të aplikohen 5 vija përgjatë anës më të shkurtër të pllakës, me një distancë prej afërsisht 2 cm nga skaji. 2-4 minuta pas aplikimit, vendoseni pllakën në mur dhe shtypeni butësisht me një nivelues të gjatë. Sheshtësia e sipërfaqes së pllakave të ngjitura mund të korrigjohet deri në 20 minuta pas ngjitjes së tyre me një rrasë/nivelues të gjatë. Lagështia e lartë e ajrit mund të shkaktojë ngjitje të shpejtë të ngjitësit PU. Në rast aplikimi gjatë kushteve të pafavorshme të motit, p.sh. gjatë erërave të forta ose shiut, duhet të përdoret absolutisht mbrojtja e skelës. Kujdes i veçantë duhet treguar për të mbrojtur qoshet e ndërtesës kur aplikimi kryhet gjatë erërave të forta. Njollat e freskëta të ngjitësit duhet të hiqen me një agjent pastrimi ose aceton, dhe mbetjet e ngjitësit të ngurtësuar mund të hiqen vetëm mekanikisht.

Në rastin e efektit të tasteve në tabelën EPS - Në rastin e një tingulli "të fortë", forconi pllakat e termoizolimit duke injektuar ngjitësin CT 84 duke shpuar tabelën termoizoluese në pikë.

Në sistemin Ceresit ETICS, sistemi si "termoizolim" në "termoizolim" - Pas pastrimit të sipërfaqes, pllaka EPS duhet të ngjitet në izolimin ekzistues sipas sistemit standard termoizolues të jashtëm Ceresit Ceretherm.

SHËNIM

Ceresit 84 Express STD mund të përdoret në temperatura nga 0°C deri në +40°C. Të gjitha të dhënat janë marrë në një temperaturë prej +20°C dhe një lagështi relative prej 60% CM. Parametrat e produktit mund të jenë të ndryshme në kushte të tjera. CT 84 Express STD përmban substanca të dëmshme për shëndetin. Duhet të vishen syze dhe doreza sigurie. Në rast kontakti me shkurmbin e freskët, fshijeni menjëherë shkurmbin mekanikisht, më pas hiqni mbetjet me vaj vegjetal (vaj sallate). Produkti i ngurtësuar mund të hiqet vetëm mekanikisht. Nuk lejohet të hahet apo pihet duhan gjatë punës; mos punoni pranë flakëve të hapura. Në rast të ndonjë problemi shëndetësor, është e nevojshme të konsultoheni me një mjek të përgjithshëm. Shishja përmban gaz të ndezshëm, prandaj duhet të mbrohet nga burimet e nxehtësisë mbi +50°C. Shishja nuk duhet të shpohet ose të hidhet në zjarr. Shishja e ngjitësit duhet të transportohet gjithmonë në bagazh - asnjëherë në kabinën e pasagjerëve. Ky produkt nuk duhet të përdoret në kushte me ajrosje të dobët, përveç nëse përdoren maska mbrojtëse me një filtër gazi të përshtatshëm. Tretësit që përmbahen në produkt avullojnë gjatë përpunimit dhe avujt e tyre mund të formojnë përzierje shpërthyes/shumë të ndezshme ajri/avulli. Mbajeni jashtë kontaktit të fëmijëve.

INFORMATAT TË TJERA

Rekomandohet përdorimi i pllakave EPS të bardha ose grafit që plotësojnë kërkesat e sistemeve të izolimit të jashtëm për mure (ETICS) në përputhje me EN 13163.

PAKETIMI

Shishe metali prej 750 ml.

RUAJTJA

Ceresit CT 84 Express STD duhet të ruhet dhe transportohet në kushte të freskëta dhe të thata në një temperaturë nën 0 °C. Afati i përdorimit: 15 muaj nga data e shënuar në fund të paketimit

TË DHENAT TEKNIKE

Baza:	poliizocianat, propan/ gaz izobutani për shtytje
Temperatura e aplikimit:	nga 0°C në +40°C
Lagështia e ajrit:	mbi 90%
Koha e tharjes së sipërfaqes:	përafërsisht 10 min
Koha e tharjes:	përafërsisht 2 orë

Ngjitja sipas ETAG 004:

Në beton:	≥0.08 N/mm ²
Në pllaka EPS:	≥0.08 N/mm ²
Në pllaka XPS:	≥0.08 N/mm ²
Në pllaka qeramike:	≥0.08 N/mm ²
Në beton poroz:	≥0.08 N/mm ²
Në pllakat OSB:	≥0.08 N/mm ²
Në llamarinën e zinkuar ose të lyster:	≥0.08 N/mm ²
Në karton gipsi:	≥0.08 N/mm ²
Në veshjen e bitumit:	≥0.08 N/mm ²
Në dru:	≥0.08 N/mm ²

Mbulueshmëria e supozuar:

- në sistemet ETICS	8 m ²
- në izolimin e themelit	12 m ²



HENKEL CEE
www.ceresit.al

VERSIONI: CERESIT_CT84_EXPRESS_STD_TDS_04_2025