


CT 85



Ljepilo za ploče od stiropora i izradu armiranog sloja

Specijalan malter za lijepljenje i armiranje EPS ploča

Karakteristike

- otporan na smrzavanje i vremenske uvjete
- vodonepropustan
- dozvoljava difuziju vodene pare
- fleksibilan
- armiran mikrovlaknima

Oblast primjene

Za poboljšanu izolaciju vanjskih zidova. Pogodan za izradu novih i renoviranje starih fasada. Za lijepljenje izolacionih ploča (EPS). Ako se koristi za lijepljenje izolacionih ploča od polistirena, u posebnim slučajevima nije neophodno tiplovanje.

Priprema podloge

CT 85 se može nanositi na sve uobičajene ravne, čvrste, nosive, čiste i suhe zidove. Podloga na koju se ljepilo nanosi mora biti čista od čestica koje mogu negativno utjecati na prijanjanje.

Način upotrebe

Umiješati CT 85 u čistu vodu do nestanka grudvica. Dodajte 6,5-7,0l vode za pripremu 25kg CT 85. Ako pripremate samo dio količine iz vreće, zamiješajte malter sa vodom u omjeru 5:2. Prvo dodajte samo onoliko vode koliko je dovoljno da se navlaži smjesa, pa onda zamiješajte i zatim dodajte preostalu vodu potrebnu za pravljenje smjese željene konzistencije.

Obratite pažnju

Radove izvoditi u suhim uslovima na temperaturama od +5°C do +30°C. Ne radite na zidovima koji su zagrijani i obasjani suncem. CT 85 sadrži cement, koji sa vodom reaguje alkalno i zbog toga zaštitite kožu i oči. U slučaju kontakta sa kožom dobro isperite vodom. U slučaju kontakta sa očima zatražite pomoć lekara. Ostale informacije o bezbjednosti proizvoda potražite na donjoj strani vreće.



Važne informacije

CT 85 treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobijene na osnovu ispitivanja i praktične primjene. Predloženi način primjene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome on predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo utjecaja na uslove i način izvođenja radova, radova, već samo na kvalitet materijala.

Skladištenie

Do 12 mjeseci od datuma proizvodnje koji je odštampan na vreći (dan/mjesec/godina) pri pravilnom skladištenju (na paleti, suhom, u originalnom, neoštećenom pakovanju).

Pakovanje

U papirnim vrećama od 25 kg.

Tehnički podaci

Baza:	Cement sa mineralnim punilima i modifikatorima
Omjer miješanja:	6,5-7,0l vode za 25kg CT 85
Vrijeme obrade:	oko 2 sata
Radna temperatura:	od +5°C do +30°C
Otpornost na temperature:	od -30°C do +70° C
Prianjanje na beton poslije 28 dana u suhim uvjetima:	≥ 0,25 MPa
Prianjanje na polistiren u suhim uvjetima:	≥ 0,08 MPa
Potrošnja za lijepljenje ploča:	5 kg/m ²
Potrošnja za armirani sloj:	4 kg/m ²

