

CERESIT IN 25 Cereglett

Univerzális beltéri kézi glettanyag 0-10 mm

Gipszes beltéri glettanyag falfelületek és mennyezetek kiegyenlítésére és simítására, 0-10 mm-es egyenetlenségek kijavítására egy rétegben.

JELLEMZŐI

- 0-10 mm rétegvastagság egyszeri felhordással
- erős tapadás
- nagy korai szilárdság
- fehér
- repedésmentesen köt

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit IN 25 Cereglett alkalmas hagyományos vakolat és beton felületek kiegyenlítésére egyszeri felhordással 0-10 mm rétegvastagságig. A megszilárdult felület teljesen sima, fehér, mely diszperziós vagy szerves oldószer alapú festékekkel átfesthető. Csak beltérben, száraz helyen használható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelületnek száraznak, szilárdnak, tisztának, valamint a leválást okozó anyagoktól mentesnek kell lennie. Nem megfelelő szilárdságú rétegeket el kell távolítani. Nedvszívó felületeket Ceresit Padlopon Diszperziós alapozóval le kell alapozni.

ALKALMAZÁS

Az IN 25 Cereglettet tiszta, hideg vízbe kell önteni, majd fűrógépbe fogott keverőszárral csomómentes, homogén masszává kell keverni. 3-5 perc múlva ismét keverjük át. A bekevert anyagot rozsdamentes szerszámmal hordjuk fel majd simítsuk el. Száradás után finom csiszolópapírral át lehet csiszolni a felületet.

FONTOS TUDNIVALÓK

A glettanyagot száraz körülmények között, +5°C–+30°C közötti hőmérsékleten szabad felhordani. Az összes műszaki adat 20°C hőmérsékletre és 60% relatív páratartalomra



vonatkozik. Ha a glettanyag szembe kerül, bő vízzel mossik ki, majd szükség esetén forduljunk orvoshoz.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	gipsz, ásványi töltőanyagok, egyéb adalékok
Porsűrűség:	1,1 kg/dm ³
Keverési arány:	kb. 0,5 l víz/1 kg por
Alkalmazható:	+ 5°C – +30°C közötti hőmérsékleten
Fazékidő:	40 – 60 perc
Tapadószilárdság:	min. 0,8 N/mm ²
Hajlítószilárdság (28 nap):	min. 2,0 N/mm ²
Hajlítószilárdság (28 nap):	min. 6,0 N/mm ²
Száradási idő:	kb. 1 nap/ 5 mm
Anyagszükséglet:	kb. 0,6 – 1,2 kg/m ² /mm

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C/50 % relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

5 kg és 20 kg-os paírzsákban.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen eredeti csomagolásban 12 hónapig. Gyártási időt lásd a csomagoláson (NN.HH.ÉÉÉÉ XXX, ahol N nap, H hónap, É év X sarzsszám)

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 919-2926

FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6.
Telefon: (1)-372-5555

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543