K 168 Lepidlo na PVC

Disperzní lepidlo k lepení PVC, CV a textilních podlahových krytin na savé podklady

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Zubovou stěrkou

Vhodné pod kolečkové židle

Vhodné na podlahové vytápění

Technické údaje

Dodávaná forma:	pasta
Barva:	krémově bílá
Hustota:	cca 1,5 kg/l
Spotřeba:	cca 300–400 g/m^2 v závislosti na velikosti zubové stěrky a hladkosti podkladu
Doba odvětrávání:	cca 10 min.
Doba zpracování:	cca 40 min.
Zatížení:	po cca 24 hod.
Konečná pevnost:	po cca 72 hod.
Tepelná odolnost pro transport a skladování:	od 0 °C do +50 °C

Výše zmíněné údaje byly zjištěny při normálních klimatických podmínkách (23 °C / 50 % rel. vlhkost vzduchu). V případě jiných klimatických podmínek je potřeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí a vytvrzení materiálu.

Vlastnosti

- jednoduché nanášení
- dlouhá doba zpracování
- vysoká počáteční přilnavost

Oblasti použití

Disperzní lepidlo bez rozpouštědel na lepení:
- homogenních PVC podlahových krytin, obkladů a dlaždic,
- CV podlahových krytin,
- textilních krytin s latexovým podkladem,

na nesavé podklady.
Podlahovou krytinu pokládejte do ještě stále vlhkého lepidla. Vhodné na použití v domácích i komerčních prostorách.

Příprava podkladu

Poklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez konstrukčních chyb, trhlin a substancí narušujících přídržnost, pevné v tahu a tlaku podle aktuálních platných norem (ČSN 744505,...) a předpisů. Staré zbytky lepidel, stěrkových hmot nebo podlahových krytin důkladně odstraňte. Po mechanickém očištění (broušení/odsátí prachu) podklady ošetřete vhodným penetračním nátěrem Ceresit a v případě potřeby vyrovnejte nerovnosti vhodnou samonivelační hmotou Ceresit. Anhydritové potěry přebruste (zrnitost 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetrací. Na potěry z litého asfaltu aplikujte vrstvu samonivelační stěrky Ceresit v tloušťce minimálně 2 mm. Věnujte pozornost také návodům k pokládce a použití krytiny, zvláště míře vyzrálosti podkladu při pokládce.

Ceresit

Zpracování

Lepidlo před použitím dobře promíchejte a naneste vhodnou zubovou stěrkou na podklad.
Mokré lepení (savé podklady): Po cca 10 min. od nanesení lepidla (doba odvětrání) začněte s pokládáním krytin do ještě vlhkého lepidla. Krytinu pečlivě přitlačujte, vyvarujte se vzniku vzduchových bublin. Lepidlo musí pokrýt celou rubovou stranu krytiny. Lepené krytiny nesmějí být napnuté a musí ležet rovně, jinak je nutno je zatížit. Zabraňte stlačení spojů. Pro zkrácení otevřené doby nebo pro dosažení ještě vyšší lepivosti můžete použít metodu tzv. kontaktního lepení (otisk lepidla na rub podlahoviny, její zvednutí, odvětrání a následné přitlačení popř. zválcování). Svařování spár provádějte nejdříve po 24 hodin po lepení. Dbejte pokynů výrobců krytin k pokládání!

Nepřehlédněte

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě podkladu od +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Pokud by se v důsledku delšího skladování na lepidle vytvořil škraloup, musí být odstraněn (nevmíchávejte!). Skvrny od lepidla ihned otřete vlhkým hadrem. Pracovní nářadí omyjte vodou. Načaté nádoby těsně uzavřete a co nejdříve spotřebujte. Doba odvětrání a doba zpracování jsou závislé především na teplotě podkladu, relativní vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Se stoupající teplotou a snižující se vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách a na nesavých podkladech se prodlužuje. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete ji vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou asi 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.

Produkt je určen pro profesionální použití.

Likvidace odpadu

Balení předejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balení

14kg plastový kbelík
Přepravní množství: 44 kbelíků na paletě

Skladování

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování v chladném prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. **Chraňte před mrazem!**

UPOZORNĚNÍ: Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácejí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:
Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
E-mail: podlahy.ceresit@henkel.com
www.podlahy.ceresit.cz

K 168, 05/2017

Henkel

Kvalita pro profesionály

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T19:32:54.267Z