



P 625

Poliuretán parkettaragasztó

Valamennyi parketta- és fafajta ragasztására

JELLEMZŐI

- kétkomponensű, reaktívragasztó
- víz- és oldószermentes
- a leragasztott parketta térfogatváltozását rugalmasan követi
- padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Oldószer- és vízmentes, kétkomponensű reaktív ragasztóanyag valamennyi parketta- és fafajta ragasztására nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől – valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a munka megkezdése előtt – lehetőleg – el kell róla távolítani.

Nedvszívó aljzat esetén:

Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felületén lévő puha fedőréteget (cementtej) vagy a lazán tapadó cementmaradványokat csiszolással kell eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a megfelelő arányban hígított **Ceresit R 777** diszperziós – vagy az **R 766** multifunkciós alapozóval kezeljük elő a jobb tapadás érdekében. A **Ceresit DH Maxi (vagy DD+)** aljzatkiegyenlítő felhordását az alapozó teljes beszívódása után kell megkezdeni (kb. 1 óra).

A **gipszesztrich** alapozását – az adalékszemszékig történő lecsiszolás és porelszívás után – vízzel 1:4 arányban hígított **R 766** multifunkciós alapozóval végezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben az esetben 2 óra!

Tömör, nem szívó aljzat esetén:

Az aljzat felületét (kőpadló, járólapp stb.) megfelelő tisztítás és érdesítés után az **R 766** multifunkciós



alapozóval kezeljük elő. Az előírt száradási idő után legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a felületre a **Ceresit DH Maxi** aljzatkiegyenlítőt.

A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése előtt!

A ragasztás előtti kellősítést feltétlenül végezzük el a hígítatlan Ceresit R 777 diszperziós előkenővel vagy az 1:1 arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval!

FELHORDÁS

Az edényzet mindkét komponenst bekeverési arányban tartalmazza. A kanna duplafedelű felső részéből – a felső műanyag dugót és az alsó lemezfeneket átlukasztva - az edzőt (térhálósító) folyassuk az alsó részben lévő gyantába, majd elektromos keverővel addig keverjük, amíg egyenletes beige színű nem lesz. A keverési idő min. 2 perc. **Részmenyiségeket nem lehet összekeverni.**

A ragasztót B3, vagy B11 jelzésű fogazott kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra,

de egyszerre csak akkora felületre, amekkora 10 percen belül parkettával burkolható. A parkettát kis csúsztatással helyezük a ragasztóba és toljuk ütközésig. A fal mellett megfelelő dilatációs rést kell hagyni. A hézagokból kitüremkedő ragasztót a parkettáról azonnal le kell törölni denaturált szesszel. A kész burkolat 24 óra után terhelhető. A csiszolást és lakkozást – ha szükséges – 24–48 óra múlva javasolt megkezdeni.

FONTOS TUDNIVALÓK

A göngyöleg falára feltapadt ragasztómaradványokat ne használják fel. A szerszámokat a használat után azonnal meg kell tisztítani denaturált szesszel. A megkötött ragasztót már csak mechanikusan lehet eltávolítani. Az üres göngyöleget nem szabad tűzbe dobni! A fagytól óvni kell!

Ha nem kielégítő a szellőzés, használjanak légzésvédő készüléket. Kérjük, hogy tartsák be a göngyölegcímkén lévő figyelmeztető jelzéseket és vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatokat.

Ha a szembe kerül, bő vízzel alaposan ki kell öblíteni és az orvost felkeresni. Munka közben megfelelő védő- kesztyűt és védőszemüveget célszerű hordani. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A 1272/2008/EK CLP rendelet szerint

A komponens (gyanta): nem veszélyes, osztályba nem sorolt

B komponens (edző): egészségre ártalmas hatású
Tartalmaz: Difenilmetánizocianát izomerek és homológok. Feltehetően rákot okoz. Belélegezve ártalmas. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehéz légzést okozhat. Légúti irritációt okozhat. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz.

A ragasztóanyag veszélyességére, szállítására, biztonságos kezelésére vonatkozó információk a Biztonsági adatlapban olvashatók.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	poliuretán ALAPÚ, oldószermentes ragasztó, mely két komponensből – gyantából és térhálósítóból (edző) áll	
	A komponens	B komponens
Szín:	törtfehér	sötétbarna
Állaga:	pasztaszerű	hígan folyós
Sűrűség:	1,55 kg/l	1,2 kg/l
Keverési arány:	7 súlyrész	1 súlyrész
Fazékidő:	kb. 40 perc (hűtéssel növelhető)	
Szellőzési idő:	nincs	
Nyitott idő:	kb. 60 perc a hőmérséklettől függően	
Kötési idő és terhelhetőség:	24 óra	

A ragasztóanyag hőállósága:

szállításkor:	-20°C - +50°C
tárolásnál:	+10°C - +30°C
kötés után:	+50°C-ig

Vízállóság: nedvességálló

ANYAGSZÜKSÉGLET:

Kisméretű parketta	kb. 0,9-1,1 kg/m ² (B3 kenőlap)
nagyméretű parketta	kb. 1,2-1,4 kg/m ² (B11 kenőlap)

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.



Fogköz mélység:	3,25 mm
Fogköz szélesség:	3,70 mm
Fogtető szélesség:	3,30 mm

Fogköz mélység:	5,00 mm
Fogköz szélesség:	6,10 mm

B11

Fogtető szélesség: 7,90 mm

KISZERELÉS

8 kg duplafedelű műanyag vödörben.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +10°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel: 30/ 190-1268



Henkel Magyarország Kft
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B.
H-1519 Budapest, Pf. 429
Tel.: (+36-1) 372-5555