Ceresit

R 777

Amorsă penetrantă

Pentru suporturi absorbante: betoane și șape

CARACTERISTICI

- fixează praful
- reduce porozitatea
- economică
- clasificată EC1 conform GEV EMICODE

DOMENII DE UTILIZARE

Amorsa este recomandată pentru betoane absorbante, șape pe bază de ciment, șape pe bază de sulfat de calciu (anhidrit) înaintea aplicării șapelor autonivelante Ceresit sau a adezivilor Ceresit. Ceresit R 777 este folosit pentru pretratarea suprafețelor absorbante, reducând porozitatea și fixând praful după prepararea corespunzătoare a suportului (sablare și aspirare). Potrivită pentru sistemele de încălzire prin pardoseală, unde temperatura nu depășește 50°C. Nu este o barieră de vapori. Numai pentru uz interior. Pentru rezultate superioare se recomandă aplicarea a două straturi de amorsă.

PROPRIETĂȚI

Fără solvenți, produs certificat GEV EMICODE EC1 (emisii poluante scăzute), miros neutru, neinflamabil. Cu vâscozitate scăzută și penetrant, asigurând o aplicare ușoară și un consum economic .

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Alegerea sistemului de amorsare potrivit depinde de suport și de condiția în care se află acesta. Dacă aveți dubii alegeți sistemul de amorsare împreună cu serviciul tehnic Ceresit. Este obligatoriu ca suportului să-i fie măsurată umiditatea. Dacă umiditatea este mai mare de 2% CM, în special la construcțiile noi, este necesară o membrană (hidroizolație) Ceresit (Ceresit R 755) aplicată în două straturi. Suportul trebuie să nu aibă defecte structurale, să nu sune a gol, să aibă rezistențe la compresiune și întindere corespunzătoare, să fie uscat (permanent), fără lapte de ciment și praf, fără contaminări sau tratamente care ar slăbi aderența amorsei. Suportul se șlefuiește (sablează) și se aspiră înaintea aplicării amorsei.

MOD DE APLICARE

Ceresit R 777 poate fi diluată până la maximum 1:1 cu apă curată atunci când este aplicată pe șape pe bază de ciment sau sulfat de calciu (anhidrit). Suporturile foarte absorbante pot necesita 2-3 aplicări de amorsă. Pentru amorsarea pereților în vederea lipirii tapetului PVC, se diluează 1:3 cu apă. Pentru

betoanele absorbante nu diluați produsul. Nu turnați produsul direct pe suport, turnați într-o găleată și aplicați produsul cu bidineaua (sau trafaletul). Aplicați egal pe toată suprafața. Lăsați să se usuce complet înaintea trecerii la următoarea fază. Aplicați Ceresit R 777 în acord cu condițiile și practica prescrisă de Standardele Naționale și Standardele Europene.

DEPOZITARE

În ambalajul original, la temperaturi de peste + 5°C, la loc uscat și răcoros.

AMBALARE

Bidoane din plastic de 10 kg.
Paletizare: 60 bucăți pe palet.

TERMEN DE VALABILITATE

În condiții de depozitare corespunzătoare: 12 luni de la data fabricării.

DATE TEHNICE

Culoare :	alb
Vâscozitate:	lichid
Densitate:	aproximativ 1 kg/ litru
Consum pentru betoane:	300 g/mp
Consum pentru șape:	100-200 g/mp/strat
Timp de uscare pentru suporturi pe bază de ciment:	aproximativ 1 oră
Timp de uscare pentru suporturi pe bază de sulfat de calciu:	aproximativ 24 ore
Timp de uscare pentru aplicarea Ceresit CN 68 peste suport de anhidrit:	nu se așteaptă
Stabilitate termică la transport și depozitare:	între +3° C și +50° C (sensibil la îngheț)
Stabilitate termică după uscare:	până la +50° C

Informațiile sus menționate se aplică unor condiții ambientale normale: temperatura 20° C și 55% umiditate relativă aer.

Informația conținută mai sus este generală și nu este potrivită oricărei suprafețe suport, proiect sau sistem. Informația se bazează pe experiența noastră acumulată până azi și pe rezultatele unor continue și atente teste. Variatele condiții și metode de utilizare vor influența aplicarea acestui produs. Performanța optimă a produsului depinde de judecata profesională a utilizatorului și a conformității ei cu: practica comercială, standardele aplicabile și codurile de practică, care sunt factori în afara controlului nostru. Aplicarea, folosirea și prelucrarea produselor noastre se realizează în afara posibilității noastre de control și supervizare și reprezintă exclusiv responsabilitatea dumneavoastră. Apariția acestei fișe tehnice Ceresit face ca informația anterioară referitoare la produs să devină perimată.

Henkel Romania Operations S.R.L.
Fabrică și depozite:
Șoseaua de Centură nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Str. Iancu Jianu FN, Câmpia Turzii, jud. Cluj, Tel: / Fax: 0264 30.90.75
Str. Paltinului nr. 1392, Roznov, jud. Neamț, Tel: 0374 28.93.15/16/17 Fax: 0374 28.92.95
Contact vânzări:
Henkel Romania, Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, Sector 2, București, România
Tel.: (+40-21) 2032692, Fax: (+40-21) 2048655, e-mail:ceresit.ro@henkel.com, www.ceresit.ro

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T19:46:26.494Z