

Ceresit



R 777

Astar shpërndarës

Për bazamente absorbuese

PËRSHKRIMI

Ceresit R 777 është një shtresë e lëngshme me bazë uji dhe një astar shpërndarës për aplikim në shumë sipërfaqe betoni absorbues (poroz) para aplikimit mbi komponimet e rrafshimit dhe llaçeve riparues, me poroziteti i mbylljes së bombës dhe mbetjet e lidhjes si pluhuri dhe përmirësimi i ngjitjes së shtresave pasuese si pjesë e përgatitjes së bazamentit.

TIPARET & PËRFITIMET

- ▶ Lidh mbetjet e pluhurit të lidhura dobët
- ▶ Mbyll poret e mprehta dhe rregullon absorbueshmërinë
- ▶ Siguron një lidhje të fortë
- ▶ Performancë e lartë
- ▶ Ideale për përgatitje para se të aplikoni masën për nivelim
- ▶ Aplikim i thjeshtë
- ▶ Baza e ujit pa tretës

- ▶ E shndritshme
- ▶ Nuk ka mbetje emulsioni

PËRDORIMI

- Astar shpërndarës me emision shumë të ulët i cili është përdorur si një urë për ngjitje në sipërfaqe porozë të tilla si: beton, llaç, guri natyror, pllaka qeramike dhe të ngjashme, siguron mirë ngjitjen e llaçeve riparues ose komponimeve niveluese bazamenti.
- Për përdorim shtëpie
- Mbyll poret e bazamentit, pa formimin e fluskave dhe përmirëson pamjen përfundimtare të kompleksit nivelues
- Si një shtresë bazë shtesë për të rritur ngjitjen në llaçet e riparimit siç janë Ceresit RS 88

UDHZIME TË APLIKIMIT

1. Përgatitja e bazamentit: Llaç ose beton, më parë aplikimi i shtresës bazë duhet të jetë së paku 28 ditë e vjetër të ketë forcë të plotë kompresive pa lagështi të mbetur.



Ceresit R 777 aplikohet në një substrat të pastër, të fortë, të thatë, pa mbetje siç janë membrana të ngurta ose vajra. Nëse ka parregullsi, riparojini ato me llaç riparimi Ceresit RS 88 (shiko fletën e të dhënave teknike). Mos mbushni çarje konstruktive, strukturore me Ceresit RS 88. Për të aplikuar këtë astar, sipërfaqja duhet të jetë absorbuese dhe poroze për tu siguruar ngjitja.

Për të vlerësuar thithjen e sipërfaqes, derdhni pak ujë (20 ml) në sipërfaqe dhe prisni afërsisht 10 minuta. Nëse uji mbetet i paprekur pas kalimit të kohës mund të themi se sipërfaqja është joabsorbuese.

Përndryshe, nëse nënshtresa ka thithur ujë, mund të konsiderohet poroz ose absorbues. Në rastin e sipërfaqeve qeramike, veshjeve epoksi ose beton shumë të lëmuar, ky produkt nuk mund të përdoret dhe në vend të kësaj rekomandohet përdorimi i astarit Ceresit R 766 në përputhje me udhëzimet në fletë teknike të të dhënave të këtij produkti. Në disa raste kur betoni nuk ka forcën e kërkuar, është e nevojshme të zvogëlohen parregullsitë sipërfaqësore në mënyrë që të zvogëlohet konsumi i komponimit nivelues. Sigurohuni që të vakumohet para se të aplikoni astarin. Për të siguruar që ngjitja të jetë më e mirë mund të përdoret fshesë industriale.

2. Aplikimi: Shkundni kovën para përdorimit.

Ceresit R 777 duhet holluar me ujë të pastër dhe të freskët në një kovë të pastër në një raport 1: 1 me ujë. Përzieni me një mikser për të arritur një masë homogjene. Aplikimi bëhet duke hedhur zgjidhjen direkt në dysheme dhe duke shpërndarë në mënyrë të barabartë në të gjithë sipërfaqen duke përdorur një rul me qime të shkurtër ose furçë. Këshillë është që të aplikoni astarin në mënyrë të barabartë kudo për t'u siguruar që të shmangim vendet ku astari nuk është aplikuar për shkak të shfaqjes së mëvonshme të kraterave në shtresë rrafshimi. Aplikimi duhet të jetë i përshtatshëm për të mbyllur sipërfaqen dhe për të zvogëluar porozitetin e sipërfaqes, por në të njëjtën kohë për të shmangur shumë astarin e aplikuar. Rekomandohet që të aplikoni kryq me një rul në mënyrë që të aplikoni në mënyrë të barabartë shtresën bazë. Për sipërfaqet shumë absorbues dhe poroze aplikojnë dy shtresa të holluar të Ceresit R 777. Nëse është e nevojshme, dhe për shkak të rezultateve më të mira Ceresit R 777 mund të aplikohet direkt pa hollim. Produkti i aplikuar ka një pamje që do të bëhet transparente pas tharjes.

Astari duhet të lejohet të thahet për 1 deri në 2 orë në varësi të temperaturës së dhomës. Zbatimi i përbërësit për nivelimin duhet të bëhet 5 orë pas aplikimit të astarit. Kontaktoni mbështetjen teknike të prodhuesit për më shumë informacion.

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

- Ceresit R 777 nuk zgjidh problemata që janë shfaqur si produkt i presionit hidrostatik të ujërave nëntokësore. Në këtë rast, instalimi i një pengese avulli duhet të sigurohet si një ndërtim dysheme.
- Në prani të problemeve të lagështisë, betoni duhet të jetë i papërshkueshëm nga uji.
- Gjatë aplikimit dhe tharjes, parandaloni praninë e rrymave të ajrit për të shmangur akumulimin e pluhurit.
- Mos përdorni në sipërfaqe qeramike dhe me xham si veshje; përdorni Ceresit R 766 për këtë qëllim (shiko fletën e të dhënave të produktit).
- Mos e aplikoni produktin nëse temperatura e dhomës është nën 5°C dhe 50°C. Në temperatura të larta, efikasiteti i punës zvogëlohet dhe instalimi i produktit përshpejtohet ndjeshëm.
- Mos aplikoni në sipërfaqet prej druri.
- Mos aplikoni në dhoma me lagështi të vazhdueshme ose në zona me lagështi.
- Përdorni ujë të pastër dhe të freskët (2-25°C) për të përgatitur produktin.
- Mos shtoni më shumë ujë sesa tregohet.
- Mos e përzieni Ceresit R 777 me asatret e tjerë.
- Mbylleni kovën fort pas përdorimit.
- Mos lejoni që produkti të futet në kullon ose rrjedhat ujore.

INFORMACIONI I SIGURISË

Duhet të përdoren pajisje mbrojtëse personale, të tilla si doreza gome për përdorim industrial, syze dhe një maskë mbrojtëse. Ai nuk përmban tretës, plumb ose metale të tjera të rënda. Në rast kontakti me lëkurën ose sytë, shpëlajeni menjëherë me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore. Ventilimi i mirë duhet të sigurohet gjatë dhe pas instalimit dhe periudhës së tharjes. Shmangni ngrënien, pirjen ose pirjen e duhanit gjatë përdorimit të produktit. Mbajeni larg fëmijëve. Shikoni Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Produkteve për informacion të mëtejshëm mbi shëndetin dhe sigurinë

TË DHËNAT TEKNIKE

Në dispozicion si:	Qumësht, lëng i bardhë
Paketimi:	kova plastike, 10l
Pesha specifike:	1.01 kg/L
Solidat:	19.0%
Përmbajtja e VOC:	0,045 g/l
Rendimenti:	Përafërsisht 7,0m ² / Lit holluar 1:1 me ujë
Koha e tharjes para masës për rrafshimin:	1-2 orë
Magaznimi maksimal:	6 pako
Jeta e ruajtjes dhe kushtet e ruajtjes:	12 muaj në paketim origjinal të mbyllur. Ruani në një vend të freskët dhe të thatë, të mbrojtur nga dielli dhe lagështia.

Përveç informacionit të dhënë në këtë fletë të dhënash, është e rëndësishme t'i përbaheni udhëzimeve dhe rregullave të duhura të organizatave dhe kompanive të ndryshme, si dhe standardet e aplikueshme vendase. Këto karakteristika bazohen në njohuritë dhe përvojën tonë profesionale. Karakteristikat e përshtatshme dhe përdorimet e paplotësuara në këtë fletë kërkojnë konfirmimin tonë me shkrim. Të gjitha informacionet jepen në lidhje me temperaturat e ajrit dhe materialit prej + 24°C dhe lagështia relative 50% përveç nëse specifikohet specifikisht. Vini re se në rast të kushteve të ndryshme klimatike forcimi mund të përshejtohet ose ngadalësohet.

CERESIT
R 777_EN_10_0616

Informacioni i ofruar, në veçanti rekomandimet për trajtimin e produkteve tona dhe aplikimi i tyre, bazohet në njohuritë dhe përvojën tonë të ekspertëve. Meqenëse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në secilin aplikacion të synuar dhe për këtë arsye ne nuk kemi ndikim në to, ne rekomandojmë fuqimisht që të kryhen teste të përshtatshme në çdo rast për të verifikuar përshtatshmërinë e produkteve tona për aplikimin dhe përdorimin e synuar. Asnjë përgjegjësi juridike nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj fletë teknike ose këshille me gojë, përveç nëse ekziston dëshmi e qëllimit tonë ose neglizhencës së rëndë. Kjo fletë e të dhënave zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme të rëndësishme për këtë produkt.



Henkel CEE
www.ceresit.al

Cilësi për profesionistët