

STRONG CONTACT



Amorsă cu quartz pentru tencuieli decorative

Pentru amorsarea suprafețelor înainte de aplicării tencuielilor decorative

CARACTERISTICI

- ▶ gata de utilizare și ușor de aplicat
- ▶ îmbunătățește aderența tencuielii decorative
- ▶ egalizator de absorbție pentru obținerea de culori uniforme
- ▶ hidrofobă
- ▶ putere mare de acoperire
- ▶ poate fi colorată în culori apropiate tencuielii

DOMENII DE UTILIZARE

- ▶ Pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea tencuielilor decorative pe bază de rășini sintetice și, de asemenea, pentru obținerea unui strat de culoare albă, rezistent.
- ▶ Ca amorsă pentru aplicații la interior și exterior.
- ▶ Utilizarea Ceresit Strong Contact reduce capacitatea de absorbție a substratului înainte de aplicarea tencuielilor decorative și astfel previne apariția fisurilor ce se pot produce ca urmare a uscării rapide a stratului final.

Se aplică pe toate suprafețele minerale, rezistente, ca de exemplu: betonul, tencuielile, plăcile de gips-carton, beton ușor, tencuielile tradiționale. Se poate aplica pe plăci de PAL sau plăci din OSB ca amorsă înainte de lipirea plăcilor din polistiren. Plăcile de OSB trebuie asperizate bine înainte de aplicare.

- ▶ Pentru amorsarea și acoperirea preliminară a elementelor de BCA și beton ușor.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit Strong Contact poate fi utilizată pe toate suprafețele rezistente, curate și uscate, lipsite de substanțe antiaderente (grăsimi, praf etc.). A se verifica duritatea și capacitatea portantă a suprafețelor. Denivelările sau microfisurile pot fi reparate cu masa de șpaclu Ceresit Thermo Universal armată cu plasă din fibră de sticlă, înainte de aplicarea Ceresit Strong Contact. Oricare straturi cu murdărie sau cu aderență slabă trebuie îndepărtate. Se recomandă utilizarea dispozitivelor de spălare împreună cu agentul de curățare Ceresit CT 98. Suprafețele absorbante precum tencuielile tradiționale, plăcile de gips-carton neimpregnate ar trebui amorsate mai întâi cu Ceresit CT 17, apoi lăsate să se usuce timp de 2 ore. Plăcile de OSB se vor șlefui și apoi amorsa cu Ceresit CT 19, apoi lăsate să se usuce timp de 4-6 ore.



CERESIT_STRONG CONTACT_TDS_03_2025

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare se recomandă omogenizarea produsului prin amestecare cu un mixer electric. Aplicarea se va face cu o bidinea sau cu rola. În funcție de condițiile de uscare, lucrările ulterioare se pot demara după aproximativ 3 ore. A nu se dilua!

După întărire, suprafața amorsată trebuie să fie abrazivă, rezistentă la frecare. Dacă nu s-a obținut această caracteristică, amorsarea se va repeta. Ustensilele folosite se vor spăla imediat după utilizare. Materialul întărit se va curăța cu diluant. Ceresit Strong Contact se aplică la temperaturi între 5 °C și 35 °C și max. 80% umiditate relativă a aerului. Datele tehnice prezentate sunt obținute la temperatura de 23 °C și umiditatea 50%. În condiții climatice diferite, întărirea și uscarea amorsei pot fi accelerate sau întârziate. Se recomandă colorarea amorsei în funcție de culoarea tencuielii decorative. Utilizați produsele biocide cu atenție. Înaintea utilizării, citiți eticheta și informațiile referitoare la produs.

AMBALARE

Găleți din material plastic, cu masă netă de 8 kg.

TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE

18 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj.
Produsele se depozitează în ambalajul original, nedeteriorat, în condiții uscate, ferite de expunerea directă la lumină și caldură, pe o suprafață nivelată și fără umiditate în exces. Protejați de îngheț, depozitând produsele la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. Acest tip de produse nu se stivuiesc.

DATE TEHNICE

Bază:	dispersie vâscoasă de rășină sintetică și componente minerale, pigmentabilă
Densitate:	aprox. 1,5 kg/dm ³
Temperatură de aplicare:	de la 5°C până la +35°C
Timp de uscare:	3 - 6 ore
Consum orientativ:	0,3-0,55 kg /m ² 0,2-0,35 l/m ²
Valoarea limită maximă pentru acest produs (cat A/c):	40 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l

Consumul prezentat este orientativ. Trebuie luate în considerare abaterile datorate condițiilor de lucru sau de specificul obiectivelor. Consumul exact poate fi determinat prin efectuare de teste în șantier.

Acest produs deține acordul tehnic național și este parte componentă din sistemele termoizolante Ceresit certificate național.

RECOMANDĂRI

Prezentele instrucțiuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului și modul recomandat de desfășurare a activității, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea și pregătirea executantului lucrării. În afara recomandărilor prezentate, lucrarea va fi executată în conformitate cu știința construcției și regulile de protecție a muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, dar nu poate influența condițiile și modul lui de utilizare. În cazul unor situații neclare (atipice) se recomandă efectuarea unor încercări ale produsului. Condițiile specifice obiectului, dar și utilizarea corectă și în acest fel de succes a produselor noastre nu se află în sfera noastră de influență. Din acest motiv, în caz de dubii, însușirea produsului trebuie verificată prin experiențe proprii. Răspunderea legală nu poate rezulta nici din indicațiile acestei fișe de observații, nici din consilierea orală. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru compensarea clientului cu altă valoare decât cea a materialelor. Clientul este obligat să testeze sau să solicite informații înainte de a aplica produsul.