

T 425

Ngjitës anti-rrëshqitës

Dispersion anti-rrëshqitës për fiksimin e mbulesave të dyshemesë

KARAKTERISTIKAT

- ▶ Përshtatur në mënyrë ideale për pllaka me shtresa të lirshme me PVC ose tekstil
- ▶ Zëvendësimi i mundshëm pllakave individuale
- ▶ Parandalon rrëshqitjen dhe lëvizjen e pllakave
- ▶ Aplikim ergonomik me rul

FUSHA E APLIKIMIT

Një veshje fiksuese me emetim të ulët, për instalim të lehtë të pllakave dhe moduleve të lirshme, të pajisura me: mbështetje të butë, me veshje të rëndë (p.sh. PVC)

ose me një mbështetëse tekstili si pëlthurë ose lesh.

- Ceresit T 425 mund të përdoret në: dysheme të dyfishta ose rrugë të ngritura (p.sh. nga estrihe, kompensatë ose metal), Mbulesa ekzistuese me ngjitje të fortë (p.sh. PVC / CV, linoleum, dysheme guri)- dhe mbi të gjitha nënshtresat e tjera gati për mbulim dyshemeje ne ambiente komerciale dhe publike si dhe ne ambiente banimi. Nëse është e nevojshme, veshjet mund të hiqen dhe fiksohen disa herë. Ceresit T 425 plotëson kërkesat më të larta për cilësinë e ajrit të brendshëm dhe përputhshmërinë mjedisore.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Nënshtresat duhet të jenë në përputhje me kërkesat e standardeve të krahasueshme kombëtare. Në veçanti, ato duhet të jenë të pastra, pa defekte strukturore, të forta, të thata dhe pa substanca që mund të dëmtojnë ngjitjen. Pas para-trajtitimit të duhur mekanik (p.sh. lëmimi dhe fshirja me fshesë me korrent), përgatitëni nënshtresën me primer të përshtatshëm Ceresit dhe përbërës nivelues në mënyrë që të jetë gati për mbulim. Përpara përdorimit të Ceresit T 425 në nënshtresa shumë absorbuese, lyejini me primer shumëfunktional Ceresit R 766 (në proporcion 1:1 me ujë të tretur). Pastroni tërësisht veshjet e lëmuara, të vjetra dhe sipërfaqet metalike.



MËNYRA E PËRDORIMIT

Përpara përdorimit shkudni mirë përmbajtjen e kanisterit dhe mbusheni në një kovë të pastër.

Mos e derdhni direkt mbi nënshtresë. Aplikoni një shtresë të hollë dhe të barabartë të përzierjes Ceresit T 425 në të gjithë sipërfaqen e nënshtresës duke përdorur një rul shkume me pore të imta. Përdorni rretën e bojës për të fshirë produktin e tepërt dhe për të shmangur pellgjet. Parandaloni depërtimin e produktit në nyjet e dyshemesë së ngritur.

Vendosja e pllakave përcuese të tapetit

Ndonjëherë pllakat e qilimit përcues vendosen në vende të caktuara për të parandaluar grumbullimin e ngarkesës elektrostatiske. Në përgjithësi përcueshmëria e brendshme e pllakave të qilimave është e mjaftueshme. Për të mbështetur këtë efekt dhe për të lidhur pllakat së bashku, instaloni shirit bakri për së gjati nën çdo rresht të tretë të pllakave pasi shtresa T 425 të jetë tharë.

Sigurohuni që të ketë kontakt të drejtpërdrejtë ndërmjet shiritit të bakrit dhe

pjesës së poshtme të mbulesës së dyshemesë. Lidhni skajet e përparme të shiritave me shirita tërthorë. Pas kësaj, instaloni pllakat e qilimit siç përshkruhet më sipër.

Saçekajta da se sloj T 425 potpuno osuši pre nego što počnete da postavljate tepih pločice. U suprotnom, uklanjanje pločica bez oštećenja neće biti moguće.

SHËNIM

Cilësia më e mirë e mundshme e ajrit të brendshëm pas punimeve të instalimit të dyshemesë kërkon pajtueshmëri me kushtet standarde të funksionimit, si dhe me nënshtresa, primerë dhe përbërës nivelues plotësisht të thatë.

Punoni në dysheme vetëm nëse temperatura e dyshemesë është mbi 15°C, temperatura e ajrit është mbi 18°C dhe lagështia relative është nën 75%.

- Hiqni menjëherë njollat e freskëta të ngjitësit me një leckë të lagur. Pastroni mjetin me ujë menjëherë pas përdorimit.
- Mbyllni mire kovat e hapura dhe përdorni sa më shpejt të jetë e mundur.

Ceresit T 425 plotësisht i ngurtësuar nuk mund të riemulsohet dhe duhet hequr mekanikisht. Koha e hapur dhe funksionimit mund të ndryshonë në varësi të temperaturës, lagështisë relative dhe përthithjes së nënshtresës. Do të jetë më e shkurtër në temperatura më të larta dhe lagështi më të ulët, por më e gjatë në temperatura më të ulëta, lagështi më të lartë dhe me nënshtresa jo absorbuese.

INFORMATA TË RËNDËSISHME

Ceresit T 425 është pa tretës dhe për këtë arsye është një alternativë e përshtatshme për produkte që përmbajnë tretës. Rreziku i çlirimit afatmesëm ose afatgjatë të përqendrimeve të konsiderueshme të kimikateve organike të paqëndrueshme (VOC) në ajrin përreth është i papërfillshëm. Megjithatë, siguron ajrim të mjaftueshëm gjatë dhe pas aplikimit dhe tharjes. Shmangni ngrënien, pirjen ose pirjen e duhanit gjatë përpunimit të këtij produkti. Mbroni sytë dhe lëkurën. Në rast kontakti me sytë ose lëkurën, shpëlajeni menjëherë me ujë të bollshëm, nëse bie në kontakt me sytë, kërkon ndihmë mjekësore shtesë.

Përveç informacionit të dhënë në këtë fletë të dhënash është e rëndësishme të respektoni udhëzimet e duhura dhe rregullat e ndryshme nga organizatat dhe kompanitë, si dhe ato standarde vendase të vlefshme. Karakteristikat e listuara bazohen në njohuritë tona dhe përvojë profesionale. Përdorimet që nuk janë të shënuara në këtë fletë kërkojnë konfirmim tonë me shkrim. Të gjitha informacionet jepen në lidhje me temperaturat e ajrit dhe materialit prej + 23°C dhe 50% lagështia relative e ajrit përveç nëse specifikohet ndryshe. Vini re se në rast të kushteve të ndryshme klimatike forcimi mund të shpejtohet ose ngadalësohet.

Informacioni i listuar, veçanërisht trajtimi i rekomandimeve për produktet tona dhe aplikimi i tyre bazohet në njohuri tonat dhe përvojë profesionale. Sepse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë për secilin aplikim të synuar dhe po prandaj nuk kemi asnjë ndikim mbi to, e rekomandojmë me gjithë zemër në çdo rast, kryeni paraprakisht teste të përshtatshme në mënyrë që të kontrollojmë përshtatshmërinë e produkteve tona për qëllimet e aplikimit dhe e përdorimit. Asnjë përgjegjësi juridike nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj fletë teknike ose këshille me gojë, përveç nëse ekziston dëshmi e qëllimit tonë ose neglizhencë. s së rëndë. Kjo fletë teknike zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Informacion për personat me alergji në: +49 (0)211 797-0 (fjala kyçe "urgjente").

Mbajeni larg fëmijëve.

Për përdoruesit profesionistë.

Fleta e të dhënave të sigurisë është e disponueshme në www.ceresit.com.

GISCODE D 1

emetim shumë i ulët sipas GEV

EMICODE EC 1 PLUS

vrlo niska emisija prema GEV

KËSHILLA MBI HEQJEN E MBETURINAVE

Mos lejoni që produkti të hyjë në kanale kanalizimesh ose në ndonjë rrugë ujore. Mos lejoni që ajo të depërtojë në tokë. Ricikloni vetëm paketimin plotësisht bosh. Hidhni mbetjet e produktit të ngurtësuar si mbetje industriale të ngjashme me mbeturinat shtëpiake ose në një kontejnerë mbeturinash komerciale. Hidhni mbetjet e produktit të pangurtësuar si mbetje të rrezikshme.

Numri i indeksit të mbetjeve (EWC): 08 04 10.

ROK TRAJANJA/SKLADIŠTENJE

12 muaj, në vend të freskët dhe të thatë.

PAKETIMI

Bombola, 10 kg.

TË DHËNAT TEKNIKE

Ofrohet si	lëng i bardhë
Koha e hapur	të paktën 30 minuta
Orari i punes	përafërsisht. 24 orë
Kapaciteti mbajtës i ngarkesës	menjëherë pas shtrimit
E përshtatshme për karrige me rrota	rezistente ndaj karrigeve me rrota
E përshtatshme për karrige me rrota	rezistente ndaj karrigeve me rrota në përputhje me DIN EN 12 529
Rezistencë në pastrim	i përshtatshëm për shampo të thatë dhe pastrim i lagësht me mbulesa të përshtatshme të dyshemesë
Rezistenca ndaj temperaturës	pas ngurtësimit në maksimum. +50°C, mund të përdoret në strukturat e ngrohjes në dysheme
për transport	nga +5°C në +50°C
për magazinim	+10°C deri +30°C

Konsumi:

Në varësi të nënshtresës dhe shpinës	50 – 100 g/m ²	100 - 200 m ² mbulueshmëri për bombol
--------------------------------------	---------------------------	--

Kohët e mësipërme janë matur në kushte standarde klimatike (23°C / 50% lagështi relative). Vini re se në kushte të tjera klimatike ngurtësimi mund të përshpejtohet ose ngadalësohet.



Henkel CEE
www.ceresit.al

CERESIT C_T425_TDS_1_0121

Cilësi për profesionistët