

UK 200 Univerzálne disperzné lepidlo

Na lepenie textilných a PVC a CV krytín na nasiakavé podklady



Zubovú stierku



Vhodné pod kolieskové stoličky



Vhodné na podlahové vykurovanie

Technické údaje

Dodávaná forma:	pastovitá
Farba:	krémovo biela
Doba odvetrania:	cca 10 min.
Doba spracovania:	30-40 min.
Zaťažiteľné:	po cca 24 hod.
Konečná pevnosť po nalepení:	po cca 72 hod.
Možnosť čistenia:	Mokrou metódou pomocou saponátu a mokrého vysávania v spojení s vhodnými krytínami. V opačnom prípade odporúčame suché čistenie.
Tepelná odolnosť:	
- po vytvrdnutí:	až do +50 °C, vhodné pre podlahové vykurovanie
- pre transport:	od +5 °C do +50 °C
- pre skladovanie:	od +10 °C do +30 °C

Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

Vlastnosti

- neobsahuje rozpúšťadlá
- vysoká konečná pevnosť spoja
- odolné voči zmäčkovadlám
- vhodné na podlahové vykurovanie
- vhodné pod kolieskové stoličky

Oblasti použitia

Disperzné lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá s vysokou lepiacou silou určené na:

- homogénne a heterogénne PVC a CV krytiny,
- koberce s penovým a flisovým rubom a všívané koberce s druhotne sekundárnym rubom a relatívne nízkym vlastným pnutím na lepenie na nasiakavé podklady.

Spotreba

Zubová stierka	Spotreba	Pokrytie 14kg balenie
A2, A3	280-300 g/m ²	cca 48 m ²
B1, B2	400-550 g/m ²	cca 30 m ²



Ceresit

Technický list UK 200

Príprava podkladu

Podklady musia byť čisté, pevné, suché, bez konštrukčných chýb, trhlin a substancií narúšajúcich prídržnosť, pevné v ťahu a tlaku podľa aktuálne platných noriem a predpisov. Staré zvyšky lepidiel, stierkových hmôt alebo podlahových krytín dôkladne odstráňte. Po mechanickom očistení (brúsenie/odsatie prachu) podklady ošetríte vhodným penetračným náterom Ceresit a v prípade potreby vyrovnajte nerovnosti vhodnou samonivelizačnou hmotou Ceresit. Anhydritové potery prebrúste (zrornosť 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetráciou. Na potery z liateho asfaltu aplikujte vrstvu samonivelizačnej stierky Ceresit hrubú minimálne 2 mm. Venujte pozornosť návodom na použitie, zvlášť miere vyzretosti podkladu na kladenie.

Spracovanie

Lepidlo dobre premiešajte a rovnomerne naneste na podklad pomocou vhodnej zubovej stierky.

PVC podlahy:

Lepidlo aplikujte pomocou zubovej stierky typu A2. Na podklad naneste také množstvo lepidla, ktorým ste schopní pokryť podlahovú krytinu počas jeho spracovateľnosti. Doba odvetrania je cca 10 min. (alebo urobte test dotykom prstu), podlahovú krytinu pokladajte do ešte stále vlhkého lepidla. Ak je potrebné, zbavte sa vzduchových bublín ich vytlačením na strany. Podlahová krytina nesmie byť napnutá a musí byť položená rovno, inak je potrebné zaťažiť ju. Vyhnite sa nadmernému namáhaniu spojov. V prípade nutnosti, krytinu znovu vyhladíte a prevalcujete po 5-20 minútach. Podlahovú krytinu chráňte pred priamym slnečným žiarením a vysokej vlhkosti počas schnutia lepidla (napr. umývanie). Spojte neutušujte a nezvárajte skôr ako 24 hodín od polozenia podlahovej krytiny.

Textilní podlahy:

V závislosti od štruktúry podkladu, nanášajte lepidlo zubovou stierkou typu B1 alebo B2. Po čase odvetrania, cca 10 min., položte krytinu do ešte stále vlhkého lepidla. Krytiny priložte a starostlivo pritlačte k podkladu tak, aby sa netvorili vzduchové bubliny a zavalcujte. Prípadné vzduchové bubliny vytlačte do strany. Lepené krytiny nesmú byť napnuté, musia ležať rovno a musia mať nezvlnené spoje - inak je nutné ich zaťažiť. V prípade veľkého pnutia krytiny je potrebné spoje a konce krytiny po určitej dobe opäť pritlačiť.

Dodržujte pokyny výrobcu podlahových krytín!

Na dosiahnutie perfektného výsledku je potrebné postupovať podľa vyššie uvedeného návodu - technického listu. Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby produktov značky Ceresit - systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití.

V prípade použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku.

Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte s výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať a z dôvodu rozdielného chemického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú neželanú interakciu.

Neprehliadnite

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote podkladu od +15 °C, teplote vzduchu od +18 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %. Doba odvetrania, resp. doba spracovania závisí od teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a na nasiakavosti podkladu. Vyššia teplota, resp. nižšia relatívna vlhkosť vzduchu ju skracujú, nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť vzduchu ju predlžujú. Zváranie podlahových krytín vykonávajte najskôr po 24 hodinách od polozenia. V prípade, že sa dlhším skladovaním vytvorí pevný povlak na povrchu lepidla, je potrebné ho odstrániť (nevmiešajte!). Čerstvé škvrny očistite vlhkou handričkou. Nástroje očistite vodou. Otvorené nádoby tesne uzavrite a čo najskôr spotrebujte. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Produkt je určený na profesionálne použitie.

UK 200, 04/2019



Kvalita pre profesionálov



Ceresit

Technický list UK 200

Likvidácia odpadu

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdený produkt odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdený produkt odovzdajte v mieste zberu zvláštneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 08 04 10.

Balenie

14kg plastové vedro
Prepravná množstvo: 42 vedier na palete

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

UPOZORNENIE: Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, popripraviť si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk

UK 200, 04/2019



Kvalita pre profesionálov