

Ceresit



UK 400

Ngjitës universal

Për mbulesat tekstile dhe elastike të dyshemesë

CERESIT
UK400_TY_11_0816

KARAKTERISTIKAT

- ▶ Pa tretës dhe emision të ulët
- ▶ Punueshmëri e shkëlqyeshme
- ▶ I përshtatshëm për ngrohje nën dysheme
- ▶ Ngjitje e lartë fillestare dhe kohë e gjatë punueshmerie

FUSHAT E ZBATIMIT

Ngjitës special për shpërndarje për lidhjen:
- Mbulesa dysheme të përbëra PVC me bazën e tekstilit
- Rreshtimi i CV-së
- qilima të veshur me susta me bazë tekstili
- pllaka dhe pllaka linoleumi & mbulesa dyshemeje të projektuesit PVC në hapësira private me ngarkesë të ulët lëvizjeje.
Për ngarkesa të mesme dhe të rënda, përdorni Ceresit L 240 D për linoleum, Ceresit K 188 E për mbulesa PVC të dyshemesë dhe Ceresit K 150 për dysheme gome dhe PVC.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Bazamentet duhet të jenë në përputhje me kërkesat e ATV DIN18 365 "Punimet në dysheme", BS CP 8203, 8204 dhe 5325 ose standardeve të ngjashme kombëtare. Në veçanti, ato duhet të jenë të pastra, pa dëmtime strukturore, të ngurta, të thata dhe të lira nga substanca që mund të dëmtojnë ngjitjen. Pas paravendosjes mekanike (p.sh. lëmimi / pluhuri), përgatitni substratin me astare të përshtatshme Ceresit dhe komponime niveluese në mënyrë që të jetë gati të marrë mbulesat e dyshemesë. Gjithmonë bluni rërë në sulfatet e kalciumit dhe pastroni duke vakuumuar. Në fijet e asfaltit të hedhur, aplikoni një shtresë të paktën 2 mm të trasha.

APLIKIMI

Përzieni mirë ngjitësin dhe aplikojeni në mënyrë të barabartë në sipërfaqe me një mistri të përshtatshëm.

PVC dysheme:

Aplikoni ngjitësin me një mistri të dhëmbëzuar A2. Mbuloni vetëm aq sipërfaqe sa mund të mbulohet me mbulesë dyshemeje ndërsa ngjitësi është ende i lagësht. Pas një kohe tharje të hapur përafërsisht 15 minuta (ose bëni një provë me gisht) vendosni mbulesën e dyshemesë në ngjitësin ende të lagur.

Kini kujdes që të shmangni xhepat e ajrit dhe të fërkoni me kujdes mbulesën e dyshemesë për të siguruar transferimin e mirë të ngjitësit në substrat. Mbulimi i dyshemesë duhet të jetë pa tension dhe të shtrihet në sipërfaqen e bazës, përndryshe shtypeni dhe drejtojeni. Shmangni tendosjen e tepërt në shtresa. Mbroni dyshemenë nga rrezet e diellit direkte, veçanërisht gjatë fazës së kurimit, nga ekspozimi ndaj lagështisë (p.sh. pastrimi themelor). Mos i vulosni ose ngjitni qepjet më herët se 24 orë pas instalimit të mbulesës së dyshemesë.

Mbulesa tekstile të dyshemesë:

Në varësi të strukturës së bazamentit, aplikoni ngjitësin me një mistri të dhëmbëzuar B1 ose B2. Pas një kohe tharje të hapur nga 10 deri në 15 minuta, aplikoni më shumë ngjitësin të lagur. Kini kujdes që të shmangni xhepat e ajrit dhe të fërkoni me kujdes mbulesën e dyshemesë për të siguruar transferimin e mirë të ngjitësit në bazament.

Linoleum dyshemeje:

Për pllaka ose pllaka linoleum, aplikoni ngjitësin me një mistri të dhëmbëzuar B1. Lëreni kohën e tharjes të hapur për afro 5 minuta, vendosni linoleumin në bazën e ngjitësit dhe rrotulloni pjesët e përpame për të ulur tensionin në rreshtim dhe menjëherë fshij ose rrokullis. Sigurohuni që sipërfaqja e rreshtimit të njomet mirë. Nëse është e nevojshme, dëboni të gjitha fluskat e ajrit të bllokuar në anët. Nëse është e nevojshme, fërkoni qepjet, frontet dhe skajet e kapura përsëri 5 - 20 minuta më vonë.

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

- Kryeni punën në dysheme vetëm nëse temperatura e dyshemesë është mbi 15°C, temperatura e ajrit është mbi 18°C dhe lagështia relative është nën 75%.
- Hiqni cipën e ngjitësit të tharë që mund të formohet (p.sh. për shkak të ruajtjes jo të duhur). Mos e përzieni brenda.
- Hiqni njollat e ngjitësit të freskët me një leckë të lagur.
- Mjetet dhe pajisjet mund të pastrohen me ujë.
- Mbyllni kovat e hapura dhe përdorni sa më shpejt që të jetë e mundur.
- Koha e tharjes së hapur dhe koha e përpunimit mund të ndryshojnë në varësi të temperaturës, thithjes relative

të lagështirës së substratit. Tharja do të jetë më e shkurtër në temperatura më të larta dhe më e gjatë në lagështi më të ulët.

SIGURIA E PRODUKTIT

Ceresit UK 400 është pa tretës dhe për këtë arsye është një alternative e përshtatshme për produktet që përmbajnë tretës. Rreziku i lëshimit mesatar ose afatgjatë të përqendrimeve të konsiderueshme të komponimeve organike të paqëndrueshme (VOCs) në ajrin e jashtëm është i papërfillshëm. Sidoqoftë, siguroni ventilim të mirë gjatë dhe pas aplikimit dhe tharjes. Shmangni ngrënien, pirjen ose pirjen e duhanit gjatë punës me këtë produkt. Mbroni lëkurën dhe sytë. Në rast kontakti me sytë ose lëkurën, shpëllajini menjëherë me shumë ujë. Kërkoni kujdes mjekësor pas kontaktit me sy. Mbajeni larg fëmijëve.

Për përdoruesit profesionistë.

Fletë të dhëna sigurie të disponueshme në www.ceresit.com

GISCODE D 1

pa tretës në përputhje me TRGS 610

EMICODE EC1Plus

emision shumë i ulët në përputhje me GEV

INFORMACION TEKNIK

Ndiqui udhëzimet në informacionin e mëposhtëm:

1. Fletët e Faktit të lëshuara nga Technische Kommission Bauklebstoffe (www.klebstoffe.com, shiko nën "Publikimet")
2. Udhëzime për instalimin, pastrimin dhe kujdesin e prodhuesve të dyshemesë.
3. Rregulla të pranuar në përgjithësi të teknologjisë së instalimit të dyshemesë, si dhe standardeve të vlefshme kombëtare.

ASGJËSIMI

Mos lejoni që produkti të futet në kullon ose rrjedhat ujore. Mos lejoni të hyni në tokë. Ricikloni vetëm pake-timin plotësisht bosh. Hidhni mbetjet e produktit të ngurtësuar si mbetje industriale të ngjashme me mbeturinat shtëpiake ose në një kontejner të mbeturinave tregtare / ndërtimore. Mbetjet e pasigurta të produktit asgjësoni si mbeturina të rrezikshme. Indeksi i mbeturinave (EWC): 08 04 10

TË DHËNAT TEKNIKE

Ofrohet si:	paste krem
Paketimi:	kova plastike, 15 kg
Njësia e transportit:	33 kova për paletë
Koha e tharjes së hapur:	rreth 10 minuta
Punueshmëria:	rreth 35 minuta
Ngarkesa:	pas rreth 24 orësh
Mundësia e pastrimit:	pastrimi i lagësht dhe nxjerrja e lagësht është e mundur me mbulesa të përshtatshme dysHEMEJE, përndryshe rekomandohet pastrim i thatë

Rezistenca e temperaturës:	
transporti	+5 °C deri +50 °C
ruajtje	+10 °C deri +30 °C
Jeta e raftit	12 muaj, e ftohtë dhe e thatë

Kohët e mësipërme janë matur në kushte standarde klimatike (23°C / 50% lagështi relative). Vini re se në klimat e tjera, tharja mund të shpejtohet ose ngadalësohet.

KONSUMI

madhësia e krëhërit A2 rreth 350 g / m² mbulim / kovë:
afërsisht 25 m²

madhësia e krëhërit B1 rreth 450 g / m² mbulim / kovë:
afërsisht 13 m²

madhësia e krëhërit B2 përafërsisht 650 g / m² mbulim / kovë:
afërsisht 13 m²

Informacioni i ofruar, në veçanti rekomandimet për trajtimin e produkteve tona dhe aplikimi i tyre, bazohet në njohuritë dhe përvojën tonë të ekspertëve. Meqenëse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në secilin aplikacion të synuar dhe për këtë arsye ne nuk kemi ndikim në to, ne ju rekomandojmë që në çdo rast të bëhen teste të përshtatshme për të verifikuar përshtatshmërinë e produkteve tona për aplikimin dhe përdorimin e synuar. Asnjë përgjegjësi juridike nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj fletë teknike ose këshillave me gojë, përveç nëse ekziston dëshmi e qëllimit tonë ose neglizhencës së rëndë. Kjo fletë e të dhënave zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme të rëndësishme për këtë produkt.